

INSO

16566

1st. Edition

Aug.2013



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iran National Standard Organization



استاندارد ملی ایران

۱۶۵۶۶

چاپ اول

شهریور ۱۳۹۲

ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی - پتری دیش‌ها

Laboratory glassware-Petri dishes

ICS:11.100.01;71.040.20

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطای و بر عملکرد آن ها ناظرات می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاهای کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

**کمیسیون فنی تدوین استاندارد
"ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی-پتری دیش‌ها"**

سمت و / یا نمایندگی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد لاهیجان

رئیس:

سلیمانی، مجتبی
(دکترای شیمی تجزیه)

کارشناس اداره کل استاندارد استان گیلان

دبیر:

غلامپور سیگارودی، نرگس
(لیسانس شیمی کاربردی)

اعضاء : (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس اداره کل استاندارد استان گیلان

اخلاق نجات ، لیلا

(لیسانس میکروبیولوژی)

کارشناس اداره کل استاندارد استان گیلان

برادران کتابچی ، مریم

(لیسانس میکروبیولوژی)

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد آستانه اشرفیه

پرغم ، آمنه

(دکترای شیمی تجزیه)

رییس اداره استاندارد شهرستان آستارا

جعفری ، شاهرخ

(فوق لیسانس شیمی آلی)

کارشناس اداره کل استاندارد استان گیلان

صمدی جانباز ، سحر

(لیسانس میکروبیولوژی)

کارشناس اداره کل استاندارد استان گیلان

فخرایی ، فروغ

(لیسانس میکروبیولوژی)

مدیر گروه شیمی دانشکده فنی شهید رجایی

موسی زاده ، عیسی

lahijan

(فوق لیسانس شیمی آلی)

کارشناس آزمایشگاه پارک علم و فناوری گیلان

میلانی ، فرشته

(لیسانس شیمی)

نیکوکار ، علیرضا
(فوق لیسانس شیمی کاربردی)

مدرس گروه شیمی دانشکده فنی شهید رجایی
لاهیجان

هامونی ، مجید
(فوق لیسانس شیمی تجزیه)

سرپرست آزمایشگاه پارک علم و فناوری گیلان

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ج	آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
د	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ز	پیش گفتار
۱	هدف و دامنه کاربرد
۱	مراجع الزامی
۱	انواع
۱	سری و اندازه های اسمی
۲	نامگذاری
۲	مواد
۳	ابعاد
۴	ساختار
۵	نشانه گذاری
۶	پیوست الف (الزامی) روش آزمون همواری

پیش گفتار

استاندارد "ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی-پتری دیش‌ها" که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهییه و تدوین شده و درسیصد و نود و ششمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی و پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۷ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سازمان ملی استاندارد ایران)، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهییه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO 13132:2011,Laboratory glassware-Petri dishes

شیشه‌آلات آزمایشگاهی-پتریدیش‌ها

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین ویژگی‌ها و روش‌های آزمون برای پتریدیش‌های شیشه‌ای می‌باشد. این استاندارد مشخص کننده شرایط دسته‌ای از پتریدیش‌های شیشه‌ای می‌باشد که در مصارف عمومی آزمایشگاهی و کارهای میکروبیولوژی کاربرد دارند.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که درمتن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود.

درصورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست . در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است ، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۸۳ ، شیشه- مقاومت آبکافتی دانه‌های شیشه در ۹۸ درجه سلسیوس- روش آزمون و طبقه‌بندی

۳ انواع

دو نوع پتریدیش در این استاندارد مشخص شده‌اند.

نوع ۱- پتریدیش‌های با دیواره ضخیم

نوع ۲- پتریدیش‌های با دیواره نازک

۴ اندازه‌های اسمی و سری‌ها

۱-۴ اندازه‌های اسمی

پتریدیش‌ها باید با اندازه‌های اسمی زیر مطابقت داشته باشند . (اندازه اسمی به mm)

۵۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۲۰۰

یادآوری- برای سری B، اندازه‌های اسمی اشاره به قطر خارجی ته ظرف دارد.

۲-۴ سری‌ها

پتریدیش‌ها باید با الزامات ابعادی زیر مطابقت داشته باشند.

سری A - ابعاد مطابق با جدول ۱

سری B - ابعاد مطابق با جدول ۲

۵ نام‌گذاری

پتری‌دیش‌ها مطابق این استاندارد باید توسط اندازه اسمی شان که با نوع و سری مشخص می‌شوند، نام‌گذاری گردند.

نام‌گذاری یک پتری‌دیش دیواره ضخیم با اندازه اسمی ۱۲۰ mm ، نوع ۱ ، سری A:

۱۲۰×۲۰-۱ A - (شماره این استاندارد ملی ایران) پتری‌دیش

اگر ظرف‌های زیری (۲) و ظرف‌های رویی (۱) به صورت مجزا سفارش داده شوند نام‌گذاری زیر باید استفاده شود.

نام‌گذاری یک ظرف زیری دیواره ضخیم با اندازه اسمی ۱۲۰ mm ، نوع ۱ ، سری A:

۱۲۰×۲۰-۱A - (شماره این استاندارد ملی ایران) پتری‌دیش زیری^۱

نام‌گذاری یک ظرف رویی دیواره ضخیم با اندازه اسمی ۱۲۰ mm ، نوع ۱ ، سری A:

۱۲۰×۲۰-۱A-۱ - (شماره این استاندارد ملی ایران) پتری‌دیش رویی^۲

۶ مواد

پتری‌دیش‌ها باید از شیشه شفاف با مقاومت آبکافتی کلاس ۱ HBG ، کلاس ۲ HBG یا کلاس ۳ HBG مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۷۷۸۳ ساخته شوند. شیشه باید تا حد ممکن عاری از تنفس‌های داخلی و عیوبی مانند آثار قالب و موج دار بودن قالب‌ها که ممکن است به اینمی، دوام یا ظاهر آسیب برساند، باشند. شیشه نباید هیچ تهرنگ^۴ بارزی داشته باشد.

1-Petri bottom dish

2-Petri top dish


3-Residual strain

4-Tint

۷ ابعاد

۱-۷ پتری دیش های سری A

پتری دیش های سری A باید با ابعاد مشخص شده در جدول ۱ مطابقت داشته باشند.



شکل ۲- پتری دیش با دیواره نازک

شکل ۱- پتری دیش با دیواره ضخیم

جدول ۱- ابعاد برای پتری دیش های سری A

ابعاد بر حسب میلی متر

نوع ۲- دیواره نازک (شکل ۲ را بینید)					نوع ۱- دیواره ضخیم (شکل ۱ را بینید)					اندازه اسمی
s ± 0/3	h ₂ ± 1/5	h ₁ ± 1/5	d ₂ ± 1	d ₁ ± 1	s ≈	h ₂ ± 1	h ₁ ± 1	d ₂ -	d ₁ - 1	
1/3	14	9	45	47	--	--	--	--	--	50x12
1/8	20	15	53	56	2,5	20	15	54	55. ^{+1/5}	60x20
1/3	15	11	74	77	--	--	--	--	--	80x15
1/8	20	15	73	76	2,5	20	15	70	71. ^{+1/5}	80x20
1/8	15	11,5	93	96	3	15	13	90	91. ^{+1/5}	100x15
	20					20				100x20
1/8	20	15	113	116	3,5	20	15	110	111. ^{+1/5}	100x20
1/8	27	18	142	146	4	30	15	139	140. ⁺²	150x30
1/6	29	23	193	197	--	--	--	--	--	200x30

۲-۸ پتری دیش‌های سری B

پتری دیش‌های سری B باید با ابعاد مشخص شده در جدول ۲ مطابقت داشته باشند. برای هر جفت پتری دیش سری B اختلاف بین قطر داخلی ظرف رویی و قطر خارجی ظرف زیری باید بین ۲mm تا ۴mm باشد.

جدول ۲- ابعاد برای پتری دیش‌های سری B

ابعاد بر حسب mm

نوع ۲- دیواره نازک (شکل ۲ را ببینید)					اندازه اسمی
s	h_2 +1 -	h_1 • -1	d_2 • -1	d_1 +1 •	
۱,۰	۱۷	۱۵	۵۰	۵۳	۵۰×۱۷
۱,۰	۱۷	۱۵	۸۰	۸۳	۸۰×۱۷
۱,۵	۱۷	۱۵	۱۰۰	۱۰۳	۱۰۰×۱۷
۱,۵	۲۰	۱۷	۱۵۰	۱۵۳	۱۵۰×۲۰
۱,۵	۲۰	۲۰	۲۰۰	۲۰۳	۲۰۰×۲۰

۸ ساختار

۱-۸ الزامات پایه

پتری دیش‌ها باید دارای شکل منظمی باشند (به شکل ۱ مراجعه کنید) و با ظرافت سمباده شوند. پتری دیش‌ها باید حول محوری که عمود بر سطح پایه است، متقارن باشند.

۲-۸ پایه و دیواره

پایه‌های هردو قسمت ظرف رویی و زیری باید در یک سطح صاف باشند و دیواره‌ها باید عمود بر پایه با حداقل انحراف 3° باشند. پایه‌ها ممکن است یک تحدب ناچیزی جهت جلوگیری کردن از تکان خوردن داشته باشند.

۳-۸ لبه

لبه‌های دیواره کناری هر دو ظرف رویی و زیری باید به طور یکنواخت روی زمین قرار بگیرند، این لبه‌ها باید توسط شعله پرداخت شوند و یا تحت فشار تمیز شوند. لبه‌ها باید در یک سطح موازی با پایه‌هایشان قرار گیرند. اگر لبه‌ها توسط فرآیند غیرشعله‌ای پرداخت می‌شوند، نباید هیچ قطره اشکی در روی سطح کف ظرف وجود داشته باشد. در ظرف رویی چنین پیش‌آمدگی تا یک میلی‌متر مجاز می‌باشد.

۴-۸ مسطح بودن ظروف زیری

وقتی اندازه‌گیری مطابق پیوست الف انجام می‌شود، عمق داخلی در هر دو نقطه روی پایه ظرف زیری نباید بیش از ۱/۲ میلی‌متر تغییر کند.

۵-۸ الزامات عملکرد

پتری دیش‌ها نباید کاهش قابل ملاحظه‌ای در شفافیت، کدری، رنگین‌کمانی، بخ زدگی یا ترک‌های بعد از آزمون توسط روش‌های زیر نشان دهند:

- حداقل ۵min استریلیزاسیون مرطوب در کمینه 120°C

- حداقل ۱h استریلیزاسیون خشک در کمینه 160°C

۹ نشانه گذاری

اطلاعات زیر باید به صورت خوانا و دائمی روی دیواره کناری پتری دیش‌ها نشانه گذاری شوند:

الف - نام و یا علامت تجاری سازنده و یا فروشنده

ب - ارجاع به شماره این استاندارد ملی (در صورت اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران)

پیوست الف

(الزامی)

روش آزمون مسطح بودن

روش آزمون زیر برای اندازه‌گیری مسطح بودن سطح داخلی ظرف زیری پتربندیش کاربرد دارد.
الف. یک شماره‌گیر را به یک پایه وصل کنید.

ب. ابزار اندازه‌گیری و پتربندیش تحت آزمون را روی یک سطح محکم و هموار قرار دهید.
پ. پایه شماره‌گیر را بر عکس روی سطح داخلی پتربندیش فشار داده به طریقی که مقداری انحراف در عقربه مشاهده شود.

ت. سپس با شماره‌گیر اختلاف بین عمیق‌ترین و بلندترین نقطه سطح داخلی را اندازه‌گیری نمائید. این مقدار نباید از مقدار مشخص شده در بند ۴-۸ بیشتر باشد.