

**INSO**  
**21491-1**  
**1st. Edition**  
**2017**



استاندارد ملی ایران  
۲۱۴۹۱-۱  
چاپ اول  
۱۳۹۵

**پلاستیک‌ها - غشاهاي پيوسي نرم  
(PVC-P) برای استخرهای شنای داخل  
زمینی -**

**قسمت ۱: غشاهاي همگن با ضخامت اسمى  
۰,۷۵ ميليمتر و بيشتر**

**Plastics- Plasticized poly(vinylchloride)  
(PVC-P)membranes for inground  
swimming pools-  
Part1:Homogenous membranes of  
nominal thickness equal to or greater  
than 0,75 mm**

**ICS: 83.140.10; 97.220.10**

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج ، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۰۲۶ (۳۲۸۰۶۰۳۱) - ۸

دورنگار: ۰۲۶ (۳۲۸۰۸۱۱۴)

ایمیل: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

**Iranian National Standardization Organization (INSO)**

No.1294 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

## به نام خدا

## آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بندهیک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنهامراجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانهً صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته‌ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته‌ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مرکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

**کمیسیون فنی تدوین استاندارد**

«پلاستیک‌ها - غشاهاي پيوسي نرم (PVC-P) برای استخراهای شناي داخل زميني-  
قسمت ۱: غشاهاي همگن با ضخامت اسمى ۷۵/۰ ميلى متر و بيشتر»

**سمت و/يا محل اشتغال:**

**رئيس:**

دانشگاه علم و صنعت

غياشي نژاد، حسين

(دكتري مهندسي عمران)

**دبیر:**

گروه پژوهشی مهندسی پزشکی - پژوهشگاه استاندارد

فرجي، رحيم

(كارشناسي ارشد شيمي)

**اعضا:** (اسمي به ترتيب حروف الفبا)

دانشگاه تربیت مدرس

آسياني، حسين

(دكتري مهندسي پليمر)

شرکت پوشش گستر پاسارگاد

آسا، بابك

(كارشناسي مديريت)

گروه پژوهشی پتروشيمي - پژوهشگاه استاندارد

ابراهيم، الهام

(كارشناسي شيمي)

شرکت يكتاورق

ابراهيمی زاده، حمیدرضا

(كارشناسي شيمي نساجي)

انجمن ژئوستتيك ايران

اشکبوسي، محمدرضا

(كارشناسي ارشد ژئوستتيك)

شرکت صنایع ورق ايران

پوراکبريان، حامد

(كارشناسي مهندسي مکانيك)

اداره استاندارد اماكن و تجهيزات ورزشي - وزارت ورزش و جوانان

تركاشوند، سعيد

(كارشناسي ارشد شيمي)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا:(اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت مانا صنعت

شاپگان، پوریا

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

شرکت مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار

حاتمی، غلامرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی آب)

شرکت پوشش گستر پاسارگاد

حسینی، مصطفی

(کارشناسی صنایع)

گروه پژوهشی پتروشیمی - پژوهشگاه استاندارد

خالقی مقدم، ماهره

(کارشناسی ارشد شیمی)

عضو مستقل

فیروزی، جعفر

(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

عضو مستقل

محمودی ملامحمد، صابر

(کارشناسی ارشد عمران)

کارشناس استاندارد

میرزایی دوبخشی، مهدی

(کارشناسی ارشد شیمی)

عضو مستقل

محمدپور، محمدحسین

(کارشناسی ارشد مکانیک)

شرکت آزمون دانا پلاستیک

هاشمی مطلق، قدرت الله

(دکتری مهندسی شیمی)

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

وطن دوست ممقانی، علی رضا

(کارشناسی ارشد ایمنی و بهداشت و محیط زیست)

ویراستار:

کارشناس مسئول گروه پژوهشی مهندسی پزشکی - پژوهشگاه استاندارد

معینیان، شهاب

(کارشناسی ارشد شیمی)

## فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
پیش‌گفتار	
۱ هدف و دامنه کاربرد	۱
۲ مراجع الزامی	۱
۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها و کوته نوشتها	۲
۱-۳ اصطلاحات و تعاریف	۲
۲-۳ نمادها	۳
۳-۳ کوته نوشتها	۳
۴ نمونهبرداری و آمادهسازی	۴
۱-۴ نمونهبرداری	۴
۲-۴ آمادهسازی نمونه‌های آزمون	۴
۵ ترکیب PVC-P	۴
۱-۵ ویژگی ترکیب	۴
۲-۵ فلزات سنگین و سایر مواد خطرناک	۵
۳-۵ جنبه‌های زیستمحیطی	۵
۶ ویژگی‌های ظاهری	۵
۱-۶ ظاهر	۶
۲-۶ رنگ (دارای رنگ ساده)	۶
۳-۶ مقاومت سایشی (غشاها پوشش داده شده و/یا دارای چاپ)	۶
۱-۳-۶ روش آزمون	۶
۲-۳-۶ الزامات	۷
۷ ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی	۷
۸ ویژگی‌های ابعادی	۷
۹ ویژگی‌های مکانیکی	۸

عنوان	صفحه
۱۰ ویژگی‌های دوام	۱۰
۱۱ شرایط نگهداری	۱۰
۱۲ نصب، بازسازی، استفاده و نگهداری	۱۰
۱۳ شناسه گذاری و نشانه‌گذاری	۱۰
۱۳-۱ شناسه گذاری	۱۰
۱۳-۲ نشانه‌گذاری	۱۱
پیوست الف (الزمی) تعیین مقدار کربنات کلسیم، فلزات سنگین و سایر عناصر	۱۲
پیوست ب (الزمی) ارزیابی مقاومت در برابر کلر	۱۳
پیوست پ (الزمی) ارزیابی مقاومت در برابر عوامل لکه گذار	۱۵
کتابنامه	۱۷

## پیش‌گفتار

استاندارد «پلاستیک‌ها- غشاهای پی‌وی‌سی نرم (PVC-P) برای استخرهای شنای داخل زمین- قسمت ۱: غشاهای همگن با ضخامت اسمی ۰,۷۵ میلی‌متر و بیشتر» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی ایران تهیه و تدوین شده و در ششصد و سی و هشتادین اجلاس کمیته ملی مهندسی پزشکی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS EN 15836-1:2010, Plastics - Plasticized poly(vinylchloride) (PVC-P) membranes for inground swimming pools-Part 1: Homogenous membranes of nominal thickness equal to or greater than 0,75 mm

## پلاستیک‌ها - غشاهاي پی وی سی نرم (PVC-P) برای استخرهای شنای داخل زمینی -

### قسمت ۱: غشاهاي همگن با ضخامت اسمی ۷۵٪ میلی‌متر و بیشتر

## ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ظاهری، ابعادی، مکانیکی و دوام غشاهاي همگن پی وی سی نرم (PVC-P) با ضخامت اسمی ۷۵٪ میلی‌متر و بیشتر می‌باشد که به عنوان آستر(لایه پوششی)<sup>۱</sup> در استخرهای شنای داخل زمینی استفاده می‌شود. این استاندارد همچنین ویژگی‌های ترکیب پی وی سی نرم برای تولید این غشاها را مشخص می‌کند.

این استاندارد به طور مشخص در غشاهاي همگن مورد استفاده در استخرهای شنای با دمای آب کمتر یا مساوی ۲۸°C کاربرد دارد. اگر تولیدکننده استفاده غشاء در دمای آب به طور دائم بیش از ۲۸ °C را توصیه نماید، در آن صورت هم این استاندارد کاربرد دارد.

## ۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

- 2-1 EN 438-2:2005, High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called Laminates) - Part 2: Determination of properties
- 2-2 EN 495-5, Flexible sheets for waterproofing - Determination of foldability at low temperature - Part 5: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
- 2-3 EN 1107-2, Flexible sheets for waterproofing - Determination of dimensional stability - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
- 2-4 EN 1848-2, Flexible sheets for waterproofing - Determination of length, width, straightness and flatness - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
- 2-5 EN 1849-2, Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area — Part 2: Plastic and rubber sheets

- 2-6 EN 1850-2, Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
- 2-7 EN 12310-2, Flexible sheets for waterproofing - Determination of resistance to tearing - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
- 2-8 EN 12316-2, Flexible sheets for waterproofing- Determination of peel resistance of joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
- 2-9 EN 12317-2, Flexible sheets for waterproofing -Determination of shear resistance of joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
- 2-10 EN 20105-A02, Textiles- Tests for colour fastness- Part A02: Grey scale for assessing change in colour (ISO 105-A02:1993)
- 2-11 EN ISO 62:2008, Plastics - Determination of water absorption(ISO 62:2008)

یادآوری ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱: سال ۸۹، پلاستیک - اندازه گیری جذب آب با استفاده از استاندارد ۶۲ ISO. تدوین شده است.

- 2-12 EN ISO 175:2000, Plastics- Methods of test for the determination of the effects of immersion in liquid chemicals (ISO 175:1999)
- 2-13 EN ISO 291, Plastics - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 291:2008)
- 2-14 EN ISO 527-1, Plastics- Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994)

یادآوری ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱: سال ۸۲، پلاستیک ها- تعیین خواص کششی - قسمت ۱- اصول کلی با استفاده از استاندارد ۱ ISO 527-1. تدوین شده است.

- 2-15 EN ISO 527-3, Plastics - Determination of tensile properties- Part 3: Test conditions for films and sheets(ISO 527-3:1995)
- یادآوری ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۳-۶۶۲۱: سال ۹۳، پلاستیک ها- تعیین خواص کششی - قسمت ۳: شرایط آزمون برای فیلم ها و ورق ها با استفاده از استاندارد ۳ EN ISO 527-3. تدوین شده است.

- 2-16 EN ISO 846:1997, Plastics - Evaluation of the action of microorganisms (ISO 846:1997)
- یادآوری ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۷۵: سال ۸۰، پلاستیک ها- ارزیابی فعالیت میکروگانیسم ها با استفاده از استاندارد ISO 846. تدوین شده است.

- 2-17 EN ISO 1183-1, Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics- Part 1: Immersion method, liquid pyknometer method and titration method (ISO 1183-1:2004)
- 2-18 EN ISO 4892-2:2006, Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources- Part 2: Xenon-arc lamps(ISO 4892-2:2006)
- 2-19 EN ISO 5470-1:1999, Rubber- or plastics-coated fabrics- Determination of abrasion resistance - Part 1: Taber abrader (ISO 5470-1:1999)

### ۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها و کوته نوشته ها

#### ۱-۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می رود:

**غشاء همگن****homogenous membrane**

ورق ساخته شده از پلیمر پی وی سی نرم شده (PVC-P)، با فرایندهای روزن رانی<sup>۱</sup> یا غلتک زنی<sup>۲</sup>، ضد آب و نفوذپذیر نسبت به گاز که برای استفاده در ساخت آسترهاست خوش شنا به صورت رول بسته بندی می شود.

۲-۱-۳

**لایه پوششی****liner**

لایه مستقل قابل برداشت که از غشاها پی وی سی (PVC-P) نرم شده با قابلیت اتساع، انعطاف پذیر و ضدآب ساخته می شود.

**یادآوری**- آسترها در جلوگیری از نشتی در استخرهای شنا مشابه سایر اجزای آب بندی و لوله گذاری عمل می کند.

۳-۱-۳

**استخر شنای داخل زمینی****inground swimming pool**

تأسیسات دائمی حاوی آب تصفیه شده برای فعالیت های آبی که بخشی یا تمامی آن در زیر سطح زمین انجام می شود و عمق آن بزرگتر یا مساوی  $0,85\text{ m}$  باشد یا حجم آب آن بیشتر یا مساوی  $8\text{ m}^3$  باشد.

۲-۳ نمادها

$E_n$  ضخامت غشاء بر حسب میلی متر که توسط تولید کننده غشاء اظهار می شود.

$l_n$  عرض بر حسب متر یا میلی متر که توسط تولید کننده اظهار می شود.

$L_n$  طول رول بر حسب متر که توسط تولید کننده اظهار می شود.

$P_n$  چگالی جرمی بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب که توسط تولید کننده اظهار می شود.

**۳-۳ کوتاه نوشت ها**

کربنات کلسیم  $\text{CaCO}_3$

پی وی سی نرم PVC-P

## ۴ نمونه برداری و آماده سازی

### ۱-۴ نمونه برداری

آزمونهای باید از رول‌های غشاء استفاده نشده انتخاب شوند.

### ۲-۴ آماده سازی نمونه های آزمون

آزمونهای مورد استفاده برای تعیین خواص باید قبل از آزمون حداقل به مدت ۴h در شرایط محیط استاندارد ۲۳/۵۰ [دما $(23\pm 2)^\circ\text{C}$  و رطوبت نسبی  $(50\pm 10)\%$ . HR]، مطابق با استاندارد EN ISO 291:2008، قرار گیرند. مگر اینکه در روش آزمون مربوطه، به صورت دیگری مشخص شده باشد.

## ۵ ترکیب PVC-P

### ۱-۵ ویژگی ترکیب

هنگامی که آزمون مطابق با روش‌ها و شاخص‌های مشخص شده در جدول ۱ انجام می‌شود، ترکیب PVC-P نرم باید دارای ویژگی مطابق با الزامات داده شده در جدول ۱ باشد.

### جدول ۱- ویژگی ترکیب

ردیف	ویژگی	الزامات	پارامترهای آزمون	روش آزمون
۱	چگالی	$(p_n \pm 0.02) \text{ g/cm}^3$ چگالی که توسط تولیدکننده اطهارشده	دما $\text{ آزمون}$	EN ISO 1183-1
۲	جذب آب	کمتر یا مساوی ۱ درصد وزنی	مدت غوطه‌وری دما $\text{ آزمون}$	روش ۱ استاندارد <sup>a</sup> EN ISO 62:2008
۳	مقدار کربنات کلسیم	کمتر یا مساوی ۳ درصد وزنی		پیوست الف

<sup>a</sup> لبهای قطعات آزمون ممکن است با حل کردن PVC-P در تترا هیدروفوران در برابر نشتی مقاوم شوند.

### ۲-۵ فلزات سنگین و سایر مواد خطرناک

غشاهای PVC باید با مقررات ملی یا بین‌المللی معتبر مطابقت داشته باشند.

غشاهای PVC باید شامل موادی باشند که در گروه ۱ یا ۲ مواد سرطان‌زا<sup>۱</sup>، گروه ۱ یا ۲ مواد سمی برای سیستم تولیدمثل<sup>۲</sup> طبقه‌بندی نشده باشند، (به مرجع [۱] کتابنامه، دستورالعمل 76/769/EEC مراجعه شود).

1- Carcinogen

2- Mutagen

3- Reproduction

غلظت کلی سرب (Pb)، کادمیم (Cd)، جیوه (Hg)، کروم ۶ ظرفیتی [Cr (VI)] و آرسنیک (As) باید بیشتر از ۱۰۰ mg/kg باشد.

یادآوری- این الزامات بر اساس مقادیر فلزات سنگین موجود در بسته‌بندی که در دستورالعمل EC 94/62/EU، مقاله ۱۱ مرجع [۲] کتابنامه ذکر شده، می‌باشد.

برای تعیین غلظت کلی فلزات سرب (Pb)، کادمیم (Cd)، جیوه (Hg)، کروم ۶ ظرفیتی (Cr (VI)) و آرسنیک (As) روش داده شده در پیوست الف باید مورد استفاده قرار گیرد.

### ۳-۵ جنبه‌های زیست محیطی

ترکیبات PVC-P مواد قابل بازیافتی هستند که می‌توانند طی فرآیندی بازیابی شوند که باعث حفظ منابع طبیعی و کاهش اثرات زیان‌بار انتشار مواد آلاینده بر روی آب، هوا، خاک و سلامتی انسان شوند.

یادآوری- روش‌های اندازه گیری خواص پسماندهای پلاستیکی در استاندارد [۳] EN 15347 و روش‌های اندازه گیری خواص مواد بازیافتی PVC در استاندارد [۴] EN 15346 ارائه شده است.

## ۶ ویژگی‌های ظاهری

### ۱-۶ ظاهر

عيوب ظاهری غشاء باید با استفاده از روش مشخص شده در استاندارد ۲-EN 1850 تعیین شود.

بازرسی چشمی باید در یک ناحیه از غشاء PVC-P به طول حداقل ۲m و عرض خود رول، انجام شود. بازرسی باید بر روی نمونه‌هایی از هر دو طرف غشاء (پشت و رو) انجام شود که به‌طور تصادفی از یک رول باز شده که بدون کشش روی یک سطح صاف و مات قرار گرفته، انتخاب شود.

غشاء نباید هنگام بررسی با چشم غیر مسلح، عیوب قابل مشاهده‌ای از قبیل حباب‌ها<sup>۱</sup>، تاول‌ها<sup>۲</sup>، لکه‌های رنگی<sup>۳</sup>، بر جستگی‌ها<sup>۴</sup>، فرورفتگی‌ها<sup>۵</sup>، تاخوردگی‌ها<sup>۶</sup> یا موج‌ها<sup>۷</sup> داشته باشد. اما نمی‌توان به طور کامل از وجود برآمدگی‌ها و حباب‌ها در ورقه‌های PVC-P، اجتناب نمود.

ظاهر غشاء باید یکنواخت باشد و مانند نمونه مرجع صرف نظر از محل انجام آزمون، یکنواخت، شرایط سطحی (صف ایا بر جسته) و انعکاس رنگ باید مطابق نمونه‌های مرجع باشد.

1- Ripples

2- Blisters

3- Coloured streaks

4- Pinholes

5- Mottles

6- Folds

7- Ripples

غشاهاي بدون چاپ باید دارای سطح پرداختشده، باشد.

در مورد غشاهاي داراي چاپ، حک كردن نباید لكه‌اي ايجاد کند. جوهر آن نباید به سمت چاپ‌نشده نفوذ کند.  
غشاء برجسته شده<sup>۱</sup> با هر الگويي باید داراي ظاهر يکنواخت باشند.

رنگدانه ها باید به طور يکنواخت در کل مواد توزيع شوند. تفاوت‌هاي جزئي در رنگ ناشي از تركيب و توليد به طور کلي مجاز مي‌باشد.

رول‌هاي غشاء باید به نحو مناسب و به حد کافی سفت جمع شده باشند.

نتيجه بازرسی چشمی باید با عبارت «انطباق ظاهري» يا «عدم انطباق ظاهري» بیان شود. در حالت دوم باید فهرست موارد نقص اشاره شده در بالا، ارايه شود.

#### ۲-۶ رنگ (داراي رنگ ساده)

رنگ غشاهاي استفاده‌نشده (جديد) باید مطابق با نمونه مرجع توافق شده بين تهييه‌کننده و مشترى باشد.  
معايرت يا تفاوت در رنگ و ظاهر بين غشاء استفاده نشده و نمونه مرجع باید مطابق با استاندارد EN 20105-AO2 ارزیابی شود.

يادآوري - مختصات سه‌گانه رنگ  $L$  ،  $a$  ،  $b$  مطابق با استاندارد [5] ISO 7724-1 و [6] ISO 7724-2 تعیین می‌شود و استاندارد ISO 7724-3 [7] ، می‌تواند در ارزیابی رنگ غشاء به علاوه هرگونه تفاوت در رنگ بين غشاء و نمونه مرجع مورداستفاده قرار گيرد. اما محدوده هاي مجاز نمي تواند در اين استاندارد تعیین شود.

#### ۳-۶ مقاومت سايشي (غشاهاي پوشش داده‌شده و/يا داراي چاپ)

##### ۱-۳-۶ روش آزمون

در مورد غشاهاي PVC-P پوشش داده‌شده و/يا داراي چاپ، مقاومت سايشي بر روی الگو باید به وسیله روش مشخص شده در استاندارد EN ISO 5470-1 با شرایط آزمون زير ارزیابی شود.

- چرخ‌هاي سايشي (مطابق با جدول ۱ استاندارد 1999-1:1999 EN ISO 5470-1): برای اعمال ساييش شدید؛

- بار اعمال شده بر هر چرخ حين آزمون : ۵N؛
- تعداد دوره‌هاي سايشي بكار گرفته شده: ۱۰۰ دور؛
- سرعت چرخشی نگه‌دارنده نمونه آزمون : ۶۰ r/min .

## ۲-۳-۶ الزامات

هنگامی که غشاء پوشش داده شده و / یا دارای چاپ مطابق با بند ۶-۳ آزمون می‌شود، بعد از ۱۰۰ دور نباید اثر مخرب سایشی بر روی طرح چاپی یا پوشش داده شده غشاء با چشم غیر مسلح دیده شود.

## ۷ ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

غشاهای PVC-P موادی هستند که نسبت به بخارآب نفوذپذیر می‌باشند. تولیدکننده می‌تواند ضریب مقاومت به نفوذ بخارآب،  $\mu$ ، را که روی غشاء استفاده نشده اندازه‌گیری شده، مطابق با استاندارد EN ISO 12572، اظهار کند.

## ۸ ویژگی‌های ابعادی

هنگامی که مطابق با روش‌های مشخص شده در جدول ۲ با استفاده از پارامترهای مشخص شده آزمون می‌شوند، غشاء PVC-P باید ویژگی ابعادی مطابق با الزامات داده شده در جدول ۲ داشته باشد.

جدول ۲- ویژگی ابعادی

روش آزمون	پارامترهای آزمون	الزامات	ویژگی
استاندارد EN 1848-2	(عرض غشاء) <sup>a</sup>	$l_n \pm 5mm$ $l_n$ : عرض اظهارشده توسط تولیدکننده	عرض $l$
استاندارد EN 1848-2		$L \geq L_n$ $L_n$ : طول رول اظهارشده توسط تولیدکننده	طول رول $L$
استاندارد EN 1849-2 <sup>c</sup>	عرض آزمون	$p \leq 10mm$	هموار بودن سطح $p$
استاندارد EN 1849-2 <sup>c</sup>	عرض آزمون	$g \leq 50mm$	صف بودن $g$
استاندارد EN 1848-2 <sup>c</sup>	(عرض غشاء) <sup>a</sup>	$E_n \pm 3\%$ $E_n$ : ضخامت اظهارشده توسط تولیدکننده	ضخامت متوسط (عمود بر جهت رول) <sup>b</sup>
استاندارد EN 1848-2 <sup>c</sup>		$E_n \pm 5\%$	ضخامت نقطه‌ای

<sup>a</sup> در صورت توافق بین تولیدکننده و مشتری، آزمون مضاعف بر روی نصف عرض غشاء جهت تعیین هموار بودن و یکنواختی سطح می‌تواند انجام شود. یکنواختی و همواری اندازه‌گیری شده روی نصف عرض غشاء باید مطابق با الزامات تعریف شده در این توافق باشد.

<sup>b</sup> میانگین حسابی ضخامت اندازه‌گیری شده در امتداد خط عمود بر جهت رول (جهت عرضی) انجام شود.

<sup>c</sup> در پنج نقطه در جهت عرضی ضخامت را اندازه‌گیری کنید و این کار را در دو امتداد عرضی به فاصله طولی ۳ متر یا ابتدا و انتهای رول انجام دهید.

## ۹ ویژگی مکانیکی

هنگامی که غشاء PVC-P مطابق با روش‌های آزمون مشخص شده در جدول ۳ با استفاده از پارامترهای مشخص شده، آزمون شود، باید دارای ویژگی مکانیکی مطابق با الزامات داده شده در جدول ۳ باشد.

**جدول ۳ - ویژگی مکانیکی**

روش آزمون	پارامترهای آزمون	الزامات	ویژگی	
EN ISO 527-1 EN ISO 527-3	نوع ۲ ۱۵ میلی‌متر ۱۷۰ میلی‌متر $(100 \pm 1)$ میلی‌متر $(120 \pm 5)$ میلی‌متر ۲۰۰ میلی‌متر بر دقیقه طولی و عرضی	نوع نمونه آزمون عرض نمونه آزمون طول نمونه آزمون طول گیج فاصله اولیه بین گیره‌ها سرعت آزمون جهت‌های آزمون	$\geq 17 \text{ N/mm}^2$ $\geq 300\%$	استحکام کششی از دید طول تا نقطه پارگی
EN ISO 527-1 EN ISO 527-3	نوع ۲ ۱۵ میلی‌متر ۱۷۰ میلی‌متر $(50 \pm 0.5)$ میلی‌متر $(12 \pm 5)$ میلی‌متر ۵ میلی‌متر بر دقیقه طولی و عرضی	نوع نمونه آزمون عرض نمونه آزمون طول نمونه آزمون طول گیج فاصله اولیه بین گیره‌ها سرعت آزمون جهت‌های آزمون	$5 \text{ Mpa} \leq E_S \leq 15 \text{ Mpa}$ $E_S (0.2\% \text{ تا } 1\%)$	مدول کششی (بین درصد از دید طول ۱٪ تا ۲٪)
EN 12310-2	طولی و عرضی	جهت‌های آزمون	$\geq 70 \text{ N/mm}$	استحکام پارگی
EN 1107-2	طولی و عرضی	جهت‌های آزمون	$\leq 2\%$	پایداری ابعادی
EN 495-5	طولی و عرضی	جهت‌های آزمون	بدون ترک یا شکست بالای دمای $-25^\circ\text{C}$ در دمای کم	مقاومت تاشدگی در اتصالات
EN 12316-2	طولی و عرضی	جهت‌های آزمون	$\geq 16 \text{ N/mm}$ به ازای عرض اتصال	استحکام پارگی در محل اتصال
EN 12317-2	طولی و عرضی	جهت‌های آزمون	۶۰ درصد استحکام کششی غشاء پارگی در محل اتصال	استحکام برشی اتصالات <sup>a</sup>

<sup>a</sup> - فقط در غشه‌ای PVC-P پوشش داده کاربرد دارد.

## ۱۰ ویژگی مرتبط با دوام

هنگامی که مطابق با روش‌های مشخص شده در جدول ۴ با استفاده از پارامترهای مشخص شده آزمون انجام می‌شود، غشاء PVC-P باید دارای ویژگی مرتبط با دوام مطابق با الزامات داده شده در جدول ۴ باشد.

دو کلاس دوام در جدول ۴ تعریف شده است: کلاس استاندارد و کلاس های بالاتر از دوام استاندارد. غشاء مربوط به هر کلاس اظهار شده باید همه الزامات آن کلاس را دارا باشد.

#### جدول ۴- ویژگی های مرتبط با دوام

روش آزمون	پارامترهای آزمون		الزامات		ویژگی
	کلاس بالاتر	کلاس استاندارد	کلاس بالاتر	کلاس استاندارد	
EN 20105-A02			ازیابی به وسیله تغییر رنگ مطابق با شاخص رنگ خاکستری بعد از در معرض قرار گیری		مقاومت در برابر پیشرشدن
روش A- چرخه شماره ۱ استاندارد	مدت در معرض قرار گیری ۶۰۰۰ h	مدت در معرض قرار گیری ۳۰۰۰ h	درجه ۳ ≥ میزان تغییر رنگ پس از قرار گرفتن در تابش ماوراء بنفش uv در طول موج ۳۰۰ nm (۴۰۰ nm) با شدت ۱۲۹۶ Mj/m <sup>2</sup>	درجه ۳ ≥ میزان تغییر رنگ پس از قرار گرفتن در تابش ماوراء بنفش uv در طول موج ۳۰۰ nm (۴۰۰ nm) با شدت ۶۴۸ Mj/m <sup>2</sup>	غشاها دارای رنگ ساده
EN ISO 4892-2:2006	مدت معرض قرار گیری ۳۰۰۰ h	مدت در معرض قرار گیری ۳۰۰۰ h	درجه ۳ ≥ میزان تغییر رنگ پس از قرار گرفتن در تابش ماوراء بنفش uv در طول موج ۳۰۰ nm (۴۰۰ nm) با شدت ۶۴۸ Mj/m <sup>2</sup>	درجه ۳ ≥ میزان تغییر رنگ پس از قرار گرفتن در تابش ماوراء بنفش uv در طول موج ۳۰۰ nm (۴۰۰ nm) با شدت ۶۴۸ Mj/m <sup>2</sup>	غشاها دارای چاپ
روش D EN ISO 846:1997			کاهش جرم $\Delta m/m \leq 1\%$	کاهش جرم $\Delta m/m \leq 5\%$	مقاومت در برابر عملکرد میکروارگانیسم ها
روش C EN ISO 846:1997 نژاد: ATCC 25607			بدون لکه	بدون لکه	مقاومت در برابر باکتری های استرپتیتیکلیم <sup>۱</sup> شبکه ای
پیوست ب		درجه ۳ ≥ شاخص رنگ خاکستری	درجه ۳ ≥ شاخص رنگ خاکستری		مقاومت در برابر کلر
پیوست پ		≥ نرخ ۴	≥ نرخ ۲		مقاومت در برابر عوامل لکه گذار
زیربند ۶-۳-۱ پیوست پ		≥ نرخ ۴	≥ نرخ ۲		مقاومت در برابر عوامل لکه گذاری بعد از آزمون سایش <sup>a</sup>
<sup>a</sup> فقط در غشاها PVC-P پوشش داده کاربرد دارد.					

یادآوری - مقاومت در برابر ایزوسیانوریک اسید در این استاندارد جزء ویژگی‌های دوام غشاها PVC-P ذکر نشده است زیرا طبق دانش موجود ایزوسیانوریک اسید به تنها یی هیچ نوع تأثیر مضری بر روی غشاها PVC-P ندارد گرچه بر روی عملکرد کلر اثر ممانعی ندارد.

## ۱۱ شرایط نگهداری

رول‌های غشاء باید به طور افقی یا عمودی با توجه به دستورالعمل تولیدکننده در بسته‌بندی اصلی خود در یک اتاق خشک در دمای محیط معتدل نگهداری شوند. توصیه‌های دیگری نیز ممکن است توسط تولیدکننده برای انبارداری غشا اعلام شود.

## ۱۲ نصب، عملیات تکمیلی و زیباسازی<sup>۱</sup>، بهره برداری بهینه<sup>۲</sup> و نگهداری

نصب، عملیات تکمیلی و زیباسازی، بهره برداری بهینه و نگهداری غشاها همگن PVC-P برای استخراج‌های شناور درون زمین باید مطابق با توصیه‌های تولیدکننده و استانداردها و مقررات ملی هر کدام که موجود باشد، انجام شود.

## ۱۳ شناسه گذاری و نشانه گذاری

### ۱۳-۱ شناسه گذاری

شناسه گذاری غشاء باید شامل اطلاعات زیر باشد:

- الف- مشخص کردن نوع غشاء؛
- ب- نام تولیدکننده و / یا نشان تجاری؛
- پ- ارجاع به این استاندارد؛
- ت- مشخص کردن مواد : PVC-P؛
- ث- کلاس دوام : استاندارد یا بالاتر؛
- ج- ضخامت اسمی غشاء بر حسب میلی‌متر؛
- چ- عرض اسمی غشاء بر حسب متر یا میلی‌متر
- ح- طول اسمی غشاء بر حسب متر یا میلی‌متر
- خ- وزن خالص رول بدون در نظر گرفتن لوله میانی بر حسب کیلوگرم؛
- د- چگالی اسمی ترکیب PVC-P بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب.

## ۲-۱۳ نشانه‌گذاری

نشانه‌گذاری غشاء اختیاری است و می‌تواند شامل اطلاعات زیر باشد :

الف- مشخصات تولیدکننده؛

ب- مشخصات نوع غشاء؛

پ- مشخصات مواد PVC-P؛

ت- شماره بهر یا شماره سری ساخت به منظور قابلیت ردیابی؛

## پیوست الف

### (الزامی)

#### تعیین مقدار کربنات کلسیم، فلزات سنگین و سایر عناصر

یک نمونه از غشاء PVC-P در یک ظرف هاضم مایکرویو<sup>۱</sup> دربسته با استفاده از اسید نیتریک و پراکسید هیدروژن به شکل محلول در می آید. سپس این محلول با دستگاه طیف سنج جذب اتمی کوره گرافیکی یا اسپکتروسکوپی پلاسمایی جفت شده القایی ICP-MS ، شناسایی می شود.

مقدار کربنات کلسیم از روی مقدار کلسیم بیان می شود.

**یادآوری** - اطلاعات در مورد دستگاه‌های آزمایشگاهی، واکنشگرهای ضروری برای آزمون، سیستم جذب ماکرویو و روش‌های آنالیز در استاندارد EN ISO 14902:2005 مرجع [8] (به بندهای ۶، ۷ و ۹ مراجعه شود) داده شده است.

## پیوست ب

### (الزامی)

#### ارزیابی مقاومت در برابر کلر

### ب-۱ اصول

آزمونه هایی که از غشاء نو بریده شده اند به طور کامل در محلول آبی دی کلرو ایزوسیانوریک اسید یا سدیم هیپوکلریت به مدت ۲۸ روز در دمای  $28^{\circ}\text{C}$  مطابق با فرآیند مشخص شده در استاندارد EN ISO 175 قرار داده می شوند.

تغییرات در رنگ نمونه ها بعد از خروج از مایع آزمون مطابق با شاخص رنگ خاکستری و روش ارایه شده در استاندارد EN 20105-A02، ارزیابی می شود. تغییر رنگ تعیین شده برای ارزیابی مقاومت کلر به کار می رود.

### ب-۲ مایع آزمون

ب-۲-۱ از یک محلول آبی با  $(7.0 \pm 0.1)\text{ pH}$  حاوی مقدار کلر ایجاد شده از انحلال  $(4.0 \pm 1)\text{ g/cm}^3$  دی کلرو ایزوسیانوریک اسید استفاده می شود. مقدار کلر موجود در آن به روش کالریمتري با شناساگر DPD (دی اتيل-P-فنیل دی آمین) اندازه گیری شده که باید مقدار کلرآزاد تقریباً  $20\text{ ppm}$  باشد.

ب-۲-۲ از یک محلول آبی با  $(7.0 \pm 0.1)\text{ pH}$  حاوی مقدار کلر ایجاد شده از انحلال  $(4.00 \pm 1.0)\text{ g/cm}^3$  محلول هیپوکلریت سدیم (حاول ۱۲ تا ۱۵ درصد کلر فعال) استفاده می شود. مقدار کلر موجود در آن به روش کالریمتري با شناساگر DPD (دی اتيل-P-فنیل دی آمین) اندازه گیری شده که باید مقدار کلرآزاد تقریباً  $20\text{ ppm}$  باشد.

### ب-۳ وسائل مورد نیاز

ب-۳-۱ محفظه یا حمام، دارای ترمومترات جهت حفظ دمای آزمون.

ب-۳-۲ سه عدد بشر.

ب-۳-۳ دماسنجه.

یادآوری - جهت اطلاعات بیشتر در مورد دستگاهها به بند ۲.۵ استاندارد EN ISO 175:2000 مراجعه شود.

### ب-۴ نمونه آزمون

چهار آزمونه به ابعاد  $mm (40 \times 80)$  باید از نمونه عشاء نو تهیه کرد و به مدت  $3\text{ h}$  در دمای  $(28 \pm 2)^{\circ}\text{C}$  قرار دهید.

یک آزمونه نیز از همان نمونه به عنوان مرجع برای مقایسه پس از اتمام آزمون، نگهداری می شود.

## ب-۵ روش

نمونه های آزمون موجود در هر بشر را زیر هود آزمایشگاهی دارای مکش با دمای  $28 \pm 2^{\circ}\text{C}$  قرار دهید و آن را به طور کامل با ۸ ml مایع آزمون بند ب ۱-۲ و یا ب ۲-۲ به ازای هر سانتی متر مربع از سطح آزمونه غوطه ور کنید.

- بشرها را در محیط تاریکی مثل اتاقک در بسته قرار دهید.

- مایع هر بشر را حداقل یک بار در روز هم بزنید.

- مایع هر بشر را با مقدار مساوی از مایع اصلی تهیه شده در هر هفت روز جایگزین کنید.

- پس از آن که آزمونه ها به مدت ۲۸ روز غوطه ور ماندند آنها را خارج کرده و با آب مقطر آبکشی و با کاغذ صافی آنها را خشک کنید.

بلافاصله بعد از خشک کردن، تغییر رنگ را در هر یک از آزمونه های غوطه ور شده در مقایسه با نمونه مرجع برداشته شده از همان نمونه غشاء و با استفاده از روش شاخص رنگ خاکستری استاندارد EN 20105-A02 اندازه گیری کنید.

نتایج نباید از مقدار مشخص شده در جدول ۴ کمتر باشد.

## ب-۶ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد :

الف- ارجاع به این پیوست استاندارد؛

ب- اطلاعات غشاء شامل تولیدکننده، نوع ماده و تاریخ تولید؛

پ- دمای آزمون؛

ت- مایع آزمون: ب-۱-۲ یا ب-۲-۲؛

ث- ارزیابی مقاومت کلر بیان شده بر اساس شاخص رنگ خاکستری استاندارد EN 20105-A02؛

ج- هرگونه انحراف از روش آزمون فوق؛

چ- تاریخ انجام آزمون.

## پیوست پ

### (الزامی)

#### ارزیابی مقاومت در برابر عوامل لکه گذار

##### پ-۱ اصول

نمونه‌های آزمون باید از استفاده نشده و غشاء استفاده شده بعد از آزمون سایش، مطابق با بند ۶-۳-۱ ( فقط برای غشاء پوشش داده شده) تهیه شده و در تماس با یک سری عوامل لکه گذار قرار داده می‌شود. زمان و شرایط تماس برای هر عامل لکه گذار مشخص شده است. در پایان مدت زمان تماس توصیه شده، نمونه‌های آزمون شسته شده و از لحاظ باقی ماندن اثرات سطحی، ارزیابی می‌شوند.

##### پ-۲ عوامل لکه گذار

عوامل لکه گذار مطابق جدول پ-۱، آماده گردد.

#### جدول پ-۱ عوامل لکه گذار و شرایط آزمون

زمان تماس	شرایط آزمون	شرح
۲۴ h	عامل لکه گذار را در دمای $23 \pm 2$ °C بکار ببرید	مخلوطی از روغن آفتتابگردان و خمیر دوده ۱۰٪ جرمی
۱۰ min		مخلوطی از آب مقطر و محلول ید ۲٪
۱۰ min		شناساگر آبی
۱۶ h		خردل زرد
۱۰ min		مخلوط روغن آفتتابگردان و ۱٪ جرمی واوسین Y با ۸۷-۱۷۹۲۸ CASN
۱۶ h		مخلوط آب مقطر و ۱۰٪ متین بلو
۱۰ min		روغن آفتتابگردان و ۱٪ جرمی حلal قرمز ۲۷c-I26125

##### پ-۳ دستگاه

به بند ۲۶.۴ استاندارد EN 438-2:2005 مراجعه شود.

##### پ-۴ نمونه‌های آزمون

۲۳ نمونه آزمون به ابعاد  $40 \times 20$  mm باید از غشاء نو تحت آزمون بریده شود و سپس در دمای  $23 \pm 2$  °C به مدت ۳ h آماده‌سازی شود. دو نمونه آزمون را که قرار است به عنوان نمونه مرجع در ارزیابی نتایج مورد استفاده قرار گیرد جدا کنید و نگهداری داشته باشند. برای هر یک از عوامل لکه گذار سه نمونه آزمون باید استفاده شود.

**پ-۵ روش**

برای هر عامل لکه گذار دو قطره از عامل لکه گذار روی هر سه نمونه که تازه خشک شده اند، بریزید. نمونه‌های آزمون را به طور یکنواخت در یک محل خشک و تمیز محافظت شده در برابر هوا در دمای  $(23\pm 2)^\circ\text{C}$  قرار دهید.

بعد از مدت زمان ذکر شده در جدول پ-۱ از هرگونه تماس‌ها و آلودگی‌ها اجتناب کنید و عامل لکه گذار را با یک کاغذ جاذب جدا کنید و نمونه‌های آزمون را با یک برس که در یک محلول اتانول  $95\%$  حجمی غوطه‌ور شده، پاک کنید. یک ساعت بعد از تمیز کردن، اثر آن روی سطح نمونه آزمون را با دو نمونه مرجع و مشاهده نمونه‌های آزمون در نور روز به طور عمودی و مماسی مقایسه کنید.

**پ-۶ بیان نتایج**

اثر بر روی سطح نمونه‌های آزمون باید مطابق با مقیاس درجه‌بندی برای هر یک از عوامل لکه گذار بیان شود:

- درجه ۵: هیچ تغییری مشاهده نشد؛
- درجه ۴: تغییر ناچیزی از صیقلی بودن یا شفاف بودن و/یا رنگ که فقط در زوایای خاص قابل مشاهده است؛
- درجه ۳: تغییر متوسطی از شفافیت و/یا رنگ؛
- درجه ۲: تغییر محسوس از شفافیت و/یا رنگ؛
- درجه ۱ : خرابی سطح و/یا تاول‌ها<sup>۱</sup>؛

برای هر یک از عوامل لکه گذار هیچیک از سه نتیجه نباید کمتر از مقدار مشخص شده در جدول ۴ باشد. در موارد شک در مورد نتایج آزمون برای یکی از عوامل لکه گذار، آزمون را با سه نمونه جدید تکرار کنید و برای ارزیابی نتیجه نهایی از نمونه‌های با کیفیت پایین‌تر استفاده کنید.

**پ-۷ گزارش آزمون**

گزارش آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد:

- الف- ارجاع به این پیوست استاندارد؛
- ب- مشخص کردن غشاء شامل تولیدکننده، نوع مواد و تاریخ محصول؛
- پ- ارزیابی مقاومت لکه‌ای هر یک از عوامل لکه گذار به کاربرده شده باید مطابق با مقیاس درجه‌بندی بیان شده باشد؛
- ت- هرگونه انحراف از روش آزمون مشخص شده؛
- ث- تاریخ آزمون.

## کتابنامه

- [1] Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations, as regards substances classified as carcinogens, mutagens or substances toxic to reproduction
- [2] European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste
- [3] EN 15347, Plastics — Recycled Plastics — Characterisation of plastics wastes  
یادآوری ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۸۲۹: سال ۱۳۹۳، پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی -مشخصات پسماندهای پلاستیکی با استفاده از استاندارد EN 15347 . تدوین شده است.
- [4] EN 15346, Plastics — Recycled plastics — Characterisation of poly(vinyl chloride) (PVC) recyclates
- [5] ISO 7724-1, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 1: Principles
- [6] ISO 7724-2, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 2: Colour measurement
- [7] ISO 7724-3, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 3: Calculation of colour differences
- [8] EN 14902:2005, Ambient air quality — Standard method for the measurement of Pb, Cd, As and Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter