



INSO
21491-2
1st. Edition
2017

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران
Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران
۲۱۴۹۱-۲
چاپ اول
۱۳۹۵

پلاستیک ها - غشاھای پی وی سی نرم
- برای استخرهای شنای داخل زمینی (PVC-P)
قسمت ۲: غشاھای تقویت شده با ضخامت اسمی
۱,۵ میلی متر و بیشتر

Plastics-Plasticized poly(vinylchloride)(PVC-P)
membranesfor inground swimming pools
Part 2: Reinforced membranes of nominal
thickness equal to or greater than 1,5 mm

ICS: 83.140.10; 97.220.10

استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۴۹۱-۱۳۹۵ سال

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران- ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج ، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۰۲۶ (۳۲۸۰۶۰۳۱)-۸

دورنگار: ۰۲۶ (۳۲۸۰۸۱۱۴)

رایانمہ: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.1294 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بندیک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنهامرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولید کنندگان، مصرف کنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیردولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضا کمیسیون های مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاوه ملی و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاهای واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجمام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«پلاستیک ها- غشاهاي پي وى سى نرم شده (PVC-P) برای استخراهای شنای داخل زمینی - قسمت ۲:
غشاهاي تقویت شده با ضخامت اسمی ۱/۵ میلی متر و بیشتر»

سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس:

شرکت آزمون دانا پلاستیک

هاشمی مطلق، قدرت الله

(دکتری مهندسی شیمی)

دبیر:

گروه پژوهشی مهندسی پزشکی - پژوهشگاه استاندارد

فرجی، رحیم

(کارشناسی ارشد شیمی)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

دانشگاه تربیت مدرس

آسیانی، حسین

(دکتری مهندسی پلیمر)

شرکت پوشش گستر پاسارگاد

آسا، بابک

(کارشناسی مدیریت)

گروه پژوهشی پتروشیمی - پژوهشگاه استاندارد

ابراهیم، الهام

(کارشناسی شیمی)

شرکت یکتاورق

ابراهیمی زاده، حمیدرضا

(کارشناسی شیمی نساجی)

انجمن ژئوستنتیک ایران

اشکبوسی، محمد رضا

(کارشناسی ارشد ژئوستنتیک)

شرکت صنایع ورق ایران

پوراکابریان، حامد

(کارشناسی مهندسی صنایع)

اداره استاندارد اماكن و تجهیزات ورزشی - وزارت ورزش و جوانان

ترکاشوند، سعید

(کارشناسی ارشد شیمی)

سمت و / یا محل اشتغال:

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت مانا صنعت

شاپیگان، پوریا

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

شرکت مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار

حاتمی، غلامرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی آب)

شرکت پوشش گستر پاسارگاد

حسینی، مصطفی

(کارشناسی صنایع)

گروه پژوهشی پتروشیمی - پژوهشگاه استاندارد

خالقی مقدم، ماهرو

(کارشناسی ارشد شیمی)

دانشگاه علم و صنعت

غیاثی نژاد، حسین

(دکتری مهندسی عمران)

عضو مستقل

فیروزی، جعفر

(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

شرکت فنی مهندسی رویال

محمدی ملامحمد، صابر

(کارشناسی ارشد عمران)

کارشناس استاندارد

میرزایی دوبخشی، مهدی

(کارشناسی ارشد شیمی)

عضو مستقل

محمدپور، محمدحسین

(کارشناسی ارشد مکانیک)

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

وطن دوست ممقانی، علی رضا

(کارشناسی ارشد اینمنی و بهداشت و محیط زیست)

ویراستار:

کارشناس مسئول گروه پژوهشی مهندسی پزشکی - پژوهشگاه
استاندارد

معینیان، شهاب

(کارشناسی ارشد شیمی)

فهرست مندرجات

| عنوان | |
|-----------|---|
| پیش‌گفتار | |
| ۱ | ۱ هدف و دامنه کاربرد |
| ۱ | ۲ مراجع الزامی |
| ۲ | ۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها و کوته نوشت‌ها |
| ۲ | ۱-۳ اصطلاحات و تعاریف |
| ۳ | ۲-۳ نمادها |
| ۳ | ۳-۳ کوته نوشت‌ها |
| ۳ | ۴ نمونه‌برداری و آماده‌سازی |
| ۳ | ۱-۴ نمونه‌برداری |
| ۴ | ۲-۴ آماده‌سازی نمونه‌های آزمون |
| ۴ | ۵ ترکیب غشاء |
| ۴ | ۱-۵ ویژگی ترکیب |
| ۴ | ۲-۵ فلزات سنگین و سایر مواد خطرناک |
| ۵ | ۳-۵ جنبه‌های زیست‌محیطی |
| ۵ | ۶ ویژگی‌های ظاهری |
| ۵ | ۱-۶ ظاهر |
| ۶ | ۲-۶ رنگ (دارای رنگ ساده) |
| ۶ | ۳-۶ مقاومت سایشی (بر روی غشاهای پوشش داده شده و/یا دارای چاپ) |
| ۶ | ۱-۳-۶ روش آزمون |
| ۶ | ۲-۳-۶ الزامات |
| ۷ | ۷ ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی |
| ۷ | ۸ ویژگی‌های ابعادی |
| ۷ | ۹ ویژگی‌های مکانیکی |

عنوان

صفحه

| | |
|----|---|
| ۸ | ۱۰ ویژگی های دوام |
| ۱۰ | ۱۱ شرایط نگهداری |
| ۱۰ | ۱۲ نصب، بازسازی، استفاده و نگهداری |
| ۱۰ | ۱۳ شناسه گذاری و نشانه گذاری |
| ۱۰ | ۱۳-۱ شناسه گذاری |
| ۱۰ | ۲-۱۳ نشانه گذاری |
| ۱۱ | پیوست الف (الزامی) تعیین مقدار کربنات کلسیم، فلزات سنگین و سایر عناصر |
| ۱۲ | پیوست ب (الزامی) آزمون مقاومت در برابر لغزش |
| ۱۴ | پیوست پ (الزامی) ارزیابی مقاومت در برابر کلر |
| ۱۶ | پیوست ت (الزامی) ارزیابی مقاومت در برابر عوامل لکه گذار |
| ۱۸ | کتابنامه |

پیش‌گفتار

استاندارد «پلاستیک‌ها - غشاهای پی وی سی نرم شده (PVC-P) برای استخرهای شنای داخل زمینی - قسمت ۲: غشاهای تقویت شده با ضخامت اسمی ۱,۵ میلی متر و بیشتر» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی ایران تهیه و تدوین شده و در ششصد و سی و هشتادمین اجلاس کمیته ملی مهندسی پزشکی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS EN 15836-2:2010, Plastics- Plasticized poly(vinylchloride) (PVC-P) membranes for inground swimming pools Part 2: Reinforced membranes of nominal thickness equal to or greater than 1,5 mm

پلاستیک ها - غشاهاي پی وی سی نرم شده (PVC-P) برای استخرهای شنای داخل زمینی - قسمت ۲: غشاهاي تقویت شده با ضخامت اسمی ۱/۵ میلی متر و بیشتر

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های ظاهری، ابعادی، مکانیکی و قابلیت دوام غشاهاي تقویت شده ساخته شده از ورقه های پی وی سی نرم (PVC-P) با یک پلی استر تقویت شده می باشد که ضخامت اسمی ۱/۵ میلی متر و بیشتر دارند و برای جلوگیری از نشت استخرهای شنای داخل زمینی در نظر گرفته شده اند. این استاندارد همچنین ویژگی‌های ترکیب پی وی سی نرم برای تولید این غشاها را مشخص می کند.

این استاندارد به طور مشخص در غشاهاي همگن مورد استفاده در استخرهای شنای با دمای آب کمتر یا مساوی ۳۲°C کاربرد دارد. اگر تولیدکننده استفاده غشاء در دمای آب به طور دائم بیش از ۳۲ °C را توصیه نماید، در آن صورت هم این استاندارد کاربرد دارد.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

- 2-1 EN 438-2:2005, High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called Laminates) - Part 2: Determination of properties
- 2-2 EN 495-5, Flexible sheets for waterproofing - Determination of foldability at low temperature - Part 5: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
- 2-3 EN 1107-2, Flexible sheets for waterproofing - Determination of dimensional stability - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
- 2-4 EN 1848-2, Flexible sheets for waterproofing - Determination of length, width, straightness and flatness - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
- 2-5 EN 1849-2, Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area — Part 2: Plastic and rubber sheets
- 2-6 EN 1850-2, Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing

2-7 EN 12310-2, Flexible sheets for waterproofing - Determination of resistance to tearing - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing

2-8 EN 12316-2, Flexible sheets for waterproofing- Determination of peel resistance of joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing

2-9 EN 12317-2, Flexible sheets for waterproofing -Determination of shear resistance of joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing

2-10 EN 20105-A02, Textiles- Tests for colour fastness- Part A02: Grey scale for assessing change in colour (ISO 105-A02:1993)

2-11 EN ISO 62:2008, Plastics - Determination of water absorption(ISO 62:2008)

یادآوری ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱: سال ۱۳۸۹، پلاستیک- اندازه گیری جذب آب با استفاده از استاندارد 62 ISO. تدوین شده است.

2-12 EN ISO 175:2000, Plastics- Methods of test for the determination of the effects of immersion in liquid chemicals (ISO 175:1999)

2-13 EN ISO 291, Plastics - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 291:2008)

2-14 EN ISO 527-1, Plastics- Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994)

یادآوری ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۱-۶۶۲۱: سال ۱۳۸۲، پلاستیک ها- تعیین خواص کششی - قسمت ۱- اصول کلی با استفاده از استاندارد 527-1 EN ISO 527-1، تدوین شده است.

2-15 EN ISO 527-3, Plastics - Determination of tensile properties- Part 3: Test conditions for films and sheets(ISO 527-3:1995)

یادآوری ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۳-۶۶۲۱: سال ۱۳۹۳، پلاستیک ها- تعیین خواص کششی - قسمت ۳: شرایط آزمون برای فیلم ها و ورق ها با استفاده از استاندارد 527-3 EN ISO 527-3، تدوین شده است.

2-16 EN ISO 846:1997, Plastics - Evaluation of the action of microorganisms (ISO 846:1997)

یادآوری ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۷۵: سال ۱۳۸۰، پلاستیک ها- ارزیابی فعالیت میکروگانیسم ها با استفاده از استاندارد EN ISO 846، تدوین شده است.

2-17 EN ISO 1183-1, Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics- Part 1: Immersion method, liquid pyknometer method and titration method (ISO 1183-1:2004)

2-18 EN ISO 4892-2:2006, Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources- Part 2: Xenon-arc lamps(ISO 4892-2:2006)

2-19 EN ISO 5470-1:1999, Rubber- or plastics-coated fabrics- Determination of abrasion resistance - Part 1: Taber abrader (ISO 5470-1:1999)

۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها و کوته نوشت‌ها

۱-۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات با تعاریف زیر به کار می‌روند:

غشاء تقویت شده

reinforced membrane

ورق ساخته شده از ورقه های پی وی سی نرم و پلی استر تقویت شده، می باشد.

یادآوری ۱- این غشاها می توانند با فرایندهایی از قبیل روزن رانی^۱، غلتک زنی^۲ یا ریخته گری، ساخته شوند.

یادآوری ۲- این غشاها ضدآب و نفوذ پذیر نسبت به گاز می باشد که به شکل رول بسته بندی شده و برای نصب در محل در نظر گرفته می شود.

۳-۱-۳

استخر شنای داخل زمینی

inground swimming pool

تأسیسات دائمی حاوی آب تصفیه شده برای فعالیت های آبی که بخشی یا تمامی آن در زیر سطح زمین انجام می شود و عمق آن بزرگتر یا مساوی m^3 ۰,۸۵ متر باشد یا حجم آب آن بیشتر یا مساوی m^3 ۸، باشد.

۲-۳ نمادها

E_n ضخامت غشاء بر حسب میلی متر که توسط تولیدکننده غشاء اظهار می شود.

l_n عرض بر حسب متر یا میلی متر که توسط تولیدکننده اظهار می شود.

L_n طول رول بر حسب متر که توسط تولیدکننده اظهار می شود.

M_s جرم بر حسب گرم بر متر مربع که توسط تولیدکننده اظهار می شود.

۳-۳ کوتاه نوشت ها

کربنات کلسیم CaCO_3

پلی (وینیل کلرید) نرم شده PVC-P

۴ نمونه برداری و آماده سازی

۱-۴ نمونه برداری

آزمونه ها باید از رول های غشاء استفاده نشده انتخاب شوند.

۲-۴ آماده سازی نمونه های آزمون

آزمونه های مورداستفاده برای تعیین خواص باید قبل از آزمون حداقل به مدت ۴h در شرایط محیط استاندارد [دماهای $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ و رطوبت نسبی $(50 \pm 10)\%$. HR]، مطابق با استاندارد EN ISO 291:2008، قرار گیرند. مگر اینکه در روش آزمون مربوطه، به صورت دیگری مشخص شده باشد.

۵ ترکیب غشاء

۱-۵ ویژگی غشاء

هنگامی که آزمون مطابق با روش ها و شاخص های مشخص شده در جدول ۱ انجام می شود، ترکیب PVC-P باید دارای ویژگی مطابق با الزامات داده شده در جدول ۱ باشد.

جدول ۱- ویژگی ترکیب

| ردیف | ویژگی | الزامات | دماهای آزمون | روش آزمون |
|------|--------------------------|---|-----------------------------|--|
| ۱ | جرم بر واحد سطح | $M_{S-5}^{+10} \text{ g/m}^2$ جرم بر واحد سطح که توسط تولیدکننده اظهار شده | | استاندارد EN 1849-2 |
| ۲ | جذب آب | کمتر یا مساوی ۱ درصد وزنی | مدت غوطه وری دماهی آزمون | روش ۱ استاندارد ^a EN ISO 62:2008 |
| ۳ | مقدار کربنات کلسیم | کمتر یا مساوی ۳ درصد وزنی | | پیوست الف |

^a لبه های قطعات آزمون ممکن است با حل کردن PVC-P در تترا هیدروفوران در برابر نشتی مقاوم شوند.

۲-۵ فلزات سنگین و سایر مواد خطرناک

غشاهای PVC-P باید با مقررات ملی یا بین المللی معتبر مطابقت داشته باشند.

غشاهای PVC-P باید شامل موادی باشند که در گروه ۱ یا ۲ مواد سرطانزا^۱، گروه ۱ یا ۲ مواد سمی برای سیستم تولیدممثل^۲ طبقه بندی نشده باشند، (به مرجع [۱] کتابنامه، دستورالعمل 76/769/EEC مراجعه شود).

غلظت کلی سرب (Pb)، کادمیم (Cd)، جیوه (Hg)، کروم ۶ ظرفیتی [Cr(VI)] و آرسنیک (As) باید بیشتر از 100 mg/kg باشد.

1- Carcinogen

2- Mutagen

3- Reproduction

یادآوری- این الزامات بر اساس مقادیر فلزات سنگین موجود در بسته‌بندی که در دستورالعمل ۹۴/۶۲/EC ، مقاله ۱۱ مرجع [۲] کتابنامه ذکر شده، می باشد.

برای تعیین غلظت کلی فلزات سرب (Pb)، کادمیم (Cd)، جیوه (Hg)، کروم ۶ ظرفیتی (Cr) (VI) و آرسنیک (As) روش داده شده در پیوست الف باید مورد استفاده قرار گیرد.

۳-۵ جنبه های زیست محیطی

ترکیبات PVC-P مواد قابل بازیافتی هستند که می توانند طی فرآیندی بازیابی شوند که باعث حفظ منابع طبیعی و کاهش اثرات زیانبار انتشار مواد آلاینده بر روی آب ، هوا، خاک و سلامتی انسان شوند.

یادآوری- روش های اندازه گیری خواص پسماندهای پلاستیکی در استاندارد [۳] EN 15347 و روش های اندازه گیری خواص مواد بازیافتی PVC در استاندارد [۴] EN 15346 ارائه شده است.

۶ ویژگی های ظاهری

۱-۶ ظاهر

عيوب ظاهری غشاء باید با استفاده از روش مشخص شده در استاندارد ۲-EN 1850 تعیین شود.

بازرسی چشمی باید در یک ناحیه از غشاء PVC-P به طول حداقل ۲m و عرض خود رول، انجام شود. بازرسی باید بر روی نمونه هایی از هر دو طرف غشاء (پشت و رو) انجام شود که به طور تصادفی از یک رول باز شده که بدون کشش روی یک سطح صاف و مات قرار گرفته، انتخاب شود.

غشاء نباید هنگام بررسی با چشم غیرمسلح، عیوب قابل مشاهده ای از قبیل حبابها^۱، تاولها^۲، لکه های رنگی^۳، بر جستگی ها^۴، فرورفتگی ها^۵، تاخوردگی ها^۶ یا موج ها^۷ داشته باشد. اما نمی توان به طور کامل از وجود برآمدگی ها و حبابها در ورقه های PVC-P ، اجتناب نمود.

ظاهر غشاء باید یکنواخت باشد و مانند نمونه مرجع صرف نظر از محل انجام آزمون، یکنواخت، شرایط سطحی (صفاف یا بر جسته) و انعکاس رنگ باید مطابق نمونه های مرجع باشد.

غشاهای بدون چاپ باید دارای سطح پرداخت شده، باشد.

-
- 1- Ripples
 - 2- Blisters
 - 3- Coloured streaks
 - 4- Pinholes
 - 5- Mottles
 - 6- Folds
 - 7- Ripples

در مورد غشاهای دارای چاپ، حک کردن نباید لکه ای ایجاد کند. جوهر آن نباید به سمت چاپ نشده نفوذ کند. غشاء برجسته شده^۱ با هر الگویی باید دارای ظاهر یکنواخت باشند.

رنگدانه ها باید به طور یکنواخت در کل مواد توزیع شوند. تفاوت های جزئی در رنگ ناشی از ترکیب ترکیب و تولید به طور کلی مجاز می باشد.

رول های غشاء باید به نحو مناسب و به حد کافی سفت جمع شده باشند.

نتیجه بازرسی چشمی باید با عبارت «انطباق ظاهری» یا «عدم انطباق ظاهری» بیان شود. در حالت دوم باید فهرست موارد نقص اشاره شده در بالا، ارایه شود.

۶-۲ رنگ (دارای رنگ ساده)

رنگ غشاهای استفاده نشده (جدید) باید مطابق با نمونه مرجع توافق شده بین تهیه کننده و مشتری باشد. معایر特 یا تفاوت در رنگ و ظاهر بین غشاء استفاده نشده و نمونه مرجع باید مطابق با استاندارد EN 20105-AO2 ارزیابی شود.

یادآوری - مختصات سه گانه رنگ L , a , b مطابق با استاندارد [5] ISO 7724-1 و [6] ISO 7724-2 تعیین می شود و استاندارد ISO 7724-3 [7]، می تواند در ارزیابی رنگ غشاء به علاوه هرگونه تفاوت در رنگ بین غشاء و نمونه مرجع مورد استفاده قرار گیرد. اما محدوده های مجاز نمی تواند در این استاندارد تعیین شود.

۶-۳ مقاومت سایشی (غضاهای پوشش داده شده و/یا دارای چاپ)

۶-۳-۱ روش آزمون

در مورد غشاهای PVC-P پوشش داده شده و/یا دارای چاپ، مقاومت سایشی بر روی الگو باید به وسیله روش مشخص شده در استاندارد EN ISO 5470-1 با شرایط آزمون زیر ارزیابی شود:

- چرخ های سایشی (مطابق با جدول ۱ استاندارد ۱۹۹۹-۱: ISO 5470-1: ۱۹۹۹) برای اعمال سایش شدید؛

- بار اعمال شده بر هر چرخ حین آزمون : ۵N؛

- تعداد دوره های سایشی بکار گرفته شده: ۱۰۰ دور؛

- سرعت چرخشی نگهدارنده نمونه آزمون : ۶۰ r/min؛

۶-۳-۲ الزامات

هنگامی که غشاء پوشش داده شده و/یا دارای چاپ مطابق با بند ۶-۳-۱ آزمون می شود، بعد از ۱۰۰ دور نباید اثر مخرب سایشی بر روی طرح چاپی یا پوشش داده شده غشاء با چشم غیر مسلح دیده شود.

۷ ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

غشاهای تقویت شده موادی هستند که نسبت به بخار آب نفوذ پذیر می‌باشند. تولیدکننده می‌تواند ضریب مقاومت به نفوذ بخار آب، μ ، را که روی غشاء استفاده نشده اندازه گیری شده، مطابق با استاندارد EN ISO 12572، اظهار کند.

۸ ویژگی‌های ابعادی

هنگامی که مطابق با روش‌های مشخص شده در جدول ۲ با استفاده از پارامترهای مشخص شده آزمون می‌شوند، غشاء تقویت شده باید ویژگی‌های ابعادی مطابق با الزامات داده شده در جدول ۲ داشته باشد.

جدول ۲- ویژگی‌های ابعادی

| روش آزمون | پارامترهای آزمون | | الزامات | ویژگی | | |
|---|-------------------------|-----------|---|---|--|--|
| استاندارد EN 1848-2 | | | $I_n \pm 5\text{mm}$ I_n : عرض اظهارشده توسط تولیدکننده | عرض I | | |
| استاندارد EN 1848-2 | | | $L \geq L_n$ L_n : طول رول اظهارشده توسط تولیدکننده | طول رول L | | |
| استاندارد EN 1849-2 | ^a (عرض غشاء) | عرض آزمون | $p \leq 10\text{mm}$ | یکنواختی سطح p | | |
| استاندارد EN 1849-2 | ^a (عرض غشاء) | عرض آزمون | $g \leq 30\text{Mm}$ | هموار بودن g | | |
| استاندارد EN 1849-2 ^b | | | $E_n \pm 5\%$ E_n : ضخامت اظهارشده توسط تولیدکننده | ضخامت متوسط (عمود بر جهت رول) ^a | | |
| EN 1849-2 ^{b,c} | | | $E_n \pm 8\%$ | ضخامت نقطه‌ای | | |
| ^a میانگین حسابی ضخامت اندازه گیری شده در امتداد خط عمود بر جهت رول انجام شود. | | | | | | |
| ^b فقط از ابزار اندازه گیری مکانیکی استفاده شود. | | | | | | |
| ^c در پنج نقطه در جهت عرضی ضخامت را اندازه گیری کنید و این کار را در دو امتداد عرضی به فاصله طولی ۳ متر با ابتدا و انتهای رول انجام دهید. | | | | | | |
| یادآوری- وجود تقویت کننده، ساختار آن و محل آن می‌تواند در ضخامت غشاء تنوع ایجاد نماید. | | | | | | |

۹ ویژگی‌های مکانیکی

هنگامی که غشاء PVC-P مطابق با روش‌های آزمون مشخص شده در جدول ۳ با استفاده از پارامترهای مشخص شده، آزمون شود، باید دارای ویژگی‌های مکانیکی مطابق با الزامات داده شده در جدول ۳ باشد.

جدول ۳ - خواص مکانیکی

| روش آزمون | پارامترهای آزمون | | الزامات | ویژگی |
|---------------------------------|------------------|-----------------|--|---|
| A روش EN ISO 12311-2:2000 | | | $\geq 1100 \text{ N/50 mm}$ $30\% \leq E_S \leq 15\%$ | استحکام کششی ازدیاد طول در نقطه شکست تقویت کننده (در جهت عمودی و در جهت معکوس) |
| EN 12316-2 | ۵۰ mm | عرض نمونه آزمون | $\geq 80 \text{ N/50 mm}$ | مقاومت در برابر لایه لایه شدن با پوسته شدن |
| EN 12310-2 | طولی و عرضی | جهت های آزمون | $\geq 180 \text{ N/mm}$ | استحکام پارگی |
| EN 1107-2 | طولی و عرضی | جهت های آزمون | $\leq 0.5\%$ | پایداری ابعادی |
| EN 495-5 | طولی و عرضی | جهت های آزمون | بدون ترک یا شکست -۲۵°C بالای | مقاومت تاشدگی در دماهی کم |
| EN 12316-2 | طولی و عرضی | جهت های آزمون | $\geq 80 \text{ N/50 mm}$ | استحکام پارگی در محل اتصال ^a |
| به پیوست ب مراجعه شود | | | ≥ 240 | مقاومت در برابر لغزش ^b |

^a اتصالات باید مطابق با دستورالعمل تولیدکننده انجام شوند.^b فقط در مورد غشاهای تقویت شده ضد لغزش کاربرد دارد.

۱۰. ویژگی‌های دوام

هنگامی که مطابق با روش‌های مشخص شده در جدول ۴ با استفاده از پارامترهای مشخص شده، آزمون انجام می‌شود، غشاء تقویت شده باید دارای ویژگی‌های دوام مطابق با الزامات داده شده در جدول ۴ باشد.
دو کلاس دوام در جدول ۴ تعریف شده است: کلاس استاندارد و کلاس‌های بالاتر از استاندارد. غشاء مربوط به هر کلاس اظهار شده باید همه الزامات آن کلاس را دارا باشد.

جدول ۴- ویژگی دوام

| روش آزمون | پارامترهای آزمون | | الزامات | | ویژگی |
|--|------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| | کلاس بالاتر استاندارد | کلاس استاندارد | کلاس بالاتر | کلاس استاندارد | |
| EN 20105-A02 | | | ارزیابی به وسیله تغییر رنگ مطابق با شاخص رنگ خاکستری بعد از در معرض قرار گیری | | مقاومت در برابر پیرشدگی |
| روش A- چرخه شماره ۱ استاندارد | مدت در معرض قرار گیری ۶۰۰۰ h | مدت در معرض قرار گیری ۳۰۰۰ h | درجه ۳ ≥ میزان تغییر رنگ پس از قرار گرفتن در معرض تابش ماوراء بنفش uv در طول موج ۳۰۰ nm با شدت ۱۲۹۶ Mj/m ² | درجه ۳ ≥ میزان تغییر رنگ پس از قرار گرفتن در معرض تابش ماوراء بنفش uv در طول موج ۳۰۰ nm با شدت ۶۴۸ Mj/m ² | غشاها دارای رنگ ساده |
| EN ISO 4892-2:2006 | مدت در معرض قرار گیری ۳۰۰۰ h | مدت در معرض قرار گیری ۳۰۰۰ h | درجه ۳ ≥ میزان تغییر رنگ پس از قرار گرفتن در معرض تابش ماوراء بنفش uv در طول موج ۳۰۰ nm با شدت ۶۴۸ Mj/m ² | درجه ۳ ≥ میزان تغییر رنگ پس از قرار گرفتن در معرض تابش ماوراء بنفش uv در طول موج ۳۰۰ nm با شدت ۶۴۸ Mj/m ² | غشاها دارای چاپ |
| روش D استاندارد EN ISO 846:1997 | | | کاهش جرم $\Delta m/m \leq 1\%$ | کاهش جرم $\Delta m/m \leq 5\%$ | مقاومت در برابر عملکرد میکروارگانیسم ها |
| روش C استاندارد EN ISO 846:1997 نژاد: ATCC 25607 | | | بدون لکه | بدون لکه | مقاومت در برابر باکتری های استرپتوفورتیکلیم ^۱ شبکه ای |
| پیوست پ | | درجه ۳ ≥ شاخص رنگ خاکستری | درجه ۳ ≥ شاخص رنگ خاکستری | | مقاومت در برابر کلر |
| پیوست ت | | نرخ ≥ ۴ | نرخ ≥ ۲ | | مقاومت در برابر عوامل لکه گذار |
| زیربند ۱-۳-۶ پیوست ت | | نرخ ≥ ۴ | نرخ ≥ ۲ | | مقاومت در برابر عوامل لکه گذاری بعد از آزمون سایش |
| ^a فقط در غشاها پوشش داده شده کاربرد دارد. | | | | | |
| 1- Streptoverticilium Reticulum Bacteria | | | | | |

یادآوری - مقاومت در برابر ایزوسیانوریک اسید در این استاندارد جزء ویژگی‌های دوام غشاها PVC-P ذکر نشده است زیرا طبق دانش موجود ایزوسیانوریک اسید به تنها‌یی هیچ نوع تأثیر مضری بر روی غشاها PVC-P ندارد گرچه اثر ممانعی بر تاثیر کلری دارد.

۱۱ شرایط نگهداری

رول‌های غشاها باید به طور افقی یا عمودی با توجه به دستورالعمل تولیدکننده در بسته‌بندی اصلی خود در یک اتاق خشک در دمای محیط معتدل نگهداری شوند. توصیه‌های دیگری نیز ممکن است توسط تولیدکننده فراهم شود.

۱۲ نصب، عملیات تکمیلی و زیباسازی^۱، بهره برداری بهینه^۲ و نگهداری

نصب، عملیات تکمیلی و زیباسازی، بهره برداری بهینه و نگهداری غشاها همگن PVC-P برای استخرهای شنای درون زمین باید مطابق با توصیه‌های تولیدکننده و استانداردها و مقررات ملی هر کدام که موجود باشد، انجام شود.

۱۳ شناسه گذاری و نشانه گذاری

۱۳-۱ شناسه گذاری

شناسه گذاری غشاء باید شامل اطلاعات زیر باشد:

- الف- مشخص کردن نوع غشاء؛
- ب- نام تولید کننده و / یا نشان تجاری؛
- پ- ارجاع به این استاندارد؛
- ت- مشخص کردن مواد : PVC-P؛
- ث- کلاس دوام : استاندارد یا بالاتر؛
- ج- ضخامت اسمی غشاء بر حسب میلی متر؛
- چ- عرض اسمی غشاء بر حسب متر یا میلی متر
- ح- طول اسمی غشاء بر حسب متر یا میلی متر
- خ- وزن خالص رول بدون در نظر گرفتن لوله میانی بر حسب کیلوگرم؛
- خ- چگالی اسمی ترکیب PVC-P بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب.

۱۳-۲ نشانه گذاری

نشانه گذاری غشاء اختیاری است و می‌تواند شامل اطلاعات زیر باشد :

- الف- مشخصات تولیدکننده؛
- ب- مشخصات نوع غشاء؛
- پ- مشخصات مواد PVC-P؛
- ت- شماره بهر یا شماره سری ساخت به منظور قابلیت ردیابی.

پیوست الف

(الزامی)

تعیین مقدار کربنات کلسیم، فلزات سنگین و سایر فلزات

یک نمونه از غشاء PVC-P در یک ظرف انحلال مایکرویو دربسته با استفاده از اسید نیتریک و پراکسید هیدروژن به شکل محلول در می آید. سپس این محلول با دستگاه طیف سنج جذب اتمی کوره گرافیکی یا اسپکتروسکوپی پلاسمایی جفت شده القایی ICP-MS ، شناسایی می شود.

مقدار کربنات کلسیم از روی مقدار کلسیم بیان می شود.

یادآوری - اطلاعات در مورد دستگاه های آزمایشگاهی، واکنشگرهای ضروری برای آزمون، سیستم جذب مایکرویو و روش های آنالیز در استاندارد EN ISO 14902:2005 مرجع [9] (به بندهای ۶، ۷ و ۹ مراجعه شود) داده شده است.

پیوست ب

(الزامی)

آزمون مقاومت در برابر لغزش

یادآوری - این پیوست همان روش آزمون پیوست E استاندارد EN 3451-1:2001 می باشد

ب-۱ اصول

شخصی که آزمون را انجام می دهد به حالت ایستاده روی سطح نمونه تحت آزمون به جلو و عقب حرکت می کند.. سطح نمونه آزمون با آب حاوی عامل ترکننده سطح خیس می شود. شبیه مجموعه آزمون که شخص روی آن حرکت می کند به تدریج از حالت افقی افزایش یافته تا شبیه که شخص احساس امنیت در حرکت را از دست بدهد

ب-۲ شخص آزمون

شخصی بزرگسال با پاهای برخene که پاهای خود را به مدت ۱۰ min قبل از شروع خیس کرده است. شخص باید در مقابل افتادن با یک تجهیز ایمنی مناسب محافظت شود که وی را قادر سازد آزادانه و به شکل نامحدود روی سطح آزمون حرکت کند.

جهت آشنایی اشخاص آزمون با فرآیند، بهتر است ابتدا آنها بر روی سطحی که ویژگی ضد لغزش آن مطابق این پیوست تایید شده است، آموزش ببینند.

ب-۳ مجموعه آزمون

صفحه ای مسطح به عرض ۶۰۰ mm و طول ۲۰۰۰ mm با زاویه قابل تنظیم شبیه از صفر تا ۴۵ درجه باید به عنوان تجهیزات آزمون مورد استفاده قرار گیرد. یک سمت کوتاه باید به کف متصل شود و زاویه سنج با درجه بندی یک درجه باید در یک سمت مجموعه آزمون وصل شود که بتواند زاویه شبیه صفحه را نسبت به صفحه افقی نشان دهد.

برای ایمنی نرده شخص آزمون، هر دو طرف طولی مجموعه آزمون باید نرده نصب شود

ب-۴ مایع آزمون

مایع آزمون باید محلول آبی با عامل مرطوب کننده خنثی به غلظت ۱g/l باشد. آب می تواند از سیستم آب آشامیدنی شهری تهییه شود.

ب-۵ نمونه آزمون

نمونه آزمون باید مرکب از ورقه برش داده شده از یک رول غشاء تقویت شده استفاده نشده به طول حداقل ۱۰۰۰ mm و عرض ۵۰۰ mm باشد.

ب-۶ فرآیند آزمون

نمونه آزمون بر روی صفحه مسطح دستگاه آزمون به صورت هم مرکز نصب می شود. در طول انجام آزمون، سطح نمونه آزمون باید به طور مداوم و منظم حداقل با 5 l/min از مایع آزمون خیس شود.

شخص آزمون در جهت رو به پایین سطح قرار گرفته و به اندازه نیم گام رو به جلو و عقب حرکت می کند. زاویه سطح از حالت افقی با سرعت حدود یک درجه بر ثانیه افزایش می یابد تا جاییکه شخص برای گام برداشتن احساس نا امنی کند. مقدار زاویه شیب در اطراف زاویه ای که شخص احساس نا امنی می کند چندین بار کم و زیاد می شود تا زاویه صحیح مشخص شود.

زاویه شیب باید دوازده بار اندازه گیری شود، که هر اندازه گیری باید از موقعیت افقی نمونه آزمون شروع شود.

ب-۷ ارزیابی

برای ارزیابی نتایج، کمترین و بیشترین مقادیر دوازده آزمون حذف می شود.

مقدار میانگین حسابی باقیمانده ۱۰ آزمون به دست آمده و تا یک درجه گرد شده و به عنوان نتیجه آزمون گزارش می شود.

ب-۸ طبقه بندی

همه قطعات تجهیزات باید دارای نتایج بیش از ۲۴ درجه باشند.

ب-۹ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

الف- ارجاع به این استاندارد؛

ب- مشخصات غشها شامل تولید کننده، نوع مواد، تاریخ تولید؛

پ- ویژگی نمونه آزمون؛

ت- زاویه شیب ۲۴ درجه؛

ث- هرگونه انحراف از روش آزمون مشخص شده؛

ج- تاریخ آزمون.

پیوست پ

(الزامی)

ارزیابی مقاومت کلر

پ-۱ اصول

آزمونه هایی که از غشاء نو بریده شده اند به طور کامل در محلول آبی دی کلرو ایزوسیانوریک اسید یا سدیم هیپوکلریت به مدت ۲۸ روز در دمای 28°C مطابق با فرآیند مشخص شده در استاندارد EN ISO 175 قرار داده می شوند.

تفییرات در رنگ نمونه ها بعد از خروج از مایع آزمون مطابق با شاخص رنگ خاکستری و روش ارایه شده در استاندارد EN 20105-A02، ارزیابی می شود. تغییر رنگ تعیین شده برای ارزیابی مقاومت کلر به کار می رود.

پ-۲ مایع آزمون

پ-۱-۲ از یک محلول آبی با $(7.0 \pm 0.1)\text{ pH}$ حاوی مقدار کلر ایجاد شده از انحلال $(40 \pm 1)\text{ g/cm}^3$ دی کلرو ایزوسیانوریک اسید استفاده می شود. مقدار کلر موجود در آن به روش کالریمتری با شناساگر DPD (دی اتیل-P-فنیل دی آمین) اندازه گیری شده که باید مقدار کلرآزاد تقریباً 20 ppm باشد.

پ-۲-۲ از یک محلول آبی با $(7.0 \pm 0.1)\text{ pH}$ حاوی مقدار کلر ایجاد شده از انحلال $(400 \pm 10)\text{ g/cm}^3$ محلول هیپوکلریت سدیم (حاول ۱۲ تا ۱۵ درصد کلر فعال) استفاده می شود. مقدار کلر موجود در آن به روش کالریمتری با شناساگر DPD (دی اتیل-P-فنیل دی آمین) اندازه گیری می شود که باید مقدار کلرآزاد تقریباً 20 ppm باشد.

پ-۳ وسایل مورد نیاز

پ-۳-۱ محفظه، دارای ترمومترات جهت حفظ دمای آزمون.

پ-۳-۲ سه عدد بشر

پ-۳-۳ دماسنجد

یادآوری - جهت اطلاعات بیشتر در مورد دستگاهها به بند ۵-۲ استاندارد EN ISO 175:2000 مراجعه شود.

پ-۴ نمونه آزمون

چهار آزمونه به ابعاد $mm (40 \times 80 \times 28 \pm 2)$ باید از نمونه عشاء نو تهیه کرده و به مدت 3 h در دمای 28°C قرار دهید.

یک آزمونه نیز از همان نمونه به عنوان مرجع برای مقایسه پس از اتمام آزمون، نگهداری می شود.

پ-۵ روش

نمونه های آزمون موجود در هر بشر را زیر هود بخار آزمایشگاهی با دمای $28 \pm 2^{\circ}\text{C}$ قرار دهید و آن را به طور کامل در 8 ml از مایع آزمون بند ب ۱-۲ و یا ب ۲-۲ در هر سانتی متر مربع از سطح آزمونه غوطه ور کنید.

- بشرها را در محیط تاریکی مثل اتاقک در بسته قرار دهید.
- مایع هر بشر را حداقل یک بار در روز تکان دهید.
- مایع را با مقدار مساوی از مایع اصلی در هر هفت روز جایگزین کنید.
- سپس نمونه های آزمون به به مدت ۲۸ روز غوطه ور کنید و آنها را با آب قطر آبکشی کنید و با کاغذ صافی آنها را خشک کنید.

بلافاصله بعد از خشک کردن تغییر رنگ را در هر یک از نمونه های آزمون غوطه ور شده با مقایسه آن به نمونه مرجع برداشته شده از همان نمونه غشاء آزمون با استفاده از روش شاخص رنگ خاکستری داده شده در استاندارد EN 20105-A02 اندازه گیری کنید.

نتایج نباید از مقدار مشخص شده در جدول ۴ کمتر باشد.

پ-۶ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد :

- الف- ارجاع به این استاندارد؛
- ب- مشخص کردن تولیدکننده، نوع ماده و داده های محصول، نوع غشاء؛
- پ- دمای آزمون؛
- ت- مایع آزمون: ب ۱-۲ یا ب ۲-۲؛
- ث- ارزیابی مقاومت کلر بیان شده بر اساس مقیاس خاکستری داده شده در استاندارد EN 20105-A02؛
- ج- هرگونه انحراف از روش آزمون مشخص شده؛
- چ- تاریخ انجام آزمون.

پیوست ت

(الزامی)

ارزیابی مقاومت در برابر عوامل لکه گذار

ت-۱ اصول

نمونه های آزمون باید از استفاده نشده و غشاء استفاده شده بعد از آزمون سایش، مطابق با بند ۱-۳-۶ (فقط برای غشاء پوشش داده شده) تهیه شده و در تماس با یک سری عوامل لکه گذار قرار داده می شود. زمان و شرایط تماس برای هر عامل لکه گذار مشخص شده است. در پایان مدت زمان تماس توصیه شده، نمونه های آزمون شسته شده و از لحاظ باقی ماندن اثرات سطحی، ارزیابی می شوند.

ت-۲ عوامل لکه گذار

عوامل لکه گذار مطابق جدول پ-۱، آماده گردد.

جدول ت-۱ عوامل لکه گذار و شرایط آزمون

| زمان تماس | شرایط آزمون | توضیحات |
|-----------|---|---|
| ۲۴ h | عامل لکه گذار را در دمای $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ بکار ببرید. | مخلوطی از روغن آفتابگردان و خمیر دوده ۱۰٪ جرمی |
| ۱۰ min | | مخلوطی از آب مقطر و محلول ید ۲٪ |
| ۱۰ min | | نشانگر آبی |
| ۱۶ h | | خردل زرد |
| ۱۰ min | | مخلوط روغن آفتابگردان و ۱٪ جرمی واوسین ۶۷-۸۷ با CASN17928 |
| ۱۶ h | | مخلوط آب مقطر و ۰/۱٪ متین بلو |
| ۱۰ min | | روغن آفتابگردان و ۱٪ جرمی حلal قرمز ۲۷c-I26125 |

ت-۳ دستگاه

به بند 26.4 استاندارد EN 438-2:2005 مراجعه شود.

ت-۴ نمونه های آزمون

۲۳ نمونه آزمون به ابعاد $(40 \times 20)\text{mm}$ باید از غشاء نو تحت آزمون بریده شود و سپس در دمای $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ به مدت ۳ h آماده سازی شود. دو نمونه آزمون را که قرار است به عنوان نمونه مرجع در ارزیابی نتایج مورد استفاده قرار گیرد جدا کنید و نگهدارید. برای هر یک از عوامل لکه گذار سه نمونه آزمون باید استفاده شود.

پ-۵ روش

برای هر عامل لکه گذار دو قطره از عامل لکه گذار روی هر سه نمونه که تازه خشک شده اند، بریزید. نمونه های آزمون را به طور یکنواخت در یک محل خشک و تمیز محافظت شده در برابر هوا در دمای $(23\pm 2)^\circ\text{C}$ قرار دهید.

بعد از مدت زمان ذکر شده در جدول پ-۱ از هرگونه تماس ها و آلودگی ها اجتناب کنید و عامل لکه گذار را با یک کاغذ جاذب جدا کنید و نمونه های آزمون را با یک برس که در یک محلول اتانول $\% ۹۵$ حجمی غوطه ور شده، پاک کنید.

یک ساعت بعد از تمیز کردن، اثر آن روی سطح نمونه آزمون را با دو نمونه مرجع و مشاهده نمونه های آزمون در نور روز به طور عمودی و مماسی مقایسه کنید.

ت-۶ بیان نتایج

اثر بر روی سطح نمونه های آزمون باید مطابق با مقیاس درجه بندی برای هر یک از عوامل لکه گذار بیان شود :

- درجه ۵: هیچ تغییری مشاهده نشد؛

- درجه ۴: تغییر ناچیزی از صیقلی بودن یا شفاف بودن و/یا رنگ که فقط در زوایای خاص قابل مشاهده است ؛

- درجه ۳: تغییر متوسطی از شفافیت و/یا رنگ ؛

- درجه ۲: تغییر محسوس از شفافیت و/یا رنگ ؛

- درجه ۱ : انحراف سطحی و/یا جوش ها ؛

- برای هر یک از عوامل لکه گذار هیچ یک از سه نتیجه نباید کمتر از مقدار مشخص شده در جدول ۴ باشد. در موارد شک در مورد نتایج آزمون برای یکی از عوامل لکه گذار، آزمون را با سه نمونه جدید تکرار کنید و برای ارزیابی نتیجه نهایی از نمونه های با کیفیت پایین تر استفاده کنید.

ت-۷ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد :

الف- ارجاع به این استاندارد؛

ب- مشخص کردن غشاء شامل تولید کننده، نوع مواد و تاریخ محصول ؛

پ- ارزیابی مقاومت لکه ای برای عامل لکه گذار به کار برده شده که مطابق با مقیاس درجه بندی بیان شده باشد؛

ت- هرگونه انحراف از روش آزمون مشخص شده ؛

ث- تاریخ آزمون.

کتابنامه

- [1] Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations, as regards substances classified as carcinogens, mutagens or substances toxic to reproduction
- [2] European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste
- [3] EN 15347, Plastics — Recycled Plastics — Characterisation of plastics wastes
یادآوری ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۸۲۹: سال ۱۳۹۳، پلاستیک های بازیافتی - مشخصات پسماندهای پلاستیکی با استفاده از استاندارد EN 15347 ، تدوین شده است.
- [4] EN 15346, Plastics — Recycled plastics — Characterisation of poly(vinyl chloride) (PVC) recyclates
- [5] ISO 7724-1, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 1: Principles
- [6] ISO 7724-2, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 2: Colour measurement
- [7] ISO 7724-3, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 3: Calculation of colour differences
- [8] EN 14902:2005, Ambient air quality — Standard method for the measurement of Pb, Cd, As and Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter