



استاندارد ملی ایران

۱۴۹۲

چاپ اول

۱۳۹۵

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

INSO
21492
1st.Edition
2017

اندازه گیری کمی روان کننده پلی دی متیل
سیلوکسان در سرنگ های یک بار مصرف
پزشکی - روش آزمون

**Quantitative measurement of
polydimethylsiloxane lubricant on
disposable medical syringes - Test
method**

ICS:11.040.30

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج ، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۰۲۶ (۳۲۸۰۶۰۳۱) - ۸

دورنگار: ۰۲۶ (۳۲۸۰۸۱۱۴)

رایانامه: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.1294 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

“اندازه گیری کمی روان‌کننده پلی‌دی متیل‌سیلوکسان در سرنگ‌های یک‌بار مصرف پزشکی- روش آزمون”

سمت و / یا نمایندگی

رئیس:

عضو هیات علمی - دانشگاه تهران

ریاحی، سیاوش

(دکتری شیمی تجزیه)

دبیر:

کارشناس مسئول - گروه پژوهشی مهندسی پزشکی - پژوهشگاه استاندارد

معینیان، سید شهاب

(کارشناسی ارشد شیمی)

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

عضو هیأت علمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

احمدی، رویا

(دکتری شیمی معدنی)

کارشناس - موسسه تحقیقات رنگ امیر کبیر(مترا)

بزرگی، اردلان

(کارشناسی مهندسی شیمی)

کارشناس - گروه پژوهشی مهندسی پزشکی - پژوهشگاه استاندارد

جمشیدی، بابک

(کارشناسی شیمی)

کارشناس - موسسه تحقیقات رنگ امیر کبیر(مترا)

حضرتقلی ثمری، نیما

(کارشناسی مهندسی الکترونیک)

عضو هیأت علمی - پژوهشکده فناوری های نو دانشگاه امیرکبیر

حق بین نظرپاک، معصومه

(دکتری مهندسی پزشکی، بیومواد)

عضو هیأت علمی - دانشگاه صنعتی شریف

رمضانی سعادت آبادی، احمد

(دکتری مهندسی شیمی)

سرپرست گروه پژوهشی شیمی - پژوهشگاه استاندارد

عدل نسب، لاله

(دکتری شیمی تجزیه)

سمت و / یا نمایندگی

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس مسئول - گروه پژوهشی مهندسی پزشکی - پژوهشگاه استاندارد

فرجی، رحیم

(کارشناسی ارشد شیمی)

معاون پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان - پژوهشگاه استاندارد

فائقی، فرانک

(کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی)

کارشناس - اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد

کربلایی، حمید

(کاردانی مکانیک)

مسئول کنترل کیفیت - شرکت آوا پزشك

کربلایی علی گل، نیره

(کارشناسی ارشد میکروبیولوژی)

مدیر تضمین کیفیت - شرکت آوا پزشك

مسلمی، مرتضی

(کارشناسی ارشد الکترونیک و زبان انگلیسی)

ویراستار:

کارشناس مسئول - گروه پژوهشی مهندسی پزشکی - پژوهشگاه استاندارد

فرجی، رحیم

(کارشناسی ارشد شیمی)

فهرست مندرجات

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
ز	پیش گفتار
ح	مقدمه
۱	هدف و دامنه کاربرد
۱	مراجع الزامی
۲	اصطلاحات و تعاریف
۲	اصول
۲	روش آزمون
۳	نکات ایمنی
۳	آماده سازی ظروف
۴	روش آزمون
۶	محاسبات
۷	گزارش
۹	پیوست الف (اطلاعاتی) نکاتی در مورد اضافه کردن روان‌کننده به سرنگ
۱۰	پیوست ب (اطلاعاتی) روش شناسایی کیفی روان‌کننده پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان
۱۲	کتابنامه

پیش گفتار

استاندارد «اندازه گیری کمی روان‌کننده پلی‌دی متیل‌سیلوکسان در سرنگ‌های یکبار مصرف پزشکی-روش آزمون» که پیش‌نویس آن بر اساس پژوهش انجام شده تهیه و تدوین شده است، پس از بررسی در کمیسیون‌های مربوط، در پانصد و نود و ششمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استاندارد ملی ایران - ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون‌های مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

نتایج پژوهشی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

"معینیان، سید شهاب و همکاران، طراحی و تعیین یک یا چند روش استاندارد برای اندازه گیری کمیت ماده روان‌کننده پلی‌دی متیل‌سیلوکسان در سرنگ‌های یکبار مصرفی پزشکی، ۱۳۹۳، پژوهشگاه استاندارد.

مقدمه

از روان‌کننده پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان به منظور کاهش اصطکاک تماسی بین گسکت^۱ پلانجر و سیلندر^۲ استفاده می‌شود. همچنین این ماده به عنوان روان‌کننده حرکت خوشی پلانجر، در سرنگ‌های یکبار مصرف پزشکی سه تکه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زیست سازگار بودن پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان اثبات شده است و در محیط‌های میزبان بر مبنای استانداردهای مناسب برای مثال استانداردهای سری ISO 10993 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برای روان‌سازی سرنگ‌های سه تکه می‌توان دیواره جانبی سیلندر و گسکت را به روان‌کننده پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان آغشته نمود، در هر حال مایع روان‌کننده در سطح فوقانی گسکت که در تماس با مایع تزریقی قرار می‌گیرد، تجمع نیابد.

بر طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۷۷۰-۱، اگر سطح درونی سرنگ شامل پلانجر به ماده روان‌کننده آغشته باشد این مواد نباید با قوه دید طبیعی یا اصلاح شده با عینک به صورت قطره یا ذرات ریز رویت شود و مقدار مصرفی این ماده نباید از ۰,۲۵ میلی‌گرم به ازای هر سانتی متر مربع از سطح درونی سیلندر سرنگ بیشتر باشد.

در این استاندارد روش اندازه گیری کمی- وزنی برای تعیین مقدار روان‌کننده پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان اضافه شده به سطح داخلی سرنگ، ارائه شده است.

1- Gasket
2 - Barrel

اندازه گیری کمی روان‌کننده پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان در سرنگ‌های یک‌بار مصرف پزشکی-روش آزمون

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون آندازه گیری کمی ماده روان‌کننده پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان در سرنگ‌های سه تکه یک‌بار مصرف برای مصارف پزشکی می‌باشد.

این استاندارد برای اندازه گیری روان‌کننده پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان مورد استفاده در انواع سرنگ‌های سه تکه یک‌بار مصرف پزشکی و سرنگ‌های انسولین، به روش تجزیه کمی-وزنی، کاربرد دارد.

یادآوری- اشاره به سرنگ سه تکه در دامنه کاربرد بدین دلیل است که در استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۷۷۰، به استفاده از روان‌کننده پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان صرفا در سرنگ سه تکه دارای گسکت اشاره شده است و در مورد سرنگ‌های دو تکه به انواع دیگر روان‌سازها و مکانیسم‌های متفاوت روانسازی اشاره شده است. با این وجود در صورت استفاده از روان‌کننده پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان در سرنگ‌ها یا وسایل مشابه، اصول بکار رفته در این روش آزمون می‌تواند مبنایی برای اندازه گیری کمی وزنی باشد.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

استفاده از مرجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۲۸، آب مورد مصرف در آزمایشگاه تجزیه-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون.

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر بکار می‌روند:

۱-۳

روان‌کننده

lubricant

روان‌کننده ماده‌ای است که به منظور کاهش اصطکاک بین سطوح در تماس با هم، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲-۳

پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان

polydimethylsiloxane

پلیمر $\text{CH}_3[\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{O}]_n\text{Si}(\text{CH}_3)_3$ است که n تعداد منومرهای تکرار شونده دی‌متیل‌سیلوکسان $[\text{SiO}(\text{CH}_3)_2]$ می‌باشد.

یادآوری- ساختار مولکولی پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان در شکل ب-۱، پیوست ب، نشان داده شده است.

۴ اصول

روان‌کننده پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان در چند مرحله در حلal حل شده و به صورت محلول در حلal، از سرنگ استخراج می‌شود. محلول‌های استخراجی در ظرفی که از قبل وزن آن به طور دقیق اندازه گیری شده، ریخته شده و در ادامه تحت شرایط معینی حلal آن تبخیر می‌شود. باقیمانده روان‌کننده به طور وزنی اندازه گیری می‌شود.

۵ روش آزمون

۱-۵ وسایل و تجهیزات لازم

۱-۱-۵ ترازوی دیجیتال، با حداقل دقت 0.001 ± 0.001 گرم.

۲-۱-۵ بشر شیشه‌ای، از جنس بوروسیلیکات ۲۵۰ میلی لیتری.

۳-۱-۵ پوار.

۴-۱-۵ خشک کننده (دیسیکاتور محتوی سلیکاژل).

۵-۱-۵ گرمخانه^۱، مجهز به سیستم گردش هوا، با قابلیت حفظ دما در محدوده دمایی (35 ± 5) درجه سلسیوس و (105 ± 5) درجه سلسیوس.

۶ مواد لازم

۱-۲-۵ حلال دی کلرومتان، با حداقل درجه خلوص٪ ۹۹,۸
۲-۲-۵ آب مقطر نوع ۲، مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۲۸.

۷ شرایط محیطی

تمامی آزمون ها باید تحت شرایط دمایی $(15-25)$ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی $(40-60)$ درصد و فشار محیط انجام شود. قبل از انجام آزمون نمونه های سرنگ را به مدت حداقل ۲ ساعت در شرایط محیطی مذکور قرار دهید. گردش هوا در محیط آزمایشگاه باید طوری باشد که احتمال وجود ذرات و ریزگردهای معلق هوا که ممکن است بر آزمون ها تاثیر گذار باشد، حذف شود.

۸ نکات ایمنی

احتیاط - قبل از انجام آزمون، آزمون کننده باید برگه داده های ایمنی مواد^۲ مورد استفاده را به دقت مطالعه نموده و از خطرات، احتیاط ها و هشدارهای ایمنی مربوط آنها آگاهی داشته باشد. اصول اولیه ایمنی و احتیاط های لازم شامل به دور بودن از شعله باز و حرارت مستقیم، تهویه مناسب هوا را در حین کار رعایت کند. تا حد امکان انجام آزمون ها باید زیر هود شیمیابی انجام شود. مسئولیت رعایت تمامی معیارهای اصلی در ایمنی فردی و آزمایشگاهی و بهداشت شیمیابی بر عهده آزمون کننده می باشد.

۹ آماده سازی ظروف

۱-۷ برای هر آزمون، حداقل دو عدد بشر ۲۵۰ میلی لیتری شیشه ای از جنس بوروسیلکات را بردارید و آنها را با آب و مایع شوینده شسته و به دقت با آب مقطر نوع ۲، آب بکشید. اطمینان حاصل کنید که ظروف به طور کامل تمیز شده باشند. پس از آب کشیدن، ظروف را به طور وارونه در محل مناسب قرار دهید تا آب محتوی آنها به طور کامل خارج شده و ظروف خشک شوند.

۲-۷ پس از اطمینان از خشک شدن ظروف، آنها را در داخل گرمخانه قرار دهید. دمای گرمخانه را طوری تنظیم کنید که به تدریج گرم شده و دمای آن به 105 درجه سلسیوس تا 110 درجه سلسیوس برسد. اجازه دهید ظروف به مدت ۱ ساعت در آن دما باقی بماند تا رطوبت آن به طور کامل خارج شود.

۳-۷ ظروف را از گرمانه خارج کرده و در داخل دسیکاتور قرار دهید تا دمای آن با دمای محیط متعادل شود. بشرها را شماره گذاری کرده و وزن هر یک از آنها را با حداقل دقت 1 ± 0.00 گرم، توزین و یادداشت کنید.

۴-۷ چرخه حرارت دادن در گرمانه، خنک کردن در دسیکاتور و توزین را سه مرتبه تکرار کنید تا به وزن ثابت برسید. اختلاف وزن مشاهده شده در ظروف نباید بیشتر از 1 ± 0.00 گرم، باشد. در صورت نرسیدن به وزن ثابت چرخه مذکور، چرخه حرارت دادن در گرمانه، خنک کردن در دسیکاتور و توزین را تا رسیدن به وزن ثابت تکرار کنید.

۵-۷ وزن دقیق هر یک از بشرهای شماره گذاری شده را به ترتیب زیر یادداشت کنید.

بشر شماره ۱: M_1

بشر شماره ۲: M_2

۸ روش آزمون

۱-۸ نمونه های سرنگ که قرار است روان کننده پلی دی متیل سیلوکسان آنها اندازه گیری شود را انتخاب کنید.

یادآوری - بهتر است نمونه هایی انتخاب شوند که وجود ماده روان کننده در آنها مشهود باشد.

تعداد نمونه پیشنهادی برای آزمون، با توجه به ظرفیت اسمی سرنگ در جدول ۱ داده شده است.

جدول ۱- انتخاب تعداد سرنگ مورد نیاز بر مبنای ظرفیت

حداصل حجم حلال لازم برای استخراج (میلی لیتر)	حداصل تعداد سرنگ مورد نیاز	ظرفیت اسمی سرنگ (میلی لیتر)
۴۵	۲۰۰	۰.۳
۴۵	۱۲۰	۰.۵
۶۰	۸۰	۱
۶۰	۴۰	۲
۶۰	۳۲	۲.۵
۹۰	۲۴	۵
۹۰	۱۲	۱۰
۱۲۰	۸	۲۰
۱۵۰	۴	۵۰

۲-۸ یک چهارم ظرفیت اسمی سرنگ، حلال دی‌کلرومتان به داخل هر سرنگ بکشید. پلانجر را تا رسیدن به خط ظرفیت درجه بندی عقب بکشید. سوزن را از حلال خارج کرده، سرنگ را به سمت بالا گرفته و پلانجر را تا حداقل ظرفیت قابل استفاده سرنگ (انتهای سیلندر)، عقب بکشید. در حالی که نازل یا سوزن سرنگ به سمت بالا بوده و درپوش آن بسته است، سرنگ را به ملایمت، در حالی که به آرامی چرخانیده می‌شود، تکان دهید تا روان‌کننده آن حل شود. دقت کنید تا قطره‌ای از محلول محتوی سرنگ بیرون نریزد و یا از لبه‌های آن سرریز نشود. به مدت ۱ دقیقه سرنگ را هم بزنید و محلول را به دقت در بشر M_1 ، که قبلًاً مطابق با بند ۷ به وزن ثابت رسیده است، خالی کنید. این رویه را سه مرتبه برای هر سرنگ تکرار کنید.

یادآوری - با توجه به نوع مواد ساختاری گسکت سرنگ‌های سه تکه، احتمال جذب حلال و متورم شدن گسکت وجود دارد. لذا بهتر است فاصله زمانی بین تخلیه و پر کردن مجدد سرنگ کوتاه باشد.

در صورتی که در حین تکان دادن مرحله اول شستشو، حجمی از حلال از سرنگ بیرون بریزد، آن سرنگ باید کنار گذاشته شده و نمونه سرنگ جدیدی برای آزمون انتخاب شود. در صورتی که در حین تکان دادن مرحله دوم و یا سوم شستشو، حجمی از حلال از سرنگ بیرون بریزد، در این صورت کل محلول جمع آوری شده برای اندازه گیری کمی قابل استفاده نخواهد بود و آزمون باید از ابتدا تکرار شود.

۳-۸ مراحل ۱-۸ تا ۲-۸ را برای نمونه سرنگ‌های دیگر، با حجم‌های مورد نیاز از حلال تکرار کنید تا حجم کل حلال مورد استفاده به حداصل میزان تعیین شده در جدول ۱ برسد.

۴-۸ در بشر شماره‌گذاری شده دوم M_2 که قبلًاً مطابق با بند ۷ به وزن ثابت رسیده است و وزن آن یادداشت شده است، حلال دی‌کلرومتان بریزید. حجم حلال ریخته شده باید مساوی با حجم کل محلول

جمع آوری شده در زیربندهای ۱-۸ تا ۳-۸، باشد. حجم حلال دی کلرومتان ریخته شده در ظرف M_2 را به عنوان شاهد، یادداشت کنید.

۵-۸ محلول جمع آوری شده (طبق زیربند ۳-۸) و حلال شاهد (طبق زیربند ۴-۸) را در داخل گرمانه که دمای آن قبلا در حداقل ۳۵ درجه سلسیوس و حداقل ۲ درجه سلسیوس کمتر از نقطه جوش حلال در شرایط آزمایشگاهی، تنظیم شده است، قرار دهید و بشرها را داخل گرمانه قرار دهید تا حلال آن به طور کامل تبخیر شود.

۶-۸ پس از اطمینان از تبخیر کامل حلال و خشک شدن آن، بشرها را از گرمانه خارج کرده و به مدت ۳۰ دقیقه در دسیکاتور قرار دهید تا دمای آنها به دمای محیط برسد. سپس وزن بشرها را با ترازو اندازه گیری کنید و وزن ها را یادداشت کنید.

۷-۸ افزایش وزن مشاهده شده در ظرف M_1 را با N_1 نشان دهید.

۸-۸ افزایش وزن مشاهده شده در ظرف M_2 را با N_2 نشان دهید.

۹-۸ به طور مجدد، هر یک از ظرف های M_1 و M_2 را به ۳۵ درجه سلسیوس تا حداقل 20°C کمتر از نقطه جوش حلال در شرایط آزمایشگاهی، قرار دهید و مرحله ۶-۸ را تکرار کنید تا وزن های N_1 و N_2 به اعداد ثابتی برسد. وزن نهایی N_1 و N_2 را یادداشت کنید.

۹ محاسبات

۱-۹ وزن روان‌کننده

اختلاف وزن N_1 و N_2 ، وزن واقعی روان‌کننده پلی دی متیل سیلوکسان استخراج شده را نشان می دهد.

وزن واقعی روان‌کننده پلی دی متیل سیلوکسان از طریق معادله زیر محاسبه می شود:

$$W = (N_1 + N_2)/K \quad (1)$$

که در آن:

W وزن روان‌کننده پلی دی متیل سیلوکسان، بر حسب میلی گرم.

N_1 مجموع وزن روان‌کننده استخراجی و وزن باقیمانده ناخالصی های حلال، بر حسب میلی گرم،

N_2 وزن ناخالصی های باقیمانده در حلال، بر حسب میلی گرم، است.

K تعداد سرنگ های مورد آزمون

یادآوری - دلیل استفاده از حلال شاهد، حذف اثرات ناخالصی موجود در حلال، در اندازه گیری های کمی است.

۲-۹ اندازه گیری سطح داخلی سرنگ

سطح داخلی سیلندر سرنگ از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$A = \pi DH + (\pi D^2)/4 \quad (2)$$

که در آن:

A کل سطح داخلی سرنگ، (بر حسب سانتی متر مربع)

π عدد ثابت برابر $3/14$

D قطر داخلی سیلندر سرنگ بر حسب سانتی متر

H طول معادل با ظرفیت قابل استفاده سرنگ (انتهای سیلندر)، بر حسب سانتی متر

۳-۹ میزان روان‌کننده در هر سانتی متر مربع از سطح داخلی سرنگ

میزان روان‌کننده در هر سانتی متر مربع از سطح داخلی سرنگ مورد آزمون از رابطه زیر به دست می آید:

$$L = W/A \quad (3)$$

که در آن:

L میزان روان‌کننده در هر سانتی متر مربع از سطح داخلی سرنگ مورد آزمون

W وزن روان‌کننده پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان، بر حسب میلی گرم (به بند ۱-۹ رجوع شود)

A کل سطح داخلی سرنگ، بر حسب سانتی متر مربع (به بند ۲-۹ رجوع شود)

یادآوری- بر طبق استانداردهای ملی ایران به شماره ۷۷۰-۳، ۷۷۰-۱، میزان مجاز افزودن روان‌کننده پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان، ۰/۲۵ میلی گرم روان‌کننده به ازا هر سانتی متر مربع از سطح داخلی سرنگ بیان شده است. که حد پذیرش میزان روان‌کننده پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان در سرنگ‌های یکبار مصرف پزشکی می باشد.

۱۰ گزارش

گزارش آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد:

۱-۱۰ مشخصات سرنگ مورد آزمون شامل نوع و ظرفیت اسمی سرنگ؛

۲-۱۰ مشخصات تولید کننده (شامل نام، نام تجاری تولید کننده)؛

۳-۱۰ شماره سری ساخت و تاریخ تولید و انقضای مصرف سرنگ بر حسب ماه و سال؛

۴-۱۰ ارجاع به این استاندارد؛

۵-۱۰ میزان روان‌کننده اندازه گیری شده در هر سانتی متر مربع از سطح داخلی سرنگ.

پیوست الف

(آگاهی دهنده)

نکاتی در مورد اضافه کردن روان‌کننده به سرنگ

روان‌کننده پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان به منظور کاهش اصطکاک تماسی گسکت و سیلندر نیز برای روان کردن حرکت خوشی پلانجر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هدف از سیلیکونیزه کردن سیلندر سرنگ، ایجاد محتمل ترین پوشش ضد اصطکاک در کل دیواره سیلندر، به منظور به حداقل رساندن نیروهای رانشی و خوشی به هنگام مستقر نمودن گسکت پلانجر در سرنگ است.

پاشیده شدن روان‌کننده بهتر است در سطح داخل استوانه ای سیلندر سرنگ باشد تا در تماس با دیواره متحرک گسکت قرار بگیرد و بهتر است بر روی سطح مقطع دایره ای یا مخروطی شکل سیلندر و پلانجر پاشیده نشود.

افزایش بیش از حد روان‌کننده در داخل سرنگ می‌تواند منجر به افزایش کمیت ذرات سیلیکون در محلول یا مایع تزریقی شود و اثبات شده است که افزودن روان‌کننده بیش از حد مجاز هیچگونه تاثیر بیشتری در روانی و سهولت عملکرد پلانجر در داخل سرنگ ندارد.

پیوست ب

(آگاهی دهنده)

مثالی از روش شناسایی کیفی روان‌کننده پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان

ب-۱ مقدمه

متدالو ترین روش برای شناسایی کیفی پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان روش طیف سنجی مادون قرمز است. روش طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه (FTIR)^۱، به طور گسترده قابل دسترس بوده و ساده ترین تکنیک برای شناسایی وجود سیلیکون ها بر مبنای ساختار شیمیایی مربوطه می باشد. سیلیکون ها دارای جذب قوی در نواحی میانی مادون قرمز^۲ در عدد موج های 1260 cm^{-1} ، 1000 cm^{-1} - 1100 cm^{-1} ، و 770 cm^{-1} بوده و در سطوح کمتر از ۱٪ نیز قابل تشخیص می باشند.

ب-۲ نمونه تجربی از شناسایی کیفی پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان در آزمایشگاه

طیف مادون قرمز با استفاده از دستگاه طیفسنج مادون قرمز سطحی ATR FTIR^۳ با کریستال ژرمانیوم، تهیه شد. روان‌کننده با استفاده از گوش پاک کن پنبه ای برروی محل قراردادن نمونه طیف سنج مادون قرمز منتقل شد و لکه از روان‌کننده برروی قسمت فوقانی کریستال ایجاد گردید.

تنظیمات طیف سنج به شرح زیر انجام گردید:

در شکل ب-۱ طیف مادون قرمز پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان نشان داده شده است. روان‌کننده پلی‌دی‌متیل سیلوکسان دارای پیک های^۴ مشخص در عدد موج های زیر است:

یک پیک در عدد موج 2964 cm^{-1} (مربوط به کشش متقارن گروه های متیل)،

یک پیک در عدد موج 1408 cm^{-1} (مربوط به خمس نامتقارن گروه های متیل)،

یک پیک در عدد موج 1262 cm^{-1} (مربوط به خمس متقارن گروه های متیل)،


1 - Fourier transform infrared spectroscopy

2 - Mid IR


3 - Attenuated total reflection FTIR, Nicolet Nexus 470

4 - Peak

پیک دوتایی در عدد موج 1086 cm^{-1} و 1020 cm^{-1} (مربوط به کشش Si-O-Si)، پیک های عدد موج 869 cm^{-1} و 795 cm^{-1} (مربوط به نوسان گروه متیل و کشش پیوند Si-C)، پیک در عدد موج 698 cm^{-1} (مربوط به کشش C).



شکل ب-۱- ساختار مولکولی پلی دی متیل سیلوکسان



شکل ب-۲ طیف مادون قرمز و ساختار شیمیایی پلی دی متیل سیلوکسان

کتاب نامه

- [1] Jessamine Ng Lee, Cheolmin Park,[†] and George M. Whitesides*. Solvent Compatibility of Poly(dimethylsiloxane)-Based Microfluidic Devices. *Anal. Chem.* 2003, 75, 6544-6554
- [2] Li- Ling Cho,Kai-Bin Huang. Identification of condom Lubricant by FT-IR Spectroscopy. *J Forensic Sci* 2012;11(1):33-40
- [3] Smith, A. L. *The Analytical Chemistry of Silicones*, John Wiley & Sons, Inc.: New York, 1991.
- [4] Smith, A. L. *The Analytical Chemistry of Silicones*, John Wiley & Sons, Inc.: New York, 1991; 210-211
- [5] Bruno Reuter, Claudia Petersen . Gerresheimer Bünde GmbH, Bünde
Correspondence: Claudia Petersen, Gerresheimer Bünde GmbH, 32257 Bünde, Erich-Martens-Str. 26-32. Syringe Siliconization Trends, methods, analysis procedures; e-mail: c.petersen@gerresheimer.com. *TechnoPharm* 2, No. 4, 238–244 (2012) .© ECV . Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany) 176 pp. 1773–1777 .