



INSO
22250-1
1st.Edition
2017

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران
Iranian National Standardization Organization

استاندارد ملی ایران
۲۲۲۵۰-۱
چاپ اول
۱۳۹۶

کف پوش های ورزشی - چمن های مصنوعی و
کف پوش های سوزن زنی شده مورد استفاده
در فضای باز
قسمت ۱ - چمن های مصنوعی مورد استفاده
در فوتبال، هاکی، راگبی تمرینی، تنیس و
زمین های چند منظوره - ویژگی ها

**Surfaces for sports areas —Synthetic turf
surfaces primarily and needlepunched
designed for outdoor use**
**Part 1: Specification for synthetic turf
surfaces for football, hockey, rugby union
training, tennis and multi-sports use**

ICS: 97.220.10

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

ایمیل: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بندیک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته‌ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته‌ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گران‌بها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«کفپوش‌های ورزشی - چمن‌های مصنوعی و کفپوش‌های سوزن‌زنی شده مورد استفاده در فضای باز قسمت ۱- چمن‌های مصنوعی مورد استفاده در فوتbal، هاکی، راگبی تمرینی، تنیس و زمین‌های چند منظوره-ویژگی‌ها»

سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس:

سازمان ملی استاندارد- پژوهشگاه استاندارد

سمانی رهبر، روح الله

(دکتری مهندسی نساجی)

دبیر:

سازمان ملی استاندارد- پژوهشگاه استاندارد

قاسمی، رضا

(کارشناسی ارشد مهندسی نساجی)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

آریامنش، ارغوان اсадات

(کارشناسی مهندسی ورزش)

سازمان ملی استاندارد- پژوهشگاه استاندارد

آفاقی، جمیله

(کارشناسی ارشد مهندسی نساجی)

سازمان ملی استاندارد- پژوهشگاه استاندارد

ابراهیم، الهام

(کارشناسی شیمی)

شرکت جزیره سبز آسیا کفپوش

بذرافshan، داریوش

(کارشناسی عمران)

شرکت جزیره سبز آسیا کفپوش

بذرافshan، علی

(کارشناسی مدیریت کسب و کار)

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

ترکاشوند، سعید

(کارشناسی ارشد شیمی)

وزارت صنعت، معدن و تجارت

حکمتیان، محمود

(کارشناسی ارشد مهندسی نساجی)

شرکت آسیا چمن

سلطانی نژاد، مهدی

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

اتحادیه پوشاک و لوازم ورزشی

عقیلی، عادل
(دیپلم مکانیک)

شرکت آسیا چمن

کریمی، سعید

شرکت چمن گستر سروش

ملکی، مهدی
(کارشناسی ارشد فیزیک)

سازمان ملی استاندارد- پژوهشگاه استاندارد

ولی بیگی، میلاد
(کارشناسی مهندسی نساجی)

ویراستار:

سازمان ملی استاندار- پژوهشگاه استاندارد

آفاقی، جمیله
(کارشناسی ارشد مهندسی نساجی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ذ	پیش‌گفتار
۱	هدف و دامنه کاربرد
۲	مراجع الزامی
۴	اصطلاحات و تعاریف
۶	الزامات آزمایشگاهی
۶	۱-۴ کلیات
۶	۲-۴ آزمون‌های مواد
۶	۱-۲-۴ خواص کششی فرش چمن مصنوعی
۶	۲-۲-۴ استحکام کششی نخ‌های خاب چمن مصنوعی
۷	۳-۲-۴ مقاومت در برابر هوازدگی نخ‌های خاب چمن مصنوعی
۷	۴-۲-۴ استحکام اتصال
۷	۵-۲-۴ استحکام اتصال خاب
۸	۶-۲-۴ نفوذ پذیری آب سیستم چمن مصنوعی
۸	۷-۲-۴ استحکام کششی لایه ضربه‌گیر
۸	۸-۲-۴ مقاومت سایشی چمن‌های مصنوعی خاب کوتاه بدون پرکننده
۸	۳-۴ چمن‌های مصنوعی هاکی
۸	۱-۳-۴ کلیات
۸	۲-۳-۴ برگشت عمودی توپ
۹	۳-۳-۴ غلتش توپ
۹	۴-۳-۴ جذب ضربه
۹	۵-۳-۴ انحراف عمودی
۹	۶-۳-۴ مقاومت چرخشی
۹	۴-۴ چمن‌های مصنوعی طراحی شده برای فوتبال
۹	۱-۴-۴ کلیات
۹	۲-۴-۴ برگشت عمودی توپ
۹	۳-۴-۴ غلتش توپ
۱۰	۴-۴-۴ جذب ضربه

۱۰	۴-۴-۵ انحراف عمودی
۱۰	۴-۴-۶ مقاومت چرخشی
۱۰	۴-۴-۷ مقاومت در برابر فرسایش مکانیکی
۱۱	۴-۵ چمن‌های مصنوعی طراحی شده برای آموزش راگبی
۱۱	۴-۵-۱ کلیات
۱۱	۴-۵-۲ برگشت عمودی توپ
۱۱	۴-۵-۳ ارتفاع بحرانی سقوط
۱۱	۴-۵-۴ جذب ضربه
۱۱	۴-۵-۵ انحراف عمودی
۱۱	۴-۵-۶ مقاومت چرخشی
۱۱	۴-۵-۷ مقاومت در برابر فرسایش مکانیکی
۱۲	۴-۶ چمن‌های مصنوعی تنیس
۱۲	۴-۶-۱ کلیات
۱۲	۴-۶-۲ برگشت عمودی توپ
۱۲	۴-۶-۳ برگشت زاویه‌ای توپ
۱۳	۴-۶-۴ جذب ضربه
۱۳	۴-۶-۵ مقاومت چرخشی
۱۳	۴-۶-۷ چمن‌های مصنوعی چند منظوره
۱۳	۴-۷-۱ کلیات
۱۳	۴-۷-۲ برگشت عمودی توپ
۱۴	۴-۷-۳ غلتیش توپ
۱۵	۴-۷-۴ جذب ضربه
۱۵	۴-۷-۵ مقاومت در برابر فرسایش مکانیکی برای چمن‌های مصنوعی مورد استفاده در بازی‌های با کفش استوکدار
۱۶	۴-۸-۴ ویژگیهای فیزیکی چمن مصنوعی
۱۸	۴-۹-۴ گزارش آزمون
۱۸	۴-۱۰-۱ شماره این استاندارد ملی
۱۸	۵ آزمون‌های میدانی
۱۸	۵-۱-۱ کلیات
۱۹	۵-۲-۵ شرایط آزمون
۱۹	۵-۳-۵ الزامات عملکردی
۱۹	۵-۱-۳-۵ زمین هاکی

۲۰	۲-۳-۵ زمین فوتbal
۲۱	۳-۳-۵ سزمین راگبی
۲۳	۴-۳-۵ زمین تنیس
۲۴	۵-۳-۵ زمین چند منظوره
۲۸	۴-۵ گزارش آزمون
۲۹	پیوست الف
۳۰	پیوست ب
۳۲	پیوست پ
۳۷	پیوست ت
۴۱	پیوست ث

پیش‌گفتار

استاندارد «کف‌پوش‌های ورزشی- چمن‌های مصنوعی مورد استفاده در فوتبال، هاکی، راگبی تمرینی، تنیس و چند منظوره- ویژگی‌ها» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده است، در ششصد و نود و پنجمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ ۹۶/۸/۲۹ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون‌های مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منبع و مأخذی (منابع و مأخذی) که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS EN 15330-1: 2013,Surfaces for sports areas -Synthetic turf and needle-punched surfaces primarily designed for outdoor use. Part 1: Specification for synthetic turf surfaces for football, hockey, rugby union training, tennis and multi-sports use

کفپوش‌های ورزشی - چمن‌های مصنوعی و کفپوش‌های سوزن‌زنی شده مورد استفاده در فضای باز قسمت ۱ - چمن‌های مصنوعی مورد استفاده در فوتبال، هاکی، راگبی تمرینی، تنیس و زمین‌های چند منظوره-ویژگی‌ها

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین کارآیی، دوام، مشخصات محصول، الزامات و روش‌های آزمون چمن‌های مصنوعی مورد استفاده در فضای باز می‌باشد.

این استاندارد برای چمن‌های مصنوعی مورد استفاده در پنج رده از کفپوش‌های ورزشی به شرح زیر کاربرد دارد:

- کفپوش‌های طراحی شده برای فوتبال
- کفپوش‌های طراحی شده برای هاکی
- کفپوش‌های طراحی شده برای راگبی با اهداف آموزشی
- کفپوش‌های طراحی شده برای بازی تنیس
- کفپوش‌های طراحی شده برای زمین‌های چند منظوره

این استاندارد برای محیط‌های ورزشی آموزشی، تفریحی و عمومی کاربرد دارد.^۱ برای بازی‌های حرفه‌ای نهادهای حاکم (فدراسیون‌های ورزشی) بر بیشتر ورزش‌های حرفه‌ای، الزامات و استانداردهای مخصوص به خود را دارند. الزامات ورزش‌های حرفه‌ای ممکن است در جزئیات با این استاندارد اختلاف داشته باشد و تجهیز‌کنندگان ورزشگاه‌ها باید با توجه به سطح بازی (غیرحرفه‌ای یا حرفه‌ای) که قرار است روی آن انجام شود، کفپوش مورد نیاز را انتخاب کنند.

یادآوری - طبق قوانین بازی راگبی، سطوح این بازی باید مطابق با مقررات 22 IRB باشد.

برخی از کفپوش‌های این استاندارد به بازیکنان این اجازه را می‌دهد که روی آن از کفش استوک‌دار استفاده کنند. نمونه‌ای از استوک‌های متداول در استاندارد EN 15306 ارائه شده است. زیره کفش‌هایی که دارای

۱- این استاندارد صرفاً جهت چمن‌های مصنوعی مورد استفاده در اماكن تفریحی، ورزشی و آموزشی مانند مدارس تدوین شده است و برای ورزش‌های حرفه‌ای و حتی تمرینی بازیکنان حرفه‌ای توصیه نمی‌شود. استاندارد ملی ایران ۲۱۱۲۴-۱۲۰۱۳ برای چمن مصنوعی فوتبال، و FIH برای چمن مصنوعی هاکی، استاندارد ITF برای کفپوش‌های تنیس توسط فدراسیون‌های مربوطه تدوین شده است.

فرورفتگی‌های متعدد هستند و روی چمن‌های مصنوعی بدون پرکننده یا با پرکننده‌های ماسه‌ای استفاده می‌شوند، به عنوان استوک در نظر گرفته نشده‌اند.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است.
بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 ISO 1763, Carpets – Determination of number of tufts and/or loops per unit length and per unit area

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۸: سال ۱۳۷۳، تعیین تعداد گره یا حلقه در واحد طول و واحد سطح کفپوش‌های نساجی ، با استفاده از استاندارد ISO 1763: 1986 تدوین شده است.

2-2 ISO 2549, Textile floor coverings – Hand-knotted carpets – Determination of tuft leg length above the woven ground

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۴۳: سال ۱۳۵۳، فرش‌های دستباف - تعیین طول ساق گره در بالای زمینه بافتی شده، با استفاده از استاندارد ISO 2549: 1972 تدوین شده است.

2-3 ISO 4919, Carpets – Determination of tuft withdrawal force

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۸۹۴: سال ۱۳۹۲، کفپوش‌های نساجی-روش اندازه گیری نیروی بیرون کشیدن پرز ، با استفاده از استاندارد ISO 4919: 2012 تدوین شده است.

2-4 ISO 8543, Textile floor coverings – Methods for determination of mass

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۹۹۵۹: سال ۱۳۸۵، کفپوش‌های نساجی-روش‌های تعیین جرم، با استفاده از استاندارد ISO 8543: 1998 تدوین شده است.

2-5 ISO 11357-3, Plastics – Differential scanning calorimetry (DSC) – Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۸۶-۳: سال ۱۳۹۴، پلاستیک‌ها- گرماسنگی روبشی تفاضلی- (DSC) قسمت ۳: تعیین دما و انثالپی ذوب و تبلور ، با استفاده از استاندارد ISO 11357-3: 2011 تدوین شده است.

2-6 EN ISO 13934-1, Textiles – Tensile properties of fabrics – Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method (ISO 13934-1:1999)

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۴۷-۱: سال ۱۳۹۲، خصوصیات کششی پارچه قسمت ۱- تعیین حداکثر نیرو و از دیاد طول در حداکثر نیروی اعمال شده به روش نوار باریک، با استفاده از استاندارد ISO 13934-2013 تدوین شده است.

2-7 EN 933-1, Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination of particle size distribution – Sieving method

2-8 EN 1097-3, Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 3: Determination of loose bulk density and voids

2-9 EN 1177, Impact absorbing playground surfacing – Safety requirements and test methods

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۸۹، سال ۱۴۳۷، جذب ضربه سطوح زمین بازی - تعیین ارتفاع سقوط بحرانی، با استفاده از استاندارد EN 1177: 2008 تدوین شده است.

2-10 EN 1969, Surfaces for sports areas – Determination of thickness of synthetic sports surfaces

2-11 EN 12228, Surfaces for sports areas – Determination of joint strength of synthetic surfaces

2-12 EN 12229, Surfaces for sports areas – Procedure for the preparation of synthetic turf and needle-punch test pieces

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۵۱۱: سال ۱۳۸۹، جذب ضربه سطوح زمین بازی - کفپوش‌های ورزشی - روش تهیه آزمونه برای چمن مصنوعی و کفپوش‌های سوزن زنی شده، با استفاده از استاندارد EN 12229: 2007 تدوین شده است.

2-13 EN 12230, Surfaces for sports areas – Determination of tensile properties of synthetic sports surfaces

2-14 EN 12234, Surfaces for sports areas – Determination of ball roll behavior

2-15 EN 12235, Surfaces for sports areas – Determination of vertical ball behavior

2-16 EN 12616, Surfaces for sports areas – Determination of water infiltration rate

2-17 EN 13036-7, Road and airfield surface characteristics – Test methods – Part 7: Irregularity measurement of Pavement courses: the straightedge test

2-18 EN 13672, Surfaces for sports areas – Determination of resistance to abrasion of non-filled synthetic turf

2-19 EN 13744, Surfaces for sports areas – Procedure for accelerated ageing by immersion in hot water

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۴۳۹: سال ۱۳۹۲، کفپوش‌های ورزشی - روش پیرسازی تسریع شده با غوطه‌وری در اب داغ ، با استفاده از استاندارد EN 13744: 2004 تدوین شده است.

2-20 EN 13864, Surfaces for sports areas - Determination of tensile strength of synthetic yarns

2-21 EN 13865, Surfaces for sports areas – Determination of angled ball behaviour – Tennis

2-22 EN 14808, Surfaces for sports areas – Determination of shock absorption

2-23 EN 14809, Surfaces for sports areas – Determination of vertical deformation

2-24 EN 14836, Synthetic surfaces for outdoor sports areas - Exposure to artificial weathering

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۴۴۰: سال ۱۳۹۲، کف پوش های ورزشی - مورد استفاده در خارج از سالن - در معرض آب و هوای مصنوعی (هوازدگی)، با استفاده از استاندارد ۲۰۰۵ : EN 14836 تدوین شده است.

2-25 EN 14955, Surfaces for sports areas – Determination of composition and particle shape of unbound mineral surfaces for outdoor sports areas

2-26 EN 15301-1, Surfaces for sports areas – Part 1: Determination of rotational resistance

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۵۴۹-۱: سال ۱۳۹۳، کف پوش های ورزشی - قسمت ۱- تعیین مقاومت چرخشی، با استفاده از استاندارد ۲۰۰۷ ISO 15301-1: تدوین شده است.

2-27 EN 15306, Surfaces for outdoor sports areas - Exposure of synthetic turf to simulated wear

2-28 EN 20105-A02, Textiles – Tests for color fastness – Part A02: Grey scale for assessing change in color(ISO 105-A02:1993)

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۰: سال ۱۳۸۰، ثبات رنگ کالاهای نساجی- معیار خاکستری برای ارزیابی تغییر در رنگ، با استفاده از استاندارد ۱۹۹۸ : ISO105-A02:1993 تدوین شده است.

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات با تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۳

چمن مصنوعی

synthetic turf surface

چمن‌های مصنوعی که با یکی از روش‌های تافتینگ، تار و پودی یا حلقوی بافت که خاب آن‌ها به گونه‌ای تولید شده است که شبیه چمن طبیعی باشد.

یادآوری- رنگ این سطوح لزوماً با رنگ چمن طبیعی یکسان نمی‌باشد.

۲-۳

چمن مصنوعی بدون پرکننده

non-filled synthetic turf

چمن‌های مصنوعی که پرکننده‌ای میان خاب آن‌ها قرار ندارد.

۳-۳

چمن مصنوعی با پرکننده

filled synthetic turf

چمن‌های مصنوعی که قسمتی از ارتفاع خاب آن‌ها با مواد پرکننده (معمولاً از مواد غیر متصل مانند ماسه، گرانول لاستیکی یا ترکیب از ماسه و گرانول لاستیکی)، پر شده است.

۴-۳

چمن مصنوعی خاب کوتاه

short pile synthetic turf

چمن‌های مصنوعی که ارتفاع خاب آن‌ها کمتر از ۳۰ mm است.

۵-۳

چمن مصنوعی خاب بلند

long pile surface

چمن‌های مصنوعی که ارتفاع خاب آن‌ها بیشتر از ۳۰ mm است.

۶-۳

چمن‌های مصنوعی برای زمین‌های چند منظوره

surface for multi-sports

کفپوش‌های ورزشی که برای استفاده برای بیش از یک ورزش طراحی شده باشند.

یادآوری: برای اطلاعات بیشتر به پیوست الف رجوع کنید.

۷-۳

سیستم چمن مصنوعی

synthetic turf surfacing system

تمام اجزاء کفپوش که در کارآیی یا خصوصیات بیومکانیکی تاثیر دارد، شامل فرش چمن مصنوعی، پرکننده، لایه ضربه‌گیر و هر لایه پشتیبان دیگری که برای مشارکت در کارآیی کفپوش طراحی شده است.

۸-۳
پرکننده

infill

مواد دانه‌ای شکل، که جهت پشتیبانی خاب چمن مصنوعی و تامین الزامات کارآیی آن، خابهای چمن مصنوعی را با آن پر می‌کنند.

۹-۳

لایه‌های ضربه‌گیر

shockpads

ورقه‌های آماده یا نصب شده در زمین بازی یا کاشی مانند، که به منظور تامین الزامات کارآیی چمن مصنوعی در زیر آن قرار می‌گیرد.

۴ الزامات آزمایشگاهی

۱-۴ کلیات

هنگام آزمون چمن مصنوعی در آزمایشگاه، ویژگی‌های چمن مصنوعی باید مطابق با الزامات زیر باشد:

۲-۴ آزمون‌های مواد

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون مواد چمن مصنوعی باید مطابق با زیر باشد. (جدول...)

۱-۲-۴ خواص کششی فرش چمن مصنوعی

میانگین حداکثر استحکام زمینه فرش چمن مصنوعی برای هاکی یا تنیس باید بیشتر از 15 N/mm و برای راگبی باید بیشتر از 25 N/mm باشد و اختلاف بین نتایج به دست آمده برای استحکام در راستای تولید و عمود بر آن نباید بیشتر از ۳۰٪ باشد. آزمون طبق استاندارد ۱-۱۳۹۳۴ EN ISO انجام می‌شود.

۲-۲-۴ استحکام کششی نخ‌های خاب چمن مصنوعی

استحکام کششی نخ‌های مورد استفاده در خاب چمن مصنوعی برای نخ‌های فیبریله باید حداقل 30 N برای نخ‌های تک رشته باید حداقل 8 N باشد. رشته نخ‌های تک رشته باید به صورت مجرزا آزمون شوند. روش آزمون طبق استاندارد ۱۳۸۶۴ EN انجام می‌شود.

۳-۲-۴ مقاومت در برابر هوازدگی نخهای خاب چمن مصنوعی

۱-۳-۲-۴ استحکام کششی

استحکام نخهای خاب چمن مصنوعی بعد از هوازدگی طبق استاندارد EN 14836 باید حداقل ۵۰٪ استحکام نخ قبل هوازدگی باشد و مقدار آن نباید از میزان مشخص شده در بند ۲-۲-۴ کمتر باشد. آزمون استحکام نخهای خاب چمن مصنوعی طبق استاندارد EN 13864 انجام می‌شود.

۲-۳-۲-۴ ثبات رنگ

درجه ثبات رنگ نخهای خاب چمن مصنوعی بعد از هوازدگی طبق استاندارد EN 14836 باید حداقل درجه ۴ معیار خاکستری باشد. ارزیابی تغییر رنگ استاندارد EN 20105-A02 انجام می‌شود.

۴-۲-۴ استحکام اتصال

۱-۴-۲-۴ اتصال بخیه

استحکام بخیه چمن مصنوعی اولیه باید حداقل ۱۰۰۰ N/100mm باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12228 روش ۱ انجام می‌شود.

استحکام بخیه چمن مصنوعی پیرسازی شده در آب داغ باید حداقل ۷۵٪ استحکام بخیه چمن پیرسازی نشده باشد، این استحکام نباید کمتر از ۱۰۰۰ N/100mm باشد. آزمون طبق استاندارد EN 13744 انجام می‌شود.

۲-۴-۲-۴ اتصال چسب

استحکام اتصال چسب چمن مصنوعی اولیه برای راگبی باید حداقل ۱۰۰ N/100mm و برای سایر ورزش‌های ذکر شده در این استاندارد باید حداقل ۶۰ N/100mm باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12228 روش ۲ انجام می‌شود.

استحکام چسب چمن مصنوعی پیرسازی شده در آب داغ باید حداقل ۷۵٪ استحکام بخیه چمن پیرسازی نشده باشد، این استحکام نباید کمتر از مقدار مشخص شده برای اتصال چسب پیرسازی نشده در این استاندارد باشد. آزمون طبق استاندارد EN 13744 انجام می‌شود.

۵-۲-۴ استحکام اتصال خاب

نیروی بیرون کشیدن خاب باید حداقل ۳۰ N باشد. آزمون طبق استاندارد ISO 4919 انجام می‌شود.

نیروی بیرون کشیدن خاب بعد از پیرسازی در آب داغ، باید حداقل ۷۵٪ نیروی قبل از پیرسازی باشد. این مقدار نباید کمتر از ۳۰ N باشد. آزمون پیرسازی طبق استاندارد EN 13744 انجام می‌شود.

۶-۲-۴ نفوذ پذیری آب سیستم چمن مصنوعی

میزان نفوذ پذیری عمودی آب از سیستم چمن مصنوعی باید حداقل 500 mm/h باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12616 انجام می‌شود.

۷-۲-۴ استحکام کششی لایه ضربه‌گیر

استحکام کششی لایه ضربه‌گیر مورد استفاده در سیستم چمن مصنوعی باید بیشتر از 15 MPa باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12230 انجام می‌شود. اگر ضخامت لایه ضربه‌گیر بیشتر از 25 mm باشد، عرض آزمونه باید 50 mm باشد.

استحکام کششی لایه ضربه‌گیر بعد از پیرسازی در هوای داغ، باید حداقل 75% استحکام قبل از پیرسازی باشد. این مقدار نباید کمتر از 15 MPa باشد. آزمون پیرسازی در هوای داغ طبق استاندارد EN 13817 انجام می‌شود.

در برخی از انواع ضربه‌گیرها برای زهکشی مناسب و یا ثبات ابعادی، ساختمان آن‌ها شکاف‌ها و یا کانال‌هایی دارد. طراحی ساختار آن‌ها به گونه‌ای است که نمی‌توان آزمونه مناسبی برای آزمون به دست آورد. در این گونه موارد بهتر است میانگین مقدار نیروی پارگی گزارش شود. در این حالت نیروی پارگی نباید بیشتر از 10% کمتر از نیروی پارگی اظهار شده توسط سازنده باشد.

۸-۲-۴ مقاومت سایشی چمن‌های مصنوعی خاب کوتاه بدون پرکننده

میزان کاهش وزن بعد از 2000 دور حداکثر باید 2% باشد. آزمون طبق استاندارد EN 13672 انجام می‌شود.

۳-۴ چمن‌های مصنوعی هاکی

۱-۳-۴ کلیات

چمن‌های مصنوعی هاکی باید مطابق با الزامات ذکر شده در بند ۲-۴ و ۲-۳-۴ الی ۶-۳-۴ باشند. (جداول (...))

قبل از آزمون، آزمونه باید طبق استاندارد EN 12229 و دستورالعمل سازنده تهیه شود. آزمونه‌های تر باید طبق پیوست الف تهیه شوند.

۲-۳-۴ برگشت عمودی توب

برگشت عمودی توب تحت شرایط خشک و تر باید حداکثر 70% ($0,45 \text{ m}$) باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12235 انجام می‌شود.

۳-۳-۴ غلتش توب

غلتش توب تحت شرایط خشک و تر و با توب هاکی، باید حداقل $8/0\text{ m}$ باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12234 انجام می‌شود.

۴-۳-۴ جذب ضربه

جذب ضربه تحت شرایط خشک و تر باید حداقل 40% باشد. آزمون طبق استاندارد EN 14808 انجام می‌شود.

۵-۳-۴ انحراف عمودی

انحراف عمودی تحت شرایط خشک و تر باید $mm (3-10)$ باشد. آزمون طبق استاندارد EN 14809 انجام می‌شود.

۶-۳-۴ مقاومت چرخشی

مقاومت چرخشی تحت شرایط خشک و تر و با زیره لاستیکی باید $Nm (25-50)$ باشد. آزمون طبق استاندارد EN 15301-1 انجام می‌شود

۴-۴ چمن‌های مصنوعی طراحی شده برای فوتبال

۱-۴-۴ کلیات

چمن‌های مصنوعی فوتبال باید مطابق با الزامات ذکر شده در بند ۲-۴ و ۲-۴-۴ الی ۷-۴-۴ باشند. (جداول (...))

قبل از آزمون، آزمونه باید طبق استاندارد EN 12229 و دستورالعمل سازنده تهیه شود.
آزمونهای تر باید طبق پیوست الف تهیه شوند.

۲-۴-۴ برگشت عمودی توب

برگشت عمودی توب تحت شرایط خشک و تر باید $45\% \leq 75\%$ تا $m (10-16)$ باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12235 انجام می‌شود.

۳-۴-۴ غلتش توب

غلتش توب تحت شرایط خشک و تر و با توب هاکی، باید $m (10-14)$ باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12234 انجام می‌شود.

۴-۴-۴ جذب ضربه

جذب ضربه تحت شرایط خشک و تر باید % (۵۵ - ۷۰) باشد. آزمون طبق استاندارد EN 14808 انجام می‌شود.

۵-۴-۴ انحراف عمودی

انحراف عمودی تحت شرایط خشک و تر باید mm (۶-۴) باشد. آزمون طبق استاندارد EN 14809 انجام می‌شود.

۶-۴-۴ مقاومت چرخشی

۱-۶-۴-۴ با زیره استوکدار

مقاومت چرخشی تحت شرایط خشک و تر و با زیره استوکدار باید Nm (۵۰-۲۵) باشد. آزمون طبق استاندارد ۱-EN 15301-1 انجام می‌شود

۲-۶-۴-۴ با زیره لاستیکی

مقاومت چرخشی تحت شرایط خشک و تر و با زیره لاستیکی باید Nm (۵۰-۲۵) باشد. آزمون طبق استاندارد ۱-EN 15301-1 انجام می‌شود

۷-۴-۴ مقاومت در برابر فرسایش مکانیکی

اندازه آزمونهای براساس استانداردهای EN 12235، EN 14808 و ۱-EN 15301 باید (۱,۰ m × ۱,۰ m) باشد، در صورتی که امکان تهیه آزمونه در این اندازه میسر نبود، اندازه آزمونهای نباید کمتر از (۸۰ cm × ۴۰ cm) باشد. هیچ آزمونی نباید در فاصله ۵۰ mm کناره آزمونه و آزمونهای دیگر انجام شود.

بعد از فرسایش مکانیکی آزمونهای زیر باید به ترتیب زیر روی آزمونه انجام شود:

- ۱- برگشت عمودی توب
- ۲- جذب ضربه
- ۳- تغییر شکل عمودی
- ۴- مقاومت چرخشی

۴-۴ چمن‌های مصنوعی طراحی شده برای آموزش راگبی

۱-۵-۴ کلیات

الزامات چمن‌های مصنوعی راگبی باید طبق بند ۴-۲ و بندهای ۴-۵-۲ الی ۴-۵-۷ باشد. قبل از آزمون، آزمونه باید طبق EN 12229 و دستورالعمل سازنده تهیه شود. آزمونهای تر باید طبق پیوست الف تهیه شوند.

۲-۵-۴ برگشت عمودی توپ

برگشت عمودی توپ تحت شرایط خشک و تر باید بین٪ (۴۵-۷۵) یا m (۰,۶۰-۱,۰) باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12235 انجام می‌شود.

۳-۵-۴ ارتفاع بحرانی سقوط

ارتفاع سقوط بحرانی به عنوان ماده دانه‌ای نرم^۱، تحت شرایط خشک و تر باید حداقل m ۱/۳ باشد. آزمون طبق EN 1177 انجام می‌شود.

۴-۵-۴ جذب ضربه

جذب ضربه تحت شرایط خشک و تر باید٪ (۵۵-۷۰) باشد. آزمون طبق استاندارد EN 14808 انجام می‌شود.

۵-۵-۴ انحراف عمودی

انحراف عمودی تحت شرایط خشک و تر باید m (۰-۱۰) باشد. آزمون طبق استاندارد EN 14809 انجام می‌شود.

۶-۵-۴ مقاومت چرخشی

مقاومت چرخشی تحت شرایط خشک و تر و با صفحه استوکدار باید بین Nm (۳۰-۵۰) باشد. آزمون طبق EN 15301-1 انجام می‌شود.

۷-۵-۴ مقاومت در برابر فرسایش مکانیکی

اندازه آزمونه‌ها براساس استانداردهای EN 12235، EN 14808، EN 14809 و EN 15301-1 باید (۱,۰ m × ۱,۰ m) باشد، در صورتی که امکان تهیه آزمونه در این اندازه میسر نبود، اندازه آزمونه‌ها نباید

۱ - ماده‌ای که انرژی ضربه معمولاً ضمن جابه‌جایی در خود، جذب می‌کند.

کمتر از (۴۰ cm × ۴۰ cm) باشد. هیچ آزمونی نباید در فاصله ۵۰ mm کناره آزمونه و آزمون‌های دیگر انجام شود.

بعد از فرسایش مکانیکی آزمون‌های زیر باید به ترتیب زیر روی آزمونه انجام شود:

۱- برگشت عمودی توپ

۲- جذب ضربه

۳- تغییر شکل عمودی

۴- مقاومت چرخشی

بعد از ۲۰۲۰۰ دور آماده‌سازی (فرسایش مکانیکی) طبق استاندارد EN 15306، مقیاس آسیب به سر (HIC) هنگام سقوط سر مصنوعی از ارتفاع m (۱,۰ ± ۰,۰۵) نباید بیشتر از ۱۰۰۰ باشد. آزمون باید طبق استاندارد EN 1177 انجام شود. سه آزمون سقوط مجزا انجام شده و میانگین آن محاسبه می‌شود. هر آزمون باید در محل جداگانه‌ای از آزمونه انجام شود. آزمون‌های مورد استفاده برای این آزمون باید جدا از آزمون‌های مورد استفاده برای آزمون بند ۴-۵-۲-۱ باشد.

۶-۴ چمن‌های مصنوعی تنیس

۱-۶-۴ کلیات

الزامات چمن‌های مصنوعی تنیس باید طبق بند ۲-۵-۴ و بندهای ۴-۲ و ۶-۵-۴ باشد.

قبل از آزمون، آزمونه باید طبق استاندارد EN 12229 و دستورالعمل سازنده تهیه شود.

آزمونهای تر باید طبق پیوست الف تهیه شوند.

۲-۶-۴ برگشت عمودی توپ

برگشت عمودی توپ تحت شرایط خشک و تر باید حداقل٪ ۸۰ (۱,۱۲m) باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12235 انجام می‌شود.

۳-۶-۴ برگشت زاویه‌ای توپ

برگشت زاویه‌ای توپ تحت شرایط خشک و تر باید٪ (۱۵-۵۵) باشد دسته‌بندی زمین‌های تنیس بر اساس سرعت برگشت توپ طبق جدول ۱ می‌باشد. آزمون طبق استاندارد EN 13865 انجام می‌شود.

جدول ۱- دسته‌بندی براساس برگشت زاویه‌ای توب

دسته کف پوش	برگشت زاویه‌دار توب (%)
کند	≤۲۹
کند-متوسط	۳۰ الی ۳۴
متوسط	۳۵ الی ۳۹
متوسط - سریع	۴۰ الی ۴۴
سریع	۴۵≤

۴-۶-۴ جذب ضربه

جذب ضربه تحت شرایط خشک و تر باید طبق اظهار سازنده چمن مصنوعی باشد. آزمون طبق استاندارد EN 14808 انجام می‌شود.

۵-۶-۴ مقاومت چرخشی

مقاومت چرخشی تحت شرایط خشک و تر و با زیره لاستیکی باید Nm (۵۰-۲۵) باشد. آزمون طبق EN 15301-1 انجام می‌شود.

۷-۴ چمن‌های مصنوعی چند منظوره

۱-۷-۴ کلیات

الزامات چمن‌های مصنوعی چندمنظوره باید طبق بند ۴-۲ و بندهای ۴-۶ الی ۸-۶ باشد. قبل از آزمون، آزمونه باید طبق استاندارد EN 12229 و دستورالعمل سازنده تهیه شود. آزمونه‌های تر باید طبق پیوست الف تهیه شوند.

۲-۷-۴ برگشت عمودی توب

برگشت عمودی توب بسته به نوع ورزش مربوطه باید طبق بندهای زیر باشد:

۱-۲-۷-۴ فوتbal

۲-۲-۷-۴ چمن مصنوعی خاب بلند

برگشت عمودی توب تحت شرایط خشک و تر باید٪ (۷۵-۴۵) یا m (۰,۶۰-۱,۰) باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12235 انجام می‌شود.

۳-۲-۷-۴ چمن مصنوعی خاب کوتاه

برگشت عمودی توب تحت شرایط خشک و تر باید٪ (۴۵-۹۰) (۰,۶۰-۱,۲۲)m یا باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12235 انجام می‌شود.

۴-۲-۷-۴ هاکی

برگشت عمودی توب تحت شرایط خشک و تر با توب هاکی باید حداقل٪ (۷۰) (۰,۴۵)m یا باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12235 انجام می‌شود.

۵-۲-۷-۴ تنیس

برگشت عمودی توب تحت شرایط خشک و تر با توب تنیس باید حداقل٪ (۸۰) (۱,۱۲)m یا باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12235 انجام می‌شود.

۳-۷-۴ غلتش توب

غلتش توب بسته به نوع بازی که بر روی آن انجام می‌شود، باید طبق بندهای زیر باشد.

۱-۳-۷-۴ فوتبال

۲-۳-۷-۴ چمن مصنوعی خاب بلند

غلتش توب تحت شرایط خشک و تر باید m (۰,۱۲-۰,۱۲) باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12234 انجام می‌شود.

۳-۳-۷-۴ چمن مصنوعی خاب کوتاه

برگشت عمودی توب تحت شرایط خشک و تر باید m (۰,۱۸-۰,۱۸) باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12234 انجام می‌شود.

۴-۳-۷-۴ هاکی

۵-۳-۷-۴ چمن مصنوعی خاب بلند

برگشت عمودی توب تحت شرایط خشک و تر با توب هاکی باید حداقل m (۰,۰۵) باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12234 انجام می‌شود.

۶-۳-۷-۴ چمن مصنوعی خاب کوتاه

برگشت عمودی توب تحت شرایط خشک و تر با توب هاکی باید حداقل m (۰,۰۸) باشد. آزمون طبق استاندارد EN 12234 انجام می‌شود.

۴-۷-۴ جذب ضربه

جذب ضربه تحت شرایط خشک و تر باید مطابق دسته‌بندی جدول ۲ باشد.

جدول ۲- دسته‌بندی جذب ضربه برای کفپوش‌های چند منظوره

استفاده معمول	گروه	جذب ضربه(%)
تنیس	۱	۲۴ الی ۱۵
	۲	۳۴ الی ۲۵
هاکی، فوتبال (چمن مصنوعی خاب کوتاه)	۳	۴۴ الی ۳۵
	۴	۵۴ الی ۴۵
فوتبال (چمن مصنوعی خاب بلند)	۵	۶۰ الی ۵۵
فوتبال، راگبی	۶	۸۰ الی ۶۱
یادآوری- توصیه می‌شود برای ورزش‌های تمرینی (غیر تماسی) و آموزش‌های فیزیکی، جذب ضربه در گروه ۳ یا ۴ باشد.		

۵-۷-۴ مقاومت در برابر فرسایش مکانیکی برای چمن‌های مصنوعی مورد استفاده در بازی‌های با کفش استوکدار

بعد از ۲۰۲۰۰ دور آماده‌سازی (فرسایش مکانیکی) مطابق با استاندارد EN 15306، الزامات برگشت عمودی توب، جذب ضربه و تغییرشکل عمودی باید مطابق با جدول ۲ باشد.

اندازه آزمونه‌ها براساس استانداردهای EN 12235، EN 14808، EN 14809 و EN 15301-1 باید ($1,0 \times 1,0 \text{ m}$) باشد، در صورتی که امکان تهیه آزمونه در این اندازه میسر نبود، اندازه آزمونه‌ها نباید کمتر از ($80 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$) باشد. هیچ آزمونی نباید در فاصله ۵۰ mm کناره آزمونه و آزمون‌های دیگر انجام شود.

بعد از فرسایش مکانیکی آزمون‌های زیر باید به ترتیب روی آزمونه انجام شود:

- ۱- برگشت عمودی توب
- ۲- جذب ضربه
- ۳- تغییر شکل عمودی
- ۴- مقاومت چرخشی

۸-۴ ویژگی‌های فیزیکی چمن مصنوعی

خصوصیات فیزیکی عناصر تشکیل دهنده چمن مصنوعی باید طبق روش‌های آزمون جدول ۳ بررسی شود. نتایج به دست آمده باید در حد رواداری اظهار تولیدکننده باشد.

قبل از آزمون، آزمونهای باید حداقل ۳ ساعت در دمای $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ آماده‌سازی شوند و سپس در همان محدوده دمایی، آزمون شوند.

جدول ۳- ویژگی‌های فیزیکی چمن مصنوعی

حد رواداری		روش آزمون	خصوصیت/عنصر تشکیل دهنده
آزمون از چمن نصب شده	آزمون از چمن تولید شده		
چمن مصنوعی			
≤۱۰٪.	≤۱۰٪.	ISO 8543	جرم در واحد سطح
≤۱۰٪.	≤۱۰٪.	ISO 1763	تعداد گره در واحد سطح
≤۱۰٪.	≤۱۰٪.	ISO 1763	تراکم عرض و طولی
≤۵٪.	≤۵٪.	ISO 2459	طول خاب (بالای زمینه)
≤۱۰٪.	≤۱۰٪.	ISO 8543	جرم خاب (چمن تافتینگ)
	≤۱۰٪.	a	نمره خاب (Dtex)
≥۳۰ N اظهار ≥ ۸۵٪.	≥۳۰ N اظهار ≥ ۸۵٪.	ISO 4919	نیروی بیرون کشیدن خاب
≥۵۰۰ mm/h اظهار ≥ ۵۰٪.	≥۵۰۰ mm/h اظهار ≥ ۵۰٪.	EN 12616	نفوذ پذیری آب
رنگ مشابه	رنگ مشابه	b	رنگ نخ خاب
تعداد پیک‌های یکسان، نمودار یکسان $\pm 40^{\circ}\text{C}$ (پیک)	ISO 11357-3	(DSC)	خصوصیات پلیمر
پرکننده‌ها) جهت کارآیی			
D (۶۰-۱۰۰٪) بین d و (تغییرات٪ $\pm 20\%$)	D یکسان	EN 933-1	اندازه دانه
شكل یکسان	شكل یکسان	EN 14955	شكل دانه
≤۱۰٪.	≤۱۰٪.	EN 1097-3	دانسیته حجمی
رنگ مشابه	رنگ مشابه	b	رنگ
پرکننده جهت پایداری			
D (۶۰-۱۰۰٪) بین d و (تغییرات٪ $\pm 20\%$)	D یکسان	EN 933-1	اندازه دانه
شكل یکسان	شكل یکسان	EN 14955	شكل دانه
≤۱۵٪.	≤۱۵٪.	EN 1097-3	دانسیته حجمی
لایه ضربه‌گیر			
-۵٪ + ۱۰٪.	≤۵٪.	EN 14808	جذب ضربه
≥۹۰٪.	≥۹۰٪.	EN 1969	ضخامت
۱۵ ≥ Mpa	≥۱۵ Mpa	EN 12230	استحکام کششی
Dtex (a) تعداد گرم‌ها در ۱ m (۱) باید از میانگین جرم (اندازه‌گیری با درستی g ۰/۰۱) و میانگین طول (اندازه‌گیری با درستی ۱ mm) حداقل ۴۰ گره بیرون کشیده شده از چمن مصنوعی به دست آید. (b) تا حد امکان، رنگ نخ‌های خاب و مواد پلیمری را با جداول رنگ RAL ^۱ اعلام شود. (c) دانه‌بندی مواد به صورت زیر تعریف می‌شوند: ۱- d: آزمون با کوچکترین اندازه الک شروع می‌شود و d بزرگترین اندازه الکی است که ۱۰٪ نمونه یا کمتر از آن عبور کند. (٪ ۰ تا ۱۰٪ وزنی نمونه‌ها از اندازه الک d، کوچکتر هستند). D: آزمون با بزرگترین اندازه الک شروع می‌شود و D کوچکترین اندازه الکی است که ۱۰٪ نمونه یا کمتر در آن باقی می‌ماند (یعنی ٪ ۰ تا ۱۰٪ وزنی نمونه‌ها از اندازه الک D، بزرگتر هستند).			

- مقایسه اظهار تولید کننده با استفاده از مقادیر "d" و "D"- آزمون نمونه آزمایشگاهی

بین٪ ۸۰ تا٪ ۱۰۰ از پرکننده‌ها باید بین "d" و "D" باشند.

- مقایسه اظهار تولید کننده با استفاده از مقادیر "d" و "D"- آزمون نمونه میدانی

حداقل٪ ۶۰ از نمونه باید بین "d" و "D" اظهار شده باشد. محاسبه آن از کم کردن درصد "D" از "d" به دست می‌آید. (TdD %)

TdD٪ جرم پرکننده بین "d" و "D" را نشان می‌دهد.

اگر٪ > ۶۰ TdD باشد، اظهار تولید کننده تایید می‌شود.

۹-۴ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید دارای آگاهی‌های زیر باشد:

۱-۹-۴ شماره این استاندارد ملی

۲-۹-۴ نام محصول

۳-۹-۴ مشخصات کامل کفپوش آزمون شده شامل نوع لایه‌های پشتیبان

۴-۹-۴ اظهار تولید کننده/تامین کننده

۵-۹-۴ نتایج آزمون

۵ آزمون‌های میدانی

۱-۱-۵ کلیات

کارآیی زمین چمن مصنوعی بستگی به مواد مورد استفاده توسط تولید کننده، نحوه نصب، میزان استفاده و نحوه نگهداری از آن دارد. برای اطمینان از این‌که چمن تحويلی میزان کارآیی پیش‌بینی شده را دارد باید در طول عمر آن، چمن مورد آزمون قرار گیرد. این آزمون‌ها، معمولاً بعد از نصب و هر دو یا سه سال یکبار، بسته به میزان استفاده و مقررات محلی، مورد آزمون قرار می‌گیرند. نتایج آزمون به دست آمده بعد از نصب باید مطابق با زیر بند ۳-۵ این استاندارد باشد.

زمین‌های جدید (با عمر ۱۲ ماه یا کمتر) باید مطابق با الزامات آزمون‌های اولیه و زمین‌های مورد آزمون بعد از ۱۲ ماه استفاده، باید مطابق با الزامات آزمون‌های مجدد (در صورت مناسب بودن) باشد.

۲-۵ شرایط آزمون

آزمون‌ها باید تحت شرایط غالب آب و هوایی زمین صورت پذیرد، اما محدوده دمایی باید بین $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+35^{\circ}\text{C}$ باشد. برای زمین‌هایی که قبل از استفاده معمولاً آبیاری می‌شوند، آزمون‌ها باید در شرایط تر انجام پذیرد. برای زمین‌هایی که در هر دو شرایط خشک و تر مورد استفاده قرار می‌گیرند، آزمون‌ها باید تحت شرایط غالب زمین انجام پذیرد، شرایط آزمون باید نیز گزارش شود.

۳-۵ الزامات عملکردی


۱-۳-۵ زمین‌هایی

۱-۱-۳-۵ الزامات آزمون عملکردی

آزمون‌های زمین‌هایی با اندازه کامل (بزرگ) باید در موقعیت‌های نشان داده شده در شکل ۱ و در زمین‌های کوچک‌تر، در موقعیت‌های ۱، ۳ و ۴ انجام شود. آزمون‌های عملکردی باید مطابق با جدول ۴ باشد.

جدول ۴- الزامات عملکردی چمن مصنوعی هاکی

الزامات (آزمون اولیه و مجدد)	روش آزمون	خصوصیت
$\leq 70\%$ ($\leq 0,45\text{m}$)	EN 12235	برگشت عمودی توپ
$\geq 8,0\text{ m}$	EN 12234	غلتش توپ
$\geq 40\%$	EN 14808	جذب ضربه
(۳ - ۱۰) mm	EN 14809	تغییر شکل عمودی
(۲۵ - ۵۰) Nm	EN 15301-1 (با زیره لاستیکی)	مقاومت چرخشی
$\geq 180\text{ mm/h}$	EN 12616	نفوذپذیری آب
$\leq 6\text{mm}$	شمشه $3/0\text{ m}$	EN 13036-7
$\leq 2\text{mm}$	شمشه 300 mm	یکنواختی سطح



شکل ۱- موقعیت‌های آزمون برای زمین هاکی با اندازه کامل

۲-۱-۳-۵ آزمون‌های تاییدیه محصول

برای اطمینان از این‌که همان محصول آزمون شده در آزمایشگاه، در زمین نصب شده است و همچنین مطابقت آن با اظهارات تولید کننده، آزمون‌های شناسایی محصول باید روی نمونه مواد نصب شده انجام شود. آزمون‌های مواد باید مطابق با جدول ۳، انجام شود و باید مطابق با حدود رواداری ذکر شده در جدول ۳ باشد.

یک نمونه چمن مصنوعی (با حداقل ابعاد $1,0 \text{ m} \times 1,0 \text{ m} \times 3 \text{ kg}$ از هر ماده پرکننده باید برای آزمون از زمین مورد آزمون تهیه شود. (به جز مواردی که مالک/بهره‌بردار به‌گونه‌ای دیگر توافق کرده باشد.)


۲-۳-۵ زمین فوتبال**۱-۲-۳-۵ الزامات آزمون عملکردی**

آزمون‌های چمن مصنوعی فوتبال با خاب بلند و اندازه کامل (بزرگ) باید در موقعیت‌های نشان داده شده در شکل ۲ و در زمین‌های کوچک‌تر، در موقعیت‌های ۱، ۳ و ۴ انجام شود. آزمون‌های عملکردی باید مطابق با جدول ۵ باشد.

جدول ۵- الزامات عملکردی چمن مصنوعی فوتبال

الزامات	روش آزمون	خصوصیت
(۰,۶m - ۱,۰m) (۴۵ - ۷۵)٪.	EN 12235	برگشت عمودی توپ
(۴ - ۱۰) m	آزمون اولیه	غلتش توپ
(۴ - ۱۲) m	آزمون مجدد	
(۵۵ - ۷۰)٪	EN 14808	جذب ضربه

الزمات	روش آزمون	خصوصیت
(۴ - ۹) mm	EN 14809	تغییر شکل عمودی
(۲۵ - ۵۰) Nm	EN 15301-1 (با زیره استوکدار)	مقاومت چرخشی
≥ ۱۸۰ mm/h	EN 12616	نفوذپذیری آب
< ۱۰ mm شمشه ۳/۰ m	EN 13036-7	یکنواختی سطح



شکل ۲- موقعیت‌های آزمون برای زمین فوتبال با اندازه کامل

۲-۳-۵ آزمون‌های تاییدیه محصول

برای اطمینان از این‌که همان محصول آزمون شده در آزمایشگاه، در زمین نصب شده است و همچنین مطابقت آن با اظهارات تولید کننده، آزمون‌های شناسایی محصول باید روی نمونه مواد نصب شده انجام شود. آزمون‌های مواد باید مطابق با جدول ۳، انجام شود و باید مطابق با حدود روداری ذکر شده در جدول ۳ باشند.

یک نمونه چمن مصنوعی (با حداقل ابعاد $۱/۰\text{ m} \times ۱/۰\text{ m}$) و ۳ kg از هر ماده پرکننده باید برای آزمون از زمین مورد آزمون تهیه شود. (به جز مواردی که مالک/بهره‌بردار به گونه‌ای دیگر توافق کرده باشد.)

۳-۳-۵ زمین راگبی


۱-۳-۵ الزامات آزمون عملکردی

آزمون‌های زمین راگبی با اندازه کامل (بزرگ) باید در موقعیت‌های نشان داده شده در شکل ۳ و در زمین‌های کوچک‌تر، در موقعیت‌های ۱، ۳ و ۴ باید انجام شود. آزمون‌های عملکردی باید مطابق با جدول ۶ باشند.

طبق قوانین بازی فدراسیون راگبی، زمین‌های مورد استفاده برای بازی‌های رسمی باید مطابق با استاندارد IRB22 باشد.

جدول ۶-الزمات عملکردی چمن مصنوعی خاب بلند راگبی

الزمات (آزمون اولیه و مجدد)		روش آزمون	خصوصیت
$(0.6 \text{ m} - 1.0 \text{ m}) (45\% - 75\%)$		EN 12235	برگشت عمودی توپ
$\geq 1.3 \text{ m}$	آزمون اولیه	EN 1177 (آزمون بر اساس ماده دانه‌ای نرم)	ارتفاع سقوط بحرانی
$\geq 1.0 \text{ m}$	آزمون مجدد		
$(55\% - 70\%)$		EN 14808	جذب ضربه
$(4 - 10) \text{ mm}$		EN 14809	تغییر شکل عمودی
$(30 - 50) \text{ Nm}$		EN 15301-1 (با زیره لاستیکی)	مقاومت چرخشی
$\geq 180 \text{ mm/h}$		EN 12616	نفوذپذیری آب
$\leq 10 \text{ mm}$	3.0 m شمشه	EN 13036-7	یکنواختی سطح



شکل ۳- موقعیت‌های محل آزمون برای زمین بازی راگبی با اندازه کامل (بزرگ)

۲-۳-۳-۵ آزمون‌های تاییدیه محصول

برای اطمینان از این‌که همان محصول آزمون شده در آزمایشگاه، در زمین نصب شده است و همچنین مطابقت آن با اظهارات تولید کننده، آزمون‌های شناسایی محصول باید روی نمونه مواد نصب شده انجام شود. آزمون‌های مواد باید مطابق با جدول ۳، انجام شود و باید مطابق با حدود روداری ذکر شده در جدول ۳ باشد.

یک نمونه چمن مصنوعی (با حداقل ابعاد $1.0 \text{ m} \times 1.0 \text{ m}$) و 3 kg از هر ماده پرکننده باید برای آزمون از زمین مورد آزمون تهیه شود. (به جز مواردی که مالک/بهره‌بردار به‌گونه‌ای دیگر توافق کرده باشد.)


۴-۳-۵ زمین تنیس

۱-۴-۳-۵ الزامات آزمون عملکردی

آزمون‌های زمین تنیس باید در موقعیت‌های نشان داده شده در شکل ۴، انجام شود. برگشت عمودی توپ در موقعیت ۴ مورد آزمون قرار نمی‌گیرد. اگر زمین‌های چندگانه تنیس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، نیازی نیست تا تمامی زمین‌ها مورد آزمون قرار گیرند. توصیه می‌شود از هر سه زمین، یک زمین آزمون شود، این زمین با توافق همه طرفهای ذی‌نفع انتخاب می‌شود. آزمون‌های عملکردی باید مطابق با جدول ۷ باشد.

جدول ۷-الزامات عملکردی چمن مصنوعی تنیس

الزامات (آزمون اولیه و مجدد)	روش آزمون	خصوصیت
مطابق با جدول ۱ با توجه به طراحی اولیه انجام شده	EN 13864	برگشت زاویه‌دار توپ
$\geq 0.8\% (\geq 1.12 \text{ m})$	EN 12234	برگشت عمودی توپ
گروه ۱ یا ۲ براساس طراحی صورت گرفته	EN 14808	جذب ضربه
(۲۵ - ۵۰) Nm	EN 15301-1 (با زیره لاستیکی)	مقاومت چرخشی
$\geq 180 \text{ mm/h}$	EN 12616	نفوذپذیری آب
$\leq 6 \text{ mm}$	شمشه $3/0 \text{ m}$	یکنواختی سطح
$\leq 2 \text{ mm}$	شمشه 300 mm	



شکل ۴-موقعیت‌های محل آزمون برای زمین بازی تنیس

۲-۴-۳-۵ آزمون‌های تاییدیه محصول

برای اطمینان از این‌که همان محصول آزمون شده در آزمایشگاه، در زمین نصب شده است و هم‌چنین مطابقت آن با اظهارات تولید کننده، آزمون‌های شناسایی محصول باید روی نمونه مواد نصب شده انجام شود.

آزمون‌های مواد باید مطابق با جدول ۳، انجام شود و باید مطابق با حدود رواداری ذکر شده در جدول ۳ باشد.

یک نمونه چمن مصنوعی (با حداقل ابعاد $1_{/0} \text{ m} \times 1_{/0} \text{ m}$) و ۳ kg از هر ماده پرکننده باید برای آزمون از زمین مورد آزمون تهیه شود. (به جز مواردی که مالک/بهره‌بردار به گونه‌ای دیگر توافق کرده باشد.)

۵-۳-۵ زمین چند منظوره

۱-۵-۳-۵ چمن‌های خاب بلند چند منظوره برای فوتbal و هاکی

۱-۱-۵-۳-۵ الزامات عملکردی زمین

آزمون‌های زمین چند منظوره هاکی و فوتbal با اندازه کامل (بزرگ) باید در موقعیت‌های نشان داده شده در شکل ۳ و برای زمین‌های کوچک‌تر در موقعیت‌های ۱، ۳ و ۴ انجام شود. آزمون‌های عملکردی باید مطابق با جدول ۸ باشد.

جدول ۸- الزامات عملکردی چمن‌های مصنوعی خاب بلند برای فوتbal و هاکی

الزامات (آزمون اولیه و مجدد)	روش آزمون	خصوصیت
(۰,۶ m - ۱,۰ m) (۴۵ - ۷۵) %. فوتbal	EN 12235	برگشت عمودی توپ
≤ ۷۰ % ($\leq ۰,۴۸$ m) هاکی		
۴m - ۱۲ m فوتbal	EN 12234	غلتش توپ
≥ ۵ m هاکی		
(۵۵ - ۷۰) %.	EN 14808	جذب ضربه
(۴ - ۹) mm	EN 14809	تغییر شکل عمودی
(۲۵ - ۵۰) Nm (با زیره لاستیکی)	EN 15301-1	مقاومت چرخشی
≥ ۱۸۰ mm/h	EN 12616	نفوذپذیری آب
≤ ۶ mm شمشه	EN 13036-7	یکنواختی سطح

۲-۱-۵-۳-۵ آزمون‌های تاییدیه محصول

برای اطمینان از این‌که همان محصول آزمون شده در آزمایشگاه، در زمین نصب شده است و هم‌چنین مطابقت آن با اظهارات تولید کننده، آزمون‌های شناسایی محصول باید روی نمونه مواد نصب شده انجام شود.

آزمون‌های مواد باید مطابق با جدول ۳، انجام شود و باید مطابق با حدود رواداری ذکر شده در جدول ۳ باشد.

یک نمونه چمن مصنوعی (با حداقل ابعاد $1_{/}^{10} \text{ m} \times 1_{/}^{10} \text{ m} \times 3 \text{ kg}$ از هر ماده پرکننده باید برای آزمون از زمین مورد آزمون تهیه شود. (به جز مواردی که مالک/بهره‌بردار به گونه‌ای دیگر توافق کرده باشد.)

۲-۵-۳-۵ چمن‌های خاب کوتاه چند منظوره برای فوتبال و هاکی

۱-۲-۵-۳-۵ الزامات عملکردی زمین

آزمون‌های زمین چند منظوره هاکی و فوتبال باید در موقعیت‌های نشان داده شده در شکل ۲، انجام شوند. برای زمین‌های کوچک‌تر آزمون باید در موقعیت‌های ۱، ۳ و ۴ انجام شود. آزمون‌های عملکردی باید مطابق با جدول ۳ باشند

جدول ۹- الزامات عملکردی چمن‌های مصنوعی خاب کوتاه برای فوتبال و هاکی

الزامات (آزمون اولیه و مجدد)		روش آزمون	خصوصیت
$\leq 90\% (\leq 1,22 \text{ m})$	فوتبال	EN 12235	برگشت عمودی توپ
$\leq 70\% (\leq 1,48 \text{ m})$	هاکی		
$\geq 18 \text{ m}$	فوتبال	EN 12234	غلتش توپ
$\geq 8 \text{ m}$	هاکی		
(۴۰ - ۷۰) %		EN 14808	جذب ضربه
(۳ - ۱۰) mm		EN 14809	تفییر شکل عمودی
(۲۵ - ۵۰) N.m		EN 15301-1 (با زیره لاستیکی)	مقاومت چرخشی
$\geq 180 \text{ mm/h}$		EN 12616	نفوذپذیری آب
$\leq 6 \text{ mm}$	$3_{/}^{10} \text{ m}$ شمشه	EN 13036-7	یکنواختی سطح
$\leq 2 \text{ mm}$	$3_{/}^{100} \text{ mm}$ شمشه		

۲-۲-۵-۳-۵ آزمون‌های تاییدیه محصول

برای اطمینان از این که همان محصول آزمون شده در آزمایشگاه، در زمین نصب شده است و همچنین مطابقت آن با اظهارات تولید کننده، آزمون‌های شناسایی محصول باید روی نمونه مواد نصب شده انجام شود. آزمون‌های مواد باید مطابق با جدول ۳، انجام شود و باید مطابق با حدود رواداری ذکر شده در جدول ۳ باشد.

یک نمونه چمن مصنوعی (با حداقل ابعاد $1,0 \text{ m} \times 1,0 \text{ m} \times 3 \text{ kg}$) از هر ماده پرکننده باید برای آزمون از زمین مورد آزمون تهیه شود. (به جز مواردی که مالک/بهره‌بردار به گونه‌ای دیگر توافق کرده باشد.)

۳-۵-۳-۵ چمن‌های خاب بلند چند منظوره برای فوتبال و راگبی

۱-۳-۵-۳-۵ الزامات عملکردی زمین

آزمون‌های زمین چند منظوره هاکی و فوتبال با اندازه کامل (بزرگ) باید در موقعیت‌های نشان داده شده در شکل ۱، و برای زمین‌های کوچک‌تر باید در موقعیت‌های ۱، ۳ و ۴ انجام شود. آزمون‌های عملکردی باید مطابق با جدول ۱۰ باشد.

طبق قوانین بازی فدراسیون راگبی، زمین‌های مورد استفاده برای بازی‌های رسمی باید مطابق با استاندارد IRB22 باشد.

جدول ۱۰- الزامات عملکردی چمن مصنوعی خاب بلند چند منظوره برای فوتبال و راگبی

الزامات (آزمون اولیه و مجدد)		روش آزمون	خصوصیت
(۰,۶ m - ۱,۰ m)	۴۵ % - ۷۵ %	EN 12235	برگشت عمودی توپ
(۴ - ۱۰) m	آزمون اولیه	EN 12234	غلتش توپ
(۴ - ۱۲) m	آزمون مجدد		
$\geq 1,3 \text{ m}$	آزمون اولیه	EN 1177 (آزمون بر اساس ماده دانه‌ای نرم)	ارتفاع سقوط بحرانی
$\geq 1,0 \text{ m}$	آزمون مجدد		
(۵۵ - ۷۰) %		EN 14808	جذب ضربه
(۴ - ۱۰) mm		EN 14809	تغییر شکل عمودی
(۲۵ - ۵۰) Nm		EN 15301-1 (با زیره استوک‌دار)	مقاومت چرخشی
$\geq 500 \text{ mm/h}$		EN 12616	نفوذپذیری آب
$\leq 10 \text{ mm}$	$3,0 \text{ m}$ شمشه	EN 13036-7	یکنواختی سطح
یادآوری: توصیه می‌شود براساس استاندارد فدراسیون جهانی راگبی مورد آزمون قرار گیرد.			

۴-۵-۳-۵ چمن‌های خاب کوتاه چند منظوره برای هاکی و تنیس

۴-۵-۳-۵ ۱-۴-۵-۱ الزامات عملکردی زمین

آزمون زمین‌های با اندازه کامل (بزرگ) باید در موقعیت‌های نشان داده شده در شکل ۱ و ۴ (هر کدام مناسب بود) و برای زمین‌های کوچک‌تر در موقعیت‌های ۱، ۳ و ۴ انجام شود. آزمون‌های عملکردی باید مطابق با جدول ۱۱ باشد.

اگر قطعات زمین‌های تنیس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، نیازی نیست تا تمامی زمین‌ها مورد آزمون قرار گیرد. عموماً از هر سه زمین، باید یک زمین آزمون شود، این زمین با تواافق همه طرف‌های ذی‌نفع انتخاب می‌شود. آزمون‌های عملکردی باید مطابق با جدول ۱۱ باشد.

جدول ۱۱- الزامات عملکردی چمن مصنوعی خاب کوتاه چند منظوره برای هاکی و تنیس

الزامات (آزمون اولیه و مجدد)	روش آزمون	خصوصیت
$\leq 70\% (\leq 48 \text{ m})$	هاکی	برگشت عمودی توپ
$\leq 80\% (\leq 112 \text{ m})$	تنیس	
$\geq 80 \text{ m}$	EN 12234	غلتش توپ
مطابق با جدول ۹ با توجه به طراحی اولیه انجام شده	EN 13865	برگشت زاویه‌دار توپ تنیس
(۲۵ - ۴۴)٪	EN 14808	جذب ضربه
(۳ - ۱۰) mm	EN 14809	تغییر شکل عمودی
(۲۵ - ۵۰) Nm	EN 15301-1 (با زیره لاستیکی)	مقاومت چرخشی
$\geq 180 \text{ mm/h}$	EN 12616	نفوذپذیری آب
$\leq 6 \text{ mm}$	30 m شمشه	یکنواختی سطح
$\leq 2 \text{ mm}$	۳۰۰ mm شمشه	

۴-۵-۳-۵ ۲-۴ آزمون‌های تاییدیه محصول

برای اطمینان از این‌که همان محصول آزمون شده در آزمایشگاه، در زمین نصب شده است و هم‌چنین مطابقت آن با اظهارات تولید کننده، آزمون‌های شناسایی محصول باید روی نمونه مواد نصب شده انجام شود. آزمون‌های مواد باید مطابق با جدول ۳، انجام شود و باید مطابق با حدود روابطی ذکر شده در جدول ۳ باشد.

یک نمونه چمن مصنوعی (با حداقل ابعاد $1,0 \text{ m} \times 1,0 \text{ m}$) و 3 kg از هر ماده پرکننده باید برای آزمون از زمین مورد آزمون تهیه شود. (به جز مواردی که مالک/بهره‌بردار به گونه‌ای دیگر توافق کرده باشد.)

۴-۵ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید دارای آگاهی‌های زیر باشد:

۱-۴-۵ شماره این استاندارد ملی

۲-۴-۵ نام محل و موقعیت آزمون

۳-۴-۵ تاریخ انجام آزمون

۴-۴-۵ شرایط محیطی در زمان آزمون (شامل دما و رطوبت)

۵-۴-۵ مشخصات کامل کفپوش آزمون شده شامل نوع لایه‌های پشتیبان و روش اتصال آن‌ها و ابعاد آزمونهای، شماره مرجع تولیدکننده و تاریخچه قبلی آن؛

۶-۴-۵ اظهار تولیدکننده/تامینکننده

۷-۴-۵ نتایج آزمون و اظهار رد یا قبول بودن هر پارامتر

پیوست الف

(الزامی)

آماده سازی آزمونه برای آزمون تر

آزمونهای تر با غوطهوری آزمونه و خیس شدن کامل آن تهیه می‌شود (میزان آب باید حداقل به اندازه حجم آزمونه باشد). بعد از تر کردن آزمونه، آب آزمونه به مدت ۱۵ min تخلیه شده و بلافاصله پس از آن، آزمون انجام می‌شود.

پیوست ب

(اطلاعاتی)

ویژگی‌های چمن‌های مصنوعی هاکی براساس استاندارد FIH 2013

نظر به این‌که این استاندارد صرفا برای چمن‌های مصنوعی در مصارف غیرحرفه‌ای کاربرد دارد، جداول ب-۱، ب-۲ و ب-۳ که الزامات فدراسیون بین‌المللی هاکی (براساس استاندارد FIH 2013) است، آورده شده است.

جدول ب-۱- الزامات عملکردی استاندارد هاکی برای چمن مصنوعی- آزمون‌های آزمایشگاهی

زمین‌های چند منظوره	مسابقات بین‌المللی	مسابقات ملی	ویژگی	
۱۰۰ - ۴۰۰	۱۰۰ - ۴۰۰	۱۰۰ - ۴۰۰	حدود قابل قبول	برگشت عمودی توب (mm)
۱۰٪	۱۰٪	۲۰٪	حداکثر ضریب تغییرات	
حداقل ۵	حداقل ۱۰	حداقل ۸	حدود قابل قبول	غلتش توب (m)
۲۰٪	۱۰٪	۲۰٪	حداکثر ضریب تغییرات	
حداکثر ۳	حداکثر ۳	حداکثر ۳	انحراف زاویه غلتش توب ($^{\circ}$)	
۰,۶ - ۱	۰,۶ - ۱	۰,۶ - ۱	حدود قابل قبول	ضریب اصطکاک (با آزمون پاندول)
۰,۲٪	۰,۱٪	۰,۲٪	حداکثر ضریب تغییرات	
۲۵ - ۵۰	۲۵ - ۴۵	۲۵ - ۴۵	حدود قابل قبول	مقاومت چرخشی (N.m)
۵٪	۳٪	۳٪	حداکثر ضریب تغییرات	
۴۰ - ۶۵	۴۰ - ۶۰	۴۰ - ۶۵	حدود قابل قبول	جذب ضربه (/.)
۵	۵	۵	حداکثر ضریب تغییرات	

جدول ب-۲- ویژگی‌های اجزای چمن مصنوعی هاکی- آزمون‌های آزمایشگاهی

حدود قابل قبول	ویژگی
حداکثر ۱۵ در حالت تر	براقیت سطح
حداقل ۱۵۰	نفوذپذیری آب (mm/h)
حداقل ۱۵	استحکام فرش چمن (استحکام پارچه زمینه چمن) (N/mm)
حداقل ۵	استحکام نخ (تک فیلامنت) (N) (قبل و بعد از هوازدگی)
حداقل ۳۰	استحکام نخ (فیبریله) (N) (قبل و بعد از هوازدگی)
حداقل ۲۵	نیروی بیرون کشیدن پرز (N) (قبل و بعد از پیرسازی با آب)
حداقل درجه ۳ معیار خاکستری	تغییر رنگ خاب چمن بعد از هوازدگی
حداقل ۱۰۰۰ - حداکثر کاهش استحکام بعد از پیرسازی٪ ۲۵	استحکام اتصال دوخت (N/100mm)
حداقل ۵۰ - حداکثر کاهش استحکام بعد از پیرسازی٪ ۲۵	استحکام اتصال با چسب (N/100mm)
حداقل ۰/۱۵	استحکام لایه ضربه‌گیر (MPa)
حداکثر کاهش جرم: ۳۵۰ mg	مقاومت سایشی چمن مصنوعی بدون پرکننده

جدول ب-۳- ویژگی‌های چمن مصنوعی هاکی- آزمون‌های میدانی

زمین‌های چند منظوره	مسابقات بین‌المللی	مسابقات ملی	ویژگی
۱۰۰ - ۴۰۰	۱۰۰ - ۴۰۰	۱۰۰ - ۴۰۰	برگشت عمودی توپ (mm)
۱۰٪	۱۰٪	۲۰٪	
حداقل ۵	حداقل ۱۰	حداقل ۸	غلتش توپ (m)
۲۰٪	۱۰٪	۲۰٪	
حداکثر ۳	حداکثر ۳	حداکثر ۳	انحراف زاویه غلتش توپ (°)
۰/۶ - ۱	۰/۶ - ۱	۰/۶ - ۱	ضریب اصطکاک (با آزمون پاندول)
۰/۲٪	۰/۱٪	۰/۲٪	
۲۵ - ۵۰	۲۵ - ۴۵	۲۵ - ۴۵	مقاومت چرخشی (N.m)
۵	۳	۳	
۴۰ - ۶۵	۴۰ - ۶۰	۴۰ - ۶۵	جذب ضربه (٪)
۵	۵	۵	
۱٪	۰/۲٪	۱٪	حداکثر شب طولی
۱٪			حداکثر شب عرضی
حداکثر ۶			یکنواختی سطح (شمشه mm - ۳ m)
حداکثر ۳	حداکثر ۲	حداکثر ۳	یکنواختی سطح (شمشه mm - ۳۰۰ mm)

پیوست پ

کفپوش برای زمین‌های چند منظوره (آگاهی دهنده)

نمودارهای نشان داده شده در جداول ج-۱ الی ج-۷ صرفا جهت نشان دادن انواع چمن‌های مصنوعی و کاربردهای اولیه آن می‌باشد. این نمودارها فهرست‌های منحصر به فرد نیست. (چمن‌های مصنوعی غیر از این فهرست‌ها نیز ممکن است باشد.)

زمین‌های چمن مصنوعی چند منظوره، بیشتر به خاطر مقرون به صرفه بودن برای مدارس و یا مکان‌های عمومی که انواع بازی‌ها در آن انجام می‌گردد، طراحی می‌شوند. با وجود این که چمن‌های مصنوعی چند منظوره اغلب به عنوان "گزینه ایمن" برای بازی به حساب می‌آیند، اما باید در نظر داشت که هر زمینی برای هر نوع ورزشی مناسب نیست.

بیشتر مصرف‌کنندگان زمین‌های چند منظوره تمایل دارند که خصوصیات چمن به گونه‌ای باشد که امکان بازی برای دامنه وسیعی از ورزش‌ها را بدهد، اما در خصوص برهم‌کنش بازیکن/چمن در صورتی که نیاز به کاهش ریسک جراحت بازیکن باشد، این امکان به سختی میسر می‌شود. به عنوان مثال، کاهش جذب ضربه برای افزایش برگشت توب در تنیس باعث افزایش تعداد جراحت در بازی فوتbal (که امکان زمین خوردن بازیکن بیشتر از بازی تنیس است) می‌شود. معمولاً، خصوصیات چمن برای ورزشی که اولویت بیشتری دارد طراحی می‌شود. این مساله ممکن است باعث تداخل نیازهای مجموعه شود که در این صورت نیاز به بازتعریف امکانات مورد نیاز می‌باشد. در این خصوص بهتر است قبل از اعلام نیازمندی‌های کفپوش برای بازی‌های چند منظوره با متخصصین در این خصوص مشورت صورت پذیرد.


مدل‌های مختلفی از چمن‌های مصنوعی با ارتفاع خاب از ۱۰ mm تا ۷۰ mm وجود دارد. بعضی از آن‌ها بدون پرکننده، برخی با پرکننده‌گی کم و برخی تا ارتفاع خاب چمن، پرکننده دارند. دامنه وسیعی از مواد پرکننده، برای چمن‌های مصنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بسیاری از چمن‌های مصنوعی برای به دست آوردن پاسخ دینامیکی دلخواه، یک لایه ضربه‌گیر نیز در زیر چمن مصنوعی نصب می‌شود.

راهنما (برای جداول زیر):

•	کم
••	کم تا متوسط
•••	متوسط
••••	متوسط تا زیاد
•••••	زیاد


جدول پ-۱- چمن مصنوعی نوع ۱، معمولاً بر روی یک لایه ضربه‌گیر نصب می‌شود

هاکی	استفاده اصلی
۲۰ الی ۱۰	ارتفاع خاب (mm)
بدون پرکننده	نوع و میران معمول پرکننده
زیاد	تعداد/دانسیته خاب
-	ارتفاع پرکننده، %
••	سازگاری با فوتبال
•••••	سازگاری با هاکی
••••	سازگاری با تنیس
•••	سازگاری با راگبی
••••	مراقبت و نگهداری مورد نیاز
معمول نیازمند سیستم آبیاری می‌باشد	توضیحات



جدول پ-۲- چمن مصنوعی نوع ۲، معمولاً بر روی یک لایه ضربه‌گیر نصب می‌شود

هاکی	استفاده اصلی
۲۰	ارتفاع خاب (mm)
پرکننده کم، ماسه	نوع و مقدار معمول پرکننده
زیاد	تعداد/دانسیته خاب
متوسط	ارتفاع پرکننده، %
••	سازگاری با فوتبال
•••••	سازگاری با هاکی
••••	سازگاری با تنیس
•••	سازگاری با راگبی
••••	مراقبت و نگهداری مورد نیاز
ممکن است نیازمند سیستم آبیاری می‌باشد	توضیحات




جدول پ-۳- چمن مصنوعی نوع ۳، معمولا در صورتی که اولویت با بازی تنیس باشد، لایه ضربه‌گیر ندارد

تنیس	استفاده اصلی
۲۰ الی ۱۰	ارتفاع خاب (mm)
پرکنندگی کم، ماسه	نوع و میران معمول پرکننده
متوسط تا زیاد	تعداد/دانسیته خاب
۱۰۰ الی ۹۰	ارتفاع پرکننده،٪
•	سازگاری با فوتbal
••	سازگاری با هاکی
•••••	سازگاری با تنیس
•••	سازگاری با راگبی
•••	مراقبت و نگهداری مورد نیاز




جدول پ-۴- چمن مصنوعی نوع ۴، معمولا بر روی یک لایه ضربه‌گیر نصب می‌شود

چند منظوره	استفاده اصلی
۳۵ الی ۲۰	ارتفاع خاب(mm)
پرکنندگی کامل، ماسه	نوع و میران معمول پرکننده
متوسط	تعداد/دانسیته خاب
۹۰ الی ۸۰	ارتفاع پرکننده،٪
•••	سازگاری با فوتbal
•••	سازگاری با هاکی
••	سازگاری با تنیس
صرفا برای راگبی بدون تماس مناسب می باشد	سازگاری با راگبی
•••	مراقبت و نگهداری مورد نیاز




جدول پ-۵-چمن مصنوعی نوع ۵، احتمالاً بر روی یک لایه ضربه‌گیر نصب می‌شود

فوتبال و چند منظوره	استفاده اصلی
۴۰ الی ۳۵	ارتفاع خاب (mm)
پرکنندگی کم، لاستیک، ماسه	نوع و مقدار معمول پرکننده
متوسط	تعداد/دانسیته خاب
۸۰ الی ۶۰	ارتفاع پرکننده، %
****	سازگاری با فوتبال
***	سازگاری با هاکی
مناسب نمی باشد	سازگاری با تنیس
***	سازگاری با راگبی
*****	مراقبت و نگهداری مورد نیاز




جدول پ-۶-چمن مصنوعی نوع ۶، احتمالاً بر روی یک لایه ضربه‌گیر نصب می‌شود

فوتبال	استفاده اصلی
۵۵ الی ۴۵	ارتفاع خاب (mm)
پرکنندگی کم، لاستیک، ماسه	نوع و میران معمول پرکننده
کم	تعداد/دانسیته خاب
۸۰ الی ۵۰	ارتفاع پرکننده، %
*****	سازگاری با فوتبال
*	سازگاری با هاکی
مناسب نمی باشد	سازگاری با تنیس
***	سازگاری با راگبی
*****	مراقبت و نگهداری مورد نیاز



جدول پ-۷- چمن مصنوعی نوع ۷، احتمالاً بر روی یک لایه ضربه‌گیر نصب می‌شود

فوتبال و راگبی	استفاده اصلی
۷۰ الی ۵۵	ارتفاع خاب (mm)
پرکنندگی کم، لاستیک، ماسه	نوع و میران معمول پرکننده
کم	تعداد/دانسیته خاب
۸۰ الی ۵۰	ارتفاع پرکننده، %
.....	سازگاری با فوتبال
مناسب نمی‌باشد	سازگاری با هاکی
مناسب نمی‌باشد	سازگاری با تنیس
.....	سازگاری با راگبی
.....	مراقبت و نگهداری مورد نیاز



پیوست ت

(آگاهی دهنده)

جداول ویژگی‌ها

برخی از جدول‌هایی که در متن استاندارد به صورت نوشتاری ارائه شده است در زیر به صورت خلاصه آورده شده است.

جدول ت-۱- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون مواد چمن‌های مصنوعی

حدود قابل قبول	روش آزمون	ویژگی		
اختلاف بین نتایج در جهت تولید و عمود بر آن نباید بیش از ۳۰٪ باشد	حداقل ۱۵ N/mm	EN ISO 13934-1	هاكى يا تنيس	
	حداقل ۲۵ N/mm		راگى، فوتبال	
حداقل N ۸ (آزمون برای یک رشته انجام شود)	منوفيلامنت	EN 13864	قبل از هوازدگى	
حداقل ۳۰ N	فييريله		استحکام نخ خاب	
حداقل N ۸ (حداکثر تغییر نسبت به قبل از هوازدگى ۵۰٪)	منوفيلامنت	EN 13864 و EN 14836		
حداقل N ۳۰ (حداکثر تغییر نسبت به قبل از هوازدگى ۵۰٪)	فييريله			
حداقل ۴ معیار خاکستری	EN 14836 EN 20105-A02	تغییر رنگ خاب چمن مصنوعی پس از هوازدگى		
حداقل ۱۰۰۰ N/۱۰۰ mm	EN 12228 (روش) EN 13744 (۱)	قبل از پيرسازي	دوخت	
حداقل ۱۰۰۰ N/۱۰۰ mm و حداقل٪ ۷۵ مقدار قبل از پيرسازي		بعد از پيرسازي		
حداقل ۱۰۰ N/۱۰۰ mm برای راگى و ۶۰ N/۱۰۰ mm برای سایر ورزش‌ها	EN 12228 (روش) EN 13744 (۲)	قبل از پيرسازي	استحکام اتصال چسب	
حداقل ۱۰۰ N/۱۰۰ mm برای راگى و ۶۰ N/۱۰۰ mm برای سایر ورزش‌ها و حداقل٪ ۷۵ مقدار قبل از پيرسازي		بعد از پيرسازي		
حداقل ۳۰ N	ISO 4919 EN 13744	قبل از پيرسازي	نيري بيرون کشيدن خاب	
حداقل N ۳۰ و حداقل٪ ۷۵ مقدار قبل از پيرسازي		بعد از پيرسازي		
حداقل ۵۰ mm/h	EN 12616	نفوذپذيری آب		

حدود قابل قبول	روش آزمون	ویژگی	
حداقل 0.15 MPa	EN 12230 و EN 13817	قبل از پیرسازی	استحکام کششی لایه ضربه‌گیر (در صورت وجود) ^a
حداقل 0.15 MPa و حداقل٪ 75 مقدار قبل از پیرسازی		بعد از پیرسازی	
حداکثر کاهش وزن٪ 2	EN 13672	مقاومت سایشی چمن مصنوعی خاب کوتاه بدون پرکننده	

-a-اگر ضخامت لایه ضربه‌گیر بیشتر از 25 mm باشد، عرض آزمونه باید 50 mm باشد و هرگونه پارگی در فک باید حذف شود.

یادآوری- در برخی از انواع ضربه‌گیرها برای زهکشی مناسب و یا ثبات ابعادی، ساختمان آن‌ها شکاف‌ها و یا کانال‌هایی دارد. طراحی ساختار آن‌ها به گونه‌ای است که نمی‌توان آزمونه مناسبی برای آزمون به دست آورد. در این‌گونه موارد بهتر است میانگین مقدار نیروی پارگی گزارش شود. در این حالت نیروی پارگی نباید بیش از٪ 10 کمتر از نیروی پارگی اظهار شده توسط سازنده باشد.

جدول ت-۲- الزامات آزمون‌های عملکردی هاکی

حدود قابل قبول	روش آزمون	ویژگی
حداکثر٪ $(0.45 \text{ m}) 70$	EN 12235	برگشت عمودی توپ
حداقل $8/0 \text{ m}$	EN 12234	غلتش توپ
حداقل٪ 40	EN14808	جذب ضربه
$(3 - 10) \text{ mm}$	EN 14809	تغییرشکل عمودی
$(25 - 50) \text{ N.m}$	EN 15301-1	مقاومت چرخشی (با زیره کفش)

جدول ت-۳- الزامات آزمون‌های عملکردی فوتبال

حدود قابل قبول	روش آزمون	ویژگی
$(0.6 - 1.0) \text{ m}$ یا٪ $(45 - 75)$	EN 12235	برگشت عمودی توپ
$(4.0 - 10.0) \text{ m}$	EN 12234	غلتش توپ
٪ $(55 - 70)$	EN14808	جذب ضربه
$(4 - 9) \text{ mm}$	EN 14809	تغییرشکل عمودی
$(25 - 50) \text{ N.m}$	EN 15301-1	با صفحه استوکدار
		با زیره کفش

جدول ت-۴- الزامات آزمون‌های عملکردی راگبی

حدود قابل قبول	روش آزمون	ویژگی
(۰,۶ - ۱,۰)٪ (۴۵ - ۷۵) m	EN 12235	برگشت عمودی توپ
حداقل $1\frac{1}{3}$ m	EN 1177	ارتفاع سقوط بحرانی (به عنوان ماده دانه‌ای آزاد) ^۱
(۵۵ - ۷۰)٪	EN14808	جذب ضربه
(۴ - ۱۰) mm	EN 14809	تغییر شکل عمودی
(۳۰ - ۵۰) N.m	EN 15301-1	مقاومت چرخشی (با صفحه استوکدار)
۱- ماده‌ای که انرژی ضربه را معمولاً با جا به جا شدن، در خود جذب می‌کند.		

جدول ت-۵- الزامات آزمون‌های عملکردی تنیس

حدود قابل قبول	روش آزمون	ویژگی
حداقل ۸۰٪ ($1\frac{1}{12}$ m)	EN 12235	برگشت عمودی توپ
طبق اظهار	EN14808	جذب ضربه
(۲۵ - ۵۰) N.m	EN 15301-1	مقاومت چرخشی (با زیره کفش)
طبق جدول ۱	EN 13865	برگشت زاویه‌دار توپ

جدول ت-۷- الزامات آزمون‌های عملکردی چند منظوره

روش آزمون	حدود قابل قبول	ویژگی					
EN 12235	(۰,۶۰-۱,۰) m یا (۴۵-۷۵)٪	خاب بلند	فوتبال	برگشت عمودی توپ			
	(۰,۶۰-۱,۲۲) m یا (۴۵-۹۰)٪	خاب کوتاه					
	حداقل ۰,۴۵ m یا ۷۰٪	هاکی					
	حداقل ۱,۱۲ m یا ۸۰٪	تنیس					
EN 12234	(۴,۰-۱۲,۰) m	خاب بلند	فوتبال	غلتش توپ			
	(۴,۰-۱۸,۰) m	خاب کوتاه					
	حداقل ۵,۰	خاب بلند	هاکی				
	حداقل ۸,۰	خاب کوتاه					
EN 14808	طبق جدول ۲	جذب ضربه					
EN 14809	(۳-۱۰) mm	تغییرشکل عمودی					
EN 15301-1	(۲۵-۵۰) N.m	ورزش‌های با کفش استوکدار	مقاومت چرخشی				
		ورزش‌های با کفش بدون استوک					
EN 13865	طبق جدول ۱	برگشت زاویه‌دار توپ					

پیوست ث

(آگاهی دهنده)

اطلاعاتی که باید توسط تولید کننده یا تامین کننده در مورد تعمیر و نگهداری ارائه شود

برای اینکه عملکرد چمن مصنوعی برای مدت زیادی ثابت و با کیفیت قابل قبول باقی بماند، نگهداری از چمن مصنوعی ضروری است. ضمانت تولید کننده نیز معمولاً در صورت رعایت الزامات تعمیرات و نگهداری معتبر می‌باشد. بنابراین، ضروری است این مورد در خصوص زمین چمن مصنوعی نادیده گرفته نشود.

هنگام نصب/پیشنهاد یک زمین چمن مصنوعی، تولید کننده یا تامین کننده باید جزئیات کامل، مقدار و میزان نگهداری و تجهیزات مورد نیاز آن را مشخص کند.